

## Структурні властивості плівок $\text{Sn}_2\text{S}_3$

Пугач М.М., *студент*; Возний А.А., *асpirант*; Косяк В.В., *докторант*  
Сумський державний університет, м. Суми

Сполука  $\text{Sn}_2\text{S}_3$  в наш час вважається одним з перспективних матеріалів для використання як поглинаючий шар плівкових фотоперетворювачів. Вона також являється потенційним кандидатом для використання в фотоприймачах та тонкоплівкових транзисторах. Сполука  $\text{Sn}_2\text{S}_3$  має *n*-тип провідності та ширину забороненої зони  $E_g = 1,05$  еВ. Енергія активації матеріалу становить  $E_a = 0,14$  еВ, а питома провідність –  $\sigma = 1,3 \cdot 10^{-2}$  ( $\Omega \cdot \text{см}$ ) $^{-1}$  [1].

В даній роботі було проведено дослідження морфології поверхні та структури отриманих плівок  $\text{Sn}_2\text{S}_3$ , отриманих методом термічного вакуумного випаровування у квазізамкненому об'ємі (КЗО), в залежності від температури підкладки  $T_s$ . Рентгеноструктурний аналіз був проведений на рентгенодифрактометрі ДРОН 4-07. Морфологія поверхні сконденсованих плівок, досліджувалась за допомогою сканувального електронного мікроскопа (РЕМ-102Е).

Було встановлено, що всі досліджені плівки були однофазними та мали орторомбічну структуру. Розраховані параметри кристалічної гратки матеріалу які складають:  $a = 0,88741 - 0,89129$  нм,  $b = 0,37525 - 0,37568$  нм,  $c = 1,40209 - 1,40948$  нм. Дослідження морфології поверхні показало, що отримані шари складаються з зерен, що мають пластинчасту форму з товщиною ~ 300 нм. При збільшенні температури підкладки спостерігалася тенденція до збільшення розміру пластинчастих кристалітів від 0,7 мкм до 4,2 мкм.

1. A. Sanchez-Juarez, A. Ortíz, *Semiconductor Sci. Technol.* **17**, 931 (2002).