

PENGARUH AGING PADA KEKUATAN TARIK (*TENSILE STRENGTH*) FILM LATEKS KARET ALAM BERPENGGISI NANOKRISTALIN SELULOSA DAN PENYERASI ALKANOLAMIDA

Marfuah Lubis, Nuim Hayat, Hamidah Harahap
Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara
Jl. Almamater Kampus USU, Medan, 20155, Indonesia
Email: marfuah_lubis@yahoo.co.id

Abstrak

Nanokristalin selulosa merupakan pengisi berukuran nano dengan kristalinitas yang tinggi dan diperoleh melalui proses hidrolisis alfa selulosa dari ampas tebu. Pengujian kekuatan tarik film lateks karet alam berpengisi nanokristalin selulosa dan penyerasi alkanolamida setelah perlakuan *aging* telah dilakukan. Film lateks karet alam dibuat melalui metode pencelupan berkoagulan dan diikuti dengan proses vulkanisasi pada suhu 100 °C selama 20 menit. Perlakuan *aging* film lateks karet alam dilakukan pada suhu 70 °C selama 24 jam. Hasil uji kekuatan tarik film lateks karet alam yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai kekuatan tarik film lateks karet alam berpengisi nanokristalin selulosa setelah *aging* lebih rendah dibandingkan nilai kekuatan tarik film lateks karet alam sebelum *aging*. Namun, nilai kekuatan tarik film lateks karet alam berpengisi nanokristalin selulosa dan dimodifikasi alkanolamida setelah *aging* lebih tinggi dibandingkan nilai kekuatan tarik film lateks karet alam sebelum *aging*.

Kata kunci : Lateks karet alam, nanokristalin selulosa, alkanolamida, *aging*, vulkanisasi.

Abstract

Nanocrystalline cellulose is nano sized filler with high crystallinity and obtained by hydrolysis of alpha cellulose from sugarcane bagasse. Tensile test of natural rubber latex film filled nanocrystalline cellulose and alkanolamide as compatibilizer after aging treatment have been done. Natural rubber latex films were prepared by coagulant dipping method and followed by vulcanization process at temperature 100 °C and 20 minutes. Aging treatment of natural rubber latex films have done at temperature 70 °C for 24 hours. Tensile test result of natural rubber latex filled nanocrystalline cellulose showed the tensile strength value of aged natural rubber latex film were lower than unaged one. However, tensile strength value of aged natural rubber latex film filled nanocrystalline cellulose modified alkanolamide were higher than unaged film.

Keyword : Natural rubber latex, nanocrystalline cellulose, alkanolamide, *aging*, vulcanization.

Pendahuluan

Lateks karet alam merupakan salah satu hasil pertanian terkemuka karena banyak menunjang perekonomian negara dengan total produksi 3,205 juta ton pada tahun 2014 [9]. Produk lateks karet alam umumnya memiliki beberapa kelemahan seperti polimer yang lain diantaranya rentan terhadap oksidasi atau degradasi akibat panas dan kekuatan mekanik yang rendah, terutama setelah dibentuk menjadi film tipis. Oleh sebab itu, dalam pengolahannya perlu ditambahkan penguat seperti pengisi (*filler*) baik berupa pengisi anorganik maupun pengisi organik. Penguat pada lateks karet alam terutama digunakan untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan abrasi, kekerasan, kekuatan tarik, stabilitas termal dan modulus [14].

Selulosa merupakan salah satu contoh pengisi organik paling potensial karena

merupakan polimer alam dengan jumlah yang melimpah dan memiliki sifat-sifat unggul seperti densitas rendah, kaku dan *biodegradable*. Oleh karena sifat tersebut, selulosa merupakan bahan baku yang menjanjikan untuk dijadikan pengisi organik [5].

Salah satu sumber selulosa yang paling potensial adalah ampas tebu. Ampas tebu merupakan limbah padat dari pengolahan industri gula tebu yang jumlahnya berlimpah di Indonesia serta volumenya mencapai 30-40% dari tebu giling. Saat ini perkebunan tebu rakyat mendominasi luas areal perkebunan tebu di Indonesia [2]. Ampas tebu terdiri atas selulosa 43,6 %, hemiselulosa 33,8 %, lignin 18,1 %, abu 2,3% dan lilin 0,8% dengan basis berat kering [6].

Dalam penyimpanan atau pemakaian produk lateks karet alam seringkali terjadi perubahan pada sifat mekanik dan kualitas produk yang disebabkan oleh beberapa hal seperti panas, aktivitas mikroba, cahaya, kelembapan dan lain lain [10;13]. Salah satu hal yang paling signifikan atas perubahan sifat mekanik maupun kualitas produk disebabkan oleh panas yang terkena pada produk dalam waktu yang lama atau *aging*.

Dalam penelitian ini digunakan nanokristalin selulosa sebagai pengisi dan alkanolamida sebagai penyerasi dengan tujuan agar interaksi antara pengisi dan lateks karet alam dapat terjadi dengan baik sehingga diharapkan akan meningkatkan sifat mekanik dan sifat ketahanan akibat *aging* film lateks karet alam yang dihasilkan.

Teori

Lateks karet alam adalah cairan berwarna putih kekuningan yang diperoleh dari pohon karet (*Havea brasiliensis*) dan merupakan makro molekul poliisoprena dengan konfigurasi struktur molekulnya yaitu *cis*-1,4-poliisoprena dan memiliki kelenturan rantai molekul yang tinggi [11]. Dalam proses pembuatan barang jadi, cairan lateks harus dibuat menjadi kompon lateks yang cair (*compounding*) yang umumnya mengandung enam atau lebih bahan kimia karet tergantung karakteristik produk karet yang diinginkan, seperti bahan pemvulkanisasi (*vulcanizing agent*), pencepat vulkanisasi (*accelerator*), penggiat (*activator*), antioksidan, pemantap (*stabilizer*), pengisi (*filler*) dan penyerasi (*compatibilizer*) [8].

Proses utama pembuatan produk lateks adalah vulkanisasi. Vulkanisasi merupakan proses pemanasan karet setelah dicampur dengan sulfur. Proses vulkanisasi bertujuan untuk membentuk polimer karet yang saling bertautan satu sama lain (*cross-linking*) sehingga meningkatkan *properties* dari produk lateks yang dihasilkan [8].

Bahan pengisi merupakan bahan yang paling banyak kedua dalam hal kuantitas dalam suatu campuran lateks setelah lateks itu sendiri. Berdasarkan sumbernya, bahan pengisi dapat berupa bahan pengisi anorganik (kalsium karbonat, barit dan silika) dan bahan pengisi organik (serat, resin fenolik, karet alam siklik, dll.) Pengisi harus memiliki ukuran partikel yang kecil <1000 nm untuk

mendapatkan efek penguatan yang baik. Efek penguatan yang baik disebabkan ukuran pengisi yang kecil akan meningkatkan permukaan yang aktif secara kimia dan permukaan yang berpori baik dan sangat teratur bentuknya untuk memaksimalkan kontak antara karet dan pengisi [7].

Aging adalah fenomena umum yang terjadi pada elastomer alami dan sintetik berupa penurunan sifat yang tidak diinginkan selama penyimpanan ataupun penggunaan. Berbagai perubahan dapat terjadi pada suatu komponen elastomer sebagai hasil dari kondisi dimana elastomer tersebut disimpan atau digunakan. Proses *aging* karet alam sangat kompleks, namun diketahui bahwa oksidasi adalah proses degradasi yang signifikan [4]. Salah satu metode paling umum digunakan untuk *aging* dipercepat adalah menggunakan oven dimana sampel karet, umumnya dalam bentuk *dumb-bells*, digantungkan pada aliran udara bebas pada berbagai temperatur dan periode waktu tertentu. Sifat yang diukur adalah kekuatan tarik, pemanjangan saat patah, modulus dan kekerasan. Hasil yang didapat dapat memberikan gambaran estimasi untuk penyimpan yang aman dalam jangka waktu tertentu [15].

Metodologi Penelitian

Bahan

Ampas tebu diperoleh dari limbah penjual sari tebu lokal Medan Sumatera Utara. 60 % *high ammonia latex* yang diperoleh dari toko lokal daerah Medan. Bahan kuratif lateks karet alam seperti sulfur, zink oksida (ZnO), *zinc diethyldithiocarbamate* (ZDEC) dan antioksidan (AO) diperoleh dari Farten Technique (M) Sdn. Bhd., Pulau Penang, Malaysia. Bahan bahan lain seperti asam nitrat (HNO₃), natrium nitrit (NaNO₂), natrium hidroksida (NaOH), natrium sulfit (Na₂SO₃), natrium hipoklorit (NaOCl), hidrogen peroksida (H₂O₂), asam sulfat (H₂SO₄), kalium hidroksida (KOH), asam asetat (CH₃COOH), kalsium nitrat tetrahidrat (Ca(NO₃)₂·4H₂O), toluene (C₆H₅CH₃), kloroform (CHCl₃) dan alkanolamida juga turut digunakan dalam penelitian ini.

Penyediaan Nanokristalin Selulosa

Selulosa diekstrak dari limbah ampas tebu dengan beberapa tahapan. Pertama dilakukan proses delignifikasi terhadap ampas tebu yang telah disiapkan, pada proses

delignifikasi, 75 gram ampas tebu direaksikan dengan 1 liter larutan HNO₃ 3,5% dan 10 mg NaNO₂ pada temperatur 90 °C. Setelah itu selulosa di *bleach* dengan menggunakan 250 ml NaOCl 1,75% temperatur mendidih selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan pemurnian alfa selulosa dengan mereaksikan selulosa dengan 17,5% NaOH pada 80 °C selama 0,5 jam.

Nanokristalin selulosa disiapkan dengan hidrolisis asam menggunakan asam sulfat 45% terhadap alfa selulosa yang diperoleh dari limbah ampas tebu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ultrasonikasi dan pemisahan dengan membran dialisis[3].

Pembuatan Film Lateks Karet Alam

Pengisi dengan 10% nanokristalin selulosa disiapkan dengan mendispersikan nanokristalin selulosa, air, dan alkanolamida menggunakan *ball mill* dengan komposisi tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Formulasi Larutan Dispersi Nanokristalin Selulosa dan Alkanolamida

Bahan	Persentase (%)	
Nanokristalin selulosa	10	10
Alkanolamida	0	2,5
Air	90	87,5

Dispersi pengisi kemudian dicampur dengan kuratif dan lateks karet alam (kompon lateks) pada proses pravulkanisasi. Proses pravulkanisasi dilakukan pada temperatur 70 °C untuk mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Proses pravulkanisasi dinyatakan selesai ketika uji kloroform telah mencapai tingkat 3. Tabel 2 memperlihatkan Formulasi dari kompon lateks karet alam.

Setelah pravulkanisasi sistem lateks selesai, campuran dibiarkan selama 24 jam hingga gelembung yang terbentuk hilang. Apabila tidak ada lagi gelembung yang terbentuk, kompon dicetak dengan metode pencelupan berkoagulan (*coagulant dipping method*), setelah itu dilakukan vulkanisasi pada temperatur 100 °C selama 20 menit. Setelah divulkanisasi plat didinginkan dan film lateks karet alam dilepaskan dari plat. Film lateks yang dihasilkan kemudian dimasukkan ke dalam oven dan dipanaskan pada suhu 70 °C selama 24 jam untuk perlakuan *aging*.

Tabel 2. Formulasi Kompon Lateks Karet Alam

Bahan	Kadar (bsk)
60 % <i>High Ammonia Latex</i>	100
50 % Larutan Sulfur	1,8
50 % Larutan ZDEC	1,8
30 % Larutan ZnO	0,5
50 % Larutan Antioksidan	1,2
10 % Larutan KOH	1,8
10 % Larutan Dispersi Nanokristalin Selulosa dan Alkanolamida	0; 5; 10; 15

Uji Kekuatan Tarik Film Lateks Karet Alam


Spesimen film lateks karet alam dipotong dalam bentuk *dumbbell-shaped* sesuai dengan ASTM D 412. Uji kekuatan tarik dilakukan menggunakan mesin Instron model 3366 dengan kecepatan 500 mm/menit pada suhu ruangan.

Hasil dan Pembahasan

Nanokristalin selulosa yang digunakan memiliki bentuk tabung (*rod shape*) dan merupakan hasil dari hidrolisis asam alfa selulosa dari ampas tebu dan memiliki diameter 40-160 nm serta panjang hingga ratusan nm. Kristalinitas nanokristalin selulosa cukup tinggi yaitu 92,33 %. Indeks kristalinitas yang tinggi mengindikasikan bahwa hemiselulosa dan lignin yang ada pada bagian amorf selulosa berhasil dipisahkan dari bagian kristalin selulosa melalui hidrolisis asam. Kristalinitas selulosa yang tinggi lebih efektif untuk menghasilkan bahan dengan kualitas yang baik dan memiliki nilai kekuatan yang tinggi.

Nilai kekuatan tarik film lateks karet alam berpengisi nanokristalin selulosa setelah *aging* ditunjukkan oleh gambar 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai kekuatan tarik film lateks karet alam berpengisi nanokristalin selulosa tanpa penyas alkanolamida setelah *aging* lebih rendah dibandingkan dengan nilai kekuatan tarik sebelum *aging* untuk semua variasi pembebanan pengisi, namun, nilai kekuatan tarik film lateks karet alam ini masih tergolong tinggi. Umumnya, kekuatan tarik suatu material akan menurun setelah perlakuan *aging*. Gambar 1 menunjukkan bahwa penurunan nilai kekuatan tarik film lateks karet alam setelah perlakuan *aging* tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena nanokristalin selulosa sebagai pengisi mampu

meningkatkan ketahanan film lateks karet alam terhadap panas. Nanokristalin selulosa merupakan pengisi dengan gugus fungsi polar. Kehadiran gugus fungsi polar pada matriks karet dapat meningkatkan ketahanan *aging* pada komposit karet [1].




Gambar 1. Kekuatan Tarik (*Tensile strength*) Film Lateks Karet Alam Bepengisi Nanokristalin Selulosa

Sifat yang baik ini disebabkan karena kekakuan tinggi dari selulosa yang menyebabkan kekuatan semakin tinggi dan reaktivitas tinggi dari selulosa Nanokristalin selulosa memiliki dimensi skala nano dan rasio panjang dan lebar yang besar (*aspect ratio*) sehingga meningkatkan luas permukaan antarmuka (*interface*) antara lateks karet alam dengan nanokristalin selulosa [12]. Interaksi antarmuka yang baik menyebabkan pengisi lebih mudah terdispersi di dalam lateks karet alam. Hal ini menyebabkan lateks dapat mentransfer panas dengan baik kepada nanokristalin selulosa dan mengurangi efek penurunan sifat akibat *aging*.

Nilai kekuatan tarik film lateks karet alam berpengisi nanokristalin selulosa dan penyerasi alkanolamida setelah *aging* ditunjukkan oleh gambar 2. Gambar 2 menunjukkan perilaku film lateks karet alam dengan penyerasi alkanolamida yang berlawanan dengan film lateks karet alam tanpa penyerasi alkanolamida pada gambar 1, yaitu nilai kekuatan tarik film lateks karet alam dengan penyerasi alkanolamida setelah *aging* lebih tinggi dibandingkan kekuatan tarik sebelum *aging*.

Penambahan alkanolamida memberikan pengaruh yang besar pada ketahanan film lateks karet alam terhadap *aging*. Peningkatan nilai kekuatan tarik setelah *aging* sangat berhubungan dengan kemampuan alkanolamida untuk meningkatkan interaksi

antara nanokristalin selulosa dengan lateks karet alam.



Gambar 2. Kekuatan Tarik (*Tensile strength*) Film Lateks Karet Alam Bepengisi Nanokristalin Selulosa dan Penyerasi Alkanolamida

Alkanolamida bekerja dengan memodifikasi permukaan nanokristalin selulosa yang hidrofilik dan tidak sesuai dengan lateks karet alam yang hidrofobik dan umumnya memiliki interaksi yang rendah. Nanokristalin selulosa yang telah dimodifikasi ini bersifat hidrofobik dan dapat menghasilkan interaksi yang kuat dengan lateks karet alam. Interaksi yang kuat akan mempercepat laju pematangan dan memungkinkan terjadinya proses pematangan dan pembentukan ikatan sambung silang lanjutan (*post-curing*) lateks karet alam akibat pemberian panas pada saat *aging* berlangsung.

Kesimpulan

Nanokristalin selulosa merupakan contoh pengisi organik yang memiliki sifat penguatan yang baik terhadap film lateks karet alam setelah *aging*. Penambahan jumlah pembebanan pengisi meningkatkan kemampuan film lateks karet alam dalam menahan efek penurunan kualitas akibat *aging*. Alkanolamida dapat meningkatkan interaksi antara lateks karet alam dan nanokristalin selulosa sehingga mampu meningkatkan nilai kekuatan tarik film lateks karet alam setelah perlakuan *aging*.

Daftar Pustaka

- [1] Arayaprane, W dan Rempel, G. L, Effects of polarity on the filler-rubber interaction and properties of silica filled grafted natural rubber composites, *Journal of Polymers*, Volume 2013, Article ID 279529, p. 1-9, 2013.

- [2] Arioen, Refi, Kajian perlakuan awal secara basa dan enzimatis untuk menghidrolisis ampas tebu menjadi gula reduksi, Tesis, Universitas Lampung, Lampung, 2011.
- [3] Aulia, F., Marpongahtun dan Gea, S., Studi penyediaan nanokristal selulosa dari tandan kosong sawit (TKS), Jurnal Sainia Kimia, Vol. 1, No. 2, 2013.
- [4] Azura, A.R., Ghazali, S. dan Mariatti, M., Effects of the filler loading and aging time on the mechanical and electrical conductivity properties of carbon black filled natural rubber, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 110, p. 747-752, 2008.
- [5] Chen, D., Biocomposites reinforced with cellulose nanocrystals derived from potato peel waste, Thesis, Mc Master University, Hamilton, 2012.
- [6] Correa, J.L., Vela, A.F., Grimaldo, D.O. dan Delgado, J.B., Experimental evaluation of sugar cane bagasse storage in bales system, Journal of Applied Research and Technology, Vol. 8, p. 365-377, 2010.
- [7] Egwaikhide, A. P., Okleimen, F.E., and Lawal. U., Rheological and mechanical properties of natural rubber compound filled with carbonized palm kernel husk and carbon black, Science Journal of Chemistry, Vol.1, No. 5, p.50-55, 2013.
- [8] Fachry, A. R., Sari, T. I., Putra, B.A. dan Kristianto, D.A, Pengaruh penambahan filler kaolin terhadap elastisitas kekerasan produk souvenir dari karet alam (*havea brasiliensis*), Prosiding SNTK TOPI, Pekanbaru, 2012.
- [9] GAPKINDO, Rubber production in Indonesia, www.gapkindo.org. Diakses pada 3 September 2015.
- [10] Hashim, A. dan Ikram A, Enviromental advantage of natural rubber latex products, Rubber Research Institute of Malaysia, 2003.
- [11] Hulu, Temali, Pengaruh ekstrak nenas (*Ananas sativus*) sebagai koagulan terhadap kualitas lembaran karet, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- [12] Mariano, Marcos., Kissi, Nadia El., and Dufresne, Alain, Cellulose nanocrystals and related nanocomposites: review of some properties and challenges, Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics, Vol. 00, p. 1-16, 2014.
- [13] Neiman, M. B, Aging and stabilization of polymers, Consultants Bureau Publisher, New York, 1965.
- [14] On, N. K., Rashid, A.A., Nazlan, M. M. M. and Hamdan, H., Thermal and mechanical behaviour of natural rubber latex-silica aerogel film, Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, p. 3108-3116, 2011.
- [15] Stokoe, A.L, Heat ageing of rubbers, National Technical Information Service, England, p.1, 1972.