

ORIGINAL ARTICLE

Adsorption and Magnetic Separation of Lead from Synthetic Wastewater Using Carbon/Iron Oxide Nanoparticles Composite

Roshanak Rezaei Kalantary¹,
 Ahmad Jonidi Jafari¹,
 Babak Kakavandi²,
 Simin Nasseri³,
 Ahmad Ameri⁴,
 Ali Azari⁵

¹ Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

² PhD Student in Environmental Health Engineering, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

³ Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁴ Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

⁵ MSc. in Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

(Received January 11, 2014 ; Accepted May 12, 2014)

Abstract

Background and purpose: Removal of lead as a toxic metal from contaminated water resources is necessary due to the dangerous effect of lead. One of the most effective methods of removal is the adsorption process. The aim of this study was adsorption and magnetic separation of lead from synthetic wastewater using iron oxide nanoparticles and carbon (ION/C) composite

Material and Methods: In this study nanoparticles of iron oxide (ION) were used as a source of iron for magnetic separation of powder activated carbon from solution samples. The physical and surface properties of the adsorbent were studied along with influencing factors (pH, contact time, adsorbent dosage, initial lead concentration, and temperature) on the adsorption process. Kinetic equations and equilibrium isotherms studies were also conducted.

Results: The size of ION and specific surface area of ION/C were found to be 30-80 nm and 671.2 m²/g, respectively. We observed that the adsorption process reached equilibrium at 60 min and pH=6 and adsorption efficiency increased by increasing the amount of adsorbent and temperature. Maximum adsorption capacity based on Langmuir isotherms was obtained 67.1mg/g at 50 °C.

Conclusion: According to this study it is believed that magnetized active carbon by keeping its physical and surface properties could be a suitable method to solve some related problems including separation and filtration.

Keywords: MTT Iron oxide nanoparticles, lead, activated carbon, adsorption, synthetic wastewater

J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(113): 172-183 (Persian).

جذب و جداسازی مغناطیسی سرب از فاضلاب سنتیک با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن

روشنک رضایی کلانتری^۱

احمد جنیدی جعفری^۱

بابک کاکاوندی^۲

سیمین ناصری^۳

احمد عامری^۴

علی آذری^۵

چکیده

سابقه و هدف: حذف سرب به عنوان یک فلزی سمی از منابع آبی آلوده به دلیل اثرات مخرب آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. فرایند جذب سطحی یکی از روش‌های موثر در این زمینه به شمار می‌آید. مطالعه حاضر با هدف جذب و جداسازی مغناطیسی سرب از فاضلاب سنتیک با استفاده از کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نانوذرات اکسید آهن به عنوان منع آهن برای جداسازی مغناطیسی پودر کربن فعال از نمونه محلول استفاده شد. ویژگی‌های فیزیکی و سطحی جاذب به همراه تاثیر فاکتورهای مؤثر بر فرایند جذب (pH، زمان تماس، مقدار جاذب، غلظت اولیه سرب و دما) مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین برای توصیف داده‌های تجربی از معادلات سینتیک و ایزوترم‌های تعادلی استفاده شد.

یافته‌ها: اندازه نانوذرات اکسید آهن بین ۳۰ تا ۸۰ نانومتر و مساحت سطح ویژه کامپوزیت نانو اکسید آهن و کربن، ۶۷۱/۲ متر مربع بر گرم تعیین شدند. نتایج نشان داد که فرایند جذب در pH برابر با ۶ در زمان ۶۰ دقیقه به تعادل می‌رسد و بازدهی جذب با افزایش مقدار جاذب و دما، افزایش می‌یابد. حداکثر ظرفیت جذب بر مبنای مدل ایزوترم لانگمیر برای دمای ۵۰ درجه سلسیوس، ۶۷/۱ میلی گرم بر گرم حاصل شد.

استنتاج: مطابق نتایج به دست آمده، انتظار می‌رود که مغناطیسی کردن پودر کربن فعال با حفظ خصوصیات فیزیکی و سطحی آن یک روش مناسب برای رفع مشکلات وابسته به آن به ویژه جداسازی و فیلتراسیون باشد.

واژه‌های کلیدی: نانوذرات اکسید آهن، سرب، کربن فعال، جذب سطحی، فاضلاب سنتیک

مقدمه

رفع این مشکلات استفاده از جاذب‌هایی که جداسازی معاوی نظری هزینه بالای فیلتراسیون و سانتریفیوژ، پراکنده‌گی و کدورت پساب در زمینه استفاده از کربن فعال و بسیاری از جاذب‌های با سایز نانو استفاده از آن‌ها را با محدودیت مواجه کرده است. بنابراین به منظور در دستیابی به این هدف، مغناطیسی کردن جاذب‌ها با

E-mail: kakavandi.b@ajums.ac.ir

مؤلف مسئول: بابک کاکاوندی- اهواز: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده بهداشت

۱. استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۲. دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

۳. استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۴. استاد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

۵. کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تاریخ ارجاع جهت اصلاحات: ۱۳۹۲/۱۲/۶ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۲/۲۲

استخوان، اختلالات ذهنی و عصبی، درماتیت، مسمومیت و آسیب‌های مغزی شود^(۷). فلز سرب به صورت عمده از طریق پساب صنایع باطری سازی، پیگمنت و رنگ سازی، تولید کودهای شیمیایی، صنایع نساجی، استیل و خودروسازی، پالایشگاه‌های نفت و روغن و صنایع تولید مواد منفجره، شیشه و سرامیک به محیط زیست و به خصوص منابع آبی تخلیه می‌شود^(۸). با آلوده شدن منابع آبی و مصرف آن‌ها در آبیاری کشاورزی، در نهایت وارد زنجیره غذایی موجودات زنده می‌گردد. سرب یک فلز سمی مقاوم است که حد مجاز آن در آب‌های آشامیدنی و سطحی ویژه آشامیدنی از سوی سازمان بهداشت جهانی و هم‌چنین آرائس حفاظت محیط زیست آمریکا به ترتیب ۰/۰۱ و ۰/۰۱۵ میلی‌گرم بر لیتر مشخص شده است^(۹). حضور مقداری بالای سرب در آب سبب بروز بیماری‌های نظری هیاتیت، آنسفالتی و آنمی می‌گردد^(۱۰). حضور این فلز در منابع آبی یک تهدید جدی و خطروناک برای بهداشت عمومی و محیط زیست به شمار می‌آید، لذا حذف آن از این منابع امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

از جمله تکنولوژی‌های مورد استفاده در حذف سرب، تعویض یونی، جذب، فرایندهای غشایی و اسمز معکوس، روش‌های الکترولیتیک، ته نشینی شیمیایی و تبخیر است^{(۱۱)،(۱۲)}. اما استفاده از برخی از این روش‌ها به دلیل وجود معایبی چون، هزینه بالا تولید لجن زیاد، ناکارآمدی در دستیابی به استانداردهای پساب، مصرف بالای انرژی و مواد شیمیایی محدود شده است.

امروزه فرایند جذب نسبت به تکنیک‌های دیگر به دلیل داشتن مزایایی چون غیر حساس بودن به آلاینده‌ها و ترکیبات سمی، سادگی، مقرن به صرفه و کاربردی بودن، امکان احیای هر دوی جاذب و جذب شونده و هم‌چنین عدم تشکیل مواد خطروناک به طور گستردۀ ای مورد توجه محققان قرار گرفته است^{(۱۳)،(۱۴)}. در راستای استفاده از فرایند جذب برای حذف فلزات سنگین محققین از جاذب‌هایی نظری کربن فعال^{(۱۵)،(۹)}، کربن

استفاده از اکسیدهای فلزی و یا نانوذرات مغناطیسی است. در این روش جاذب، قابلیت جداسازی آسان و سریع از محیط‌های آبی را به همراه آلاینده‌های جذب شده در یک میدان مغناطیسی خارجی دارد. از طرفی دیگر نانو جاذب‌های مغناطیسی در مقایسه با میکرو جاذب‌های مغناطیسی معمولی، به دلیل سطح ویژه بالا و مقاومت پراکندگی داخلی کم، عملکرد بهتری دارند. اخیراً در راستای روش جداسازی مغناطیسی، محققین جاذب‌های مختلفی نظری رزین‌های تعویض یونی، زئولیت‌ها، فیبرهای کربن فعال، جاذب‌های پلیمری و زائدات و حتی خود نانوذرات، را مغناطیسی کرده‌اند^(۱۶).

نیانو اکسیدهای آهین (ION) شامل مگنتیت (Fe_3O_4)، goethite ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) و ماگمیت ($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$)، هماتیت (FeO(OH)) هستند که از این تعداد فقط نوع مگنتیت و ماگمیت دارای خاصیت مغناطیسی هستند^(۳). اخیراً نانوذرات مغناطیسی به دلیل ارزانی، نسبت سطح به حجم بالا، سمیت پایین و عدم مقاومت در برابر نفوذ داخلی کاربرد وسیعی در زمینه‌های زیست محیطی، پژوهشکی و مهندسی شیمی پیدا کرده‌اند^(۴). Mohammadi و همکاران (۲۰۱۰) زمان تماس، pH محلول و غلظت اولیه سرب را در بررسی جذب یون‌های سرب روی کربن فعال مطالعه کردند و برای توصیف داده‌های آزمایشات از دو مدل ایزووترم لانگمیر و فرون‌دلیچ استفاده کردند^(۵). Li در مطالعه حذف سرب با کربن فعال، فرایند را از نظر ترمودینامیکی خودبه خودی و اندوترمیک گزارش کرد و حداکثر ظرفیت جذب را ۱۱۹ میلی‌گرم بر گرم گزارش کرد. Rao و همکاران pH شش، زمان تعادل ۶۰ دقیقه و حداکثر ظرفیت جذب معادل ۲۱/۸ میلی‌گرم بر گرم را برای جذب سرب روی کربن فعال گزارش نمودند^(۶).

مواجهه انسان با غلظت‌های حتی پایین فلزات سنگین می‌تواند سبب ایجاد سرطان‌های ریه، بینی و

ساده و متداول تر است و در آن از محلول های نمک $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ آب دار (نیترات و کلرید آهن) استفاده می شود(۲۱).

مشخصه های ION/C

خصوصیات فیزیکی و آنالیز عنصری کامپوزیت ION/C به ترتیب با تکنیک های BET و EDX مورد آنالیز قرار گرفت. برای تعیین ویژگی های سطحی و مورفولوژیکی کامپوزیت سنتز شده و همچنین تعیین اندازه و شکل ذرات Fe_3O_4 به ترتیب از میکروسکوپ های الکترونی روبشی (SEM) (TEM) Scanning Electron Microscope و عبوری (Transmission Electron Microscope) استفاده شد. همچنین برای تعیین حضور اکسیدهای آهن ($\text{Fe}_3(\text{O}_4)_2$) در ساختار جاذب سنتز شده، الگوی پراش اشعه ایکس توسط دستگاه X-ray Crystallography (XRD) تهیه گردید.

روش آزمایش

در آزمایشات جذب تأثیر تغییرات پارامترهایی نظری pH ، زمان تماس، غلظت های مختلف جاذب و جذب شونده و دمای محلول روی بازدهی جذب مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر این پارامترها در راکتورهای بسته و بر مبنای مدل یک فاکتور در زمان مطالعه شد. در این روش در هر مرحله از آزمایش ها تنها تأثیر تغییر یک پارامتر بر میزان جذب با ثابت نگه داشتن سایر پارامترها مورد بررسی قرار گرفت. کلیه آزمایش ها در ارلن های ۱۰۰ سی سی حاوی ۵۰ میلی لیتر محلول سرب و مقداری مشخصی از جاذب انجام شدند. در هر مرحله از آزمایشات نمونه های شاهد حاوی ۵۰ میلی لیتر محلول سرب بدون جاذب استفاده شد و به طور همزمان برای تعیین میزان سرب جذب شده روی دیواره ارلن ها و همچنین میزان تشکیل رسوبات فلزی، هم زده شدند. ابتدا pH نمونه ها با استفاده از محلول های هیدروکسید سدیم و اسید کلریدریک (۱۰٪ مولار) در محدوده ۲ تا ۱۰ تنظیم شد. سپس نمونه ها با غلظت های اولیه ۵۰ تا

نانو تیوب(۱۶۸) و نانوذرات مگنتیت(۱۷) استفاده کردند. در میان این جاذب ها، کربن فعال به دلیل ساختار تخلیق و مساحت سطحی بالا، گزینه های مناسبی برای حذف مؤثر فلزات سنگین از محیط های آبی است. از این رو بسیاری از محققان برای حذف یون های فلزی سرب از محیط های آبی از کربن فعال به عنوان جاذب استفاده کرده اند(۱۸-۲۰).

در مطالعه حاضر ابتدا نانوذرات اکسید آهن نوع مگنتیت (Fe_3O_4) تحت شرایط ویژه ای سنتز و سپس روی پودر کربن فعال به منظور ایجاد خاصیت مغناطیسی نشانده شدند. در ادامه با شناسایی ویژگی های ساختاری، فیزیکی و سطحی آن، به عنوان یک جاذب برای حذف یون های فلزی سرب از فاضلاب سنتیک مورد استفاده قرار گرفت.

مواد و روش ها

تهیه ماده جذب شونده

بر مبنای روش (۳۱۱B) ارائه شده در کتاب روش های استاندارد برای آنالیز آب و فاضلاب، محلول استوک ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر سرب با اضافه کردن مقدار مشخصی از نیترات سرب (مرک آلمان) به آب دوبار تقطیر تهیه و سپس با رقیق سازی آن به منظور تهیه منحنی استاندارد غلظت های ۵، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر تهیه شد.

تهیه جاذب

به منظور تهیه کامپوزیت ION/C از پودر کربن فعال (PAC)، نیترات آهن $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ و اسید نیتریک ۶۵ درصد خریداری شده از شرکت مرک آلمان استفاده شد. نانوذرات مگنتیت Fe_3O_4 به روش هم ترسیبی و مطابق روش ارایه شده در کار قبلی سنتز و روی پودر کربن فعال نشانده شدند(۴). روش هم ترسیبی در مقایسه با روش های دیگر سنتز نانوذرات مغناطیسی نظری میکرومودوسیون و تجزیه حرارتی،

جدول شماره ۱: معادلات و مقادیر پارامترهای سینتیک جذب سرب بر روی CION

ضریب همبستگی (R^2)	مقدار پارامترها	معادله خطی	معادله غیر خطی	مدل سینتیک
۰/۹۴۰۱	$q_e = ۷۷/۴ mg/g$ $k_1 = ۰/۰۵ min^{-1}$	$ln(q_e - q_t) = lnq_e - k_1 t$	$dq/dt = k_1 (q_e - q_t)$	شب درجه اول
۰/۹۹۹۳	$q_e = ۳۵/۷ mg/g$ $k_2 = ۰/۰۵ g/mg \cdot min^{-1}$	$t/q_e = t/q_e + 1/k_2 q_e^2$	$dq/dt = k_2 (q_e - q_t)^2$	شب درجه دوم
۰/۸۲۴	$\alpha = ۱/۴ mg/g \cdot min$ $\beta = ۳/۸۷ g/mg$	$q_e = \beta \ln(\alpha \beta t)$	$q_e = \beta \ln(\alpha \beta t)$	ایلوویچ

ایزوترم‌های تعادلی برای طراحی و آنالیز سیستم‌های جذب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در مطالعه حاضر به منظور بیان چگونگی برهم کنش یون‌های سرب با CION و همچنین پیش‌بینی چگونگی رفتار جذب سرب توسط جاذب از مدل‌های ایزوترم تعادلی لانگمیر، فروندلیچ و دایینین-رادشکوییج استفاده شده است. معادلات و پارامترهای ایزوترم‌های تعادلی مذکور در جدول شماره ۲ ارایه شده‌اند. ایزوترم‌های لانگمیر و فروندلیچ به ترتیب بر مبنای جذب یکنواخت (همگن) و چندلایه‌ای (ناهمگن) ماده جذب شونده روی سطوح جاذب مطرح می‌باشند (۲۳). k_L در معادله لانگمیر یک ثابت تجزیی وابسته به انرژی یا آنتالپی جذب است. هرگاه قدرت پیوند جذب افزایش یابد، مقدار k_L هم افزایش پیدا می‌کند. در مدل فروندلیچ $k_F = 1/n$ ، ثابت‌های ایزوترم می‌باشند که به ترتیب بیانگر ظرفیت و شدت جذب هستند (۸). مقادیر پارامترهای ایزوترم‌های لانگمیر و فروندلیچ به ترتیب از رسم منحنی‌های C_e/q_e در مقابل lnC_e و lnq_e در برابر t تعیین می‌شوند. ایزوترم مدل دایینین-رادشکوییج بر این فرض است که انرژی جذب در یک مساحت سطحی به صورت همگن و یا یکنواخت است. در این مدل مقدار جذب شده مطابق هر غلاظتی از ماده جذب شونده، تابعی از پتانسیل پولانی است (۲۳, ۶). در مدل فوق ضریب B ثابت وابسته به میانگین انرژی آزاد جذب و پتانسیل پولانی ($E = RT \ln(1+1/C_e)$) هستند. R ثابت جهانی گازها

۳۰۰ میلی‌گرم بر لیتر سرب و ۰/۵ تا ۲ گرم بر لیتر جاذب طی یک دوره ۳۰۰ دقیقه‌ای توسط شیکر با سرعت ۲۰۰ دور در دقیقه و تحت دمای ۲۰ تا ۵۰ درجه سلسیوس هم‌زده شدن. پس از اختلاط کافی به منظور جداسازی مغناطیسی جاذب از محلول، نمونه‌ها در مجاورت میدان مغناطیسی با شدت ۱/۳ تسللا قرار داده شدن و در نهایت غلاظت‌های باقی مانده سرب با استفاده از دستگاه طیف سنج جذب اتمی شعله‌ای (Perkin Elmer AAnalyst 200) سنجش شدند. ظرفیت جذب نیز با استفاده از رابطه شماره ۱ محاسبه شد.

$$\text{رابطه شماره ۱: } q_e = (C_0 - C_e) \frac{V}{M}$$

در رابطه فوق q_e میلی‌گرم سرب جذب شده بر واحد جرم جاذب، C_0 و C_e به ترتیب غلاظت‌های اولیه و تعادلی سرب (میلی‌گرم بر لیتر)، V حجم محلول (میلی لیتر) و M جرم جاذب (گرم) می‌باشند. برای توصیف داده‌های تجربی حاصل از آزمایشات جذب سرب بر روی CION از معادلات سینتیکی و ایزوترم‌های تعادلی جذب استفاده شد. از معادلات سینتیکی شبه درجه اول و دوم و مدل ایلوویچ به منظور ارزیابی مکانیزم کنترلی فرایند جذب استفاده شد. معادلات خطی و غیر خطی مدل‌های فوق به همراه پارامترهای مربوط به آن‌ها در جدول شماره ۱ ارایه شده است. مدل ایلوویچ به عنوان مناسب‌ترین مدل برای توصیف جذب شیمایی مطرح است (۲۲). در جدول مذکور q_e و t به ترتیب ظرفیت جذب در زمان تعادل و زمان t می‌باشند. در مدل‌های شبه درجه اول و دوم k_1 و k_2 ثابت‌های سرعت هستند که به ترتیب از شبی نمودار خطی $ln(q_e - q_t)$ در مقابل t و عرض از مبدأ نمودار خطی t/q_e در مقابل t تعیین مقدار می‌شوند. در مدل سینتیکی ایلوویچ پارامترهای α و β نیز به ترتیب بیانگر میزان نرخ جذب اولیه و اندازه پوشش سطحی هستند که مقادیر آن‌ها از شبی و عرض از مبدأ نمودار q_e در مقابل $ln t$ حاصل می‌شود.

$$\text{رابطه شماره ۲: } E = (-2D)^{-0.5}$$

جدول شماره ۲: معادلات و مقادیر پارامترهای ایزوترم های تعادلی جذب سرب بر روی ION/C

مدل ایزوترم	معادله غیر خطی	معادله خطی	پارامترها	دما (°C)
فروندلچ	$q_e = K_F (C_e)^{1/n}$	$\ln q_e = \ln k_F + n^{-1} \ln C_e$	$k_F (\text{mg/g(Lmg)}^{1/n})$	۵۰ ۳۵ ۲۰
لانگیر	$q_e = (q_m K_L C_e) / (1 + K_L C_e)$	$C_e / q_e = C_e / q_0 + 1 / k_L q_0$	$k_L (\text{L/mg})$	۰/۱۸۷ ۰/۹۳۱ ۰/۹۷۱ ۰/۰۶۳ ۰/۹۸۲ $4/8 \times 10^{-4}$ ۰/۰۰۲۱ ۱۵/۵ ۰/۸۹۸
دادیشن-	$q_e = q_n \exp(-D\varepsilon^2)$	$\ln q_e = \ln q_m - D\varepsilon^2$	$q_m (\text{mol/g})$	۱۷/۸۸ ۰/۲۴۳ ۰/۹۵۹ ۵۸/۵ ۰/۰۷ ۰/۹۹۱ 5×10^{-4} ۰/۰۰۲۵ ۱۴/۱ ۰/۹۵۳
رادشکوچ	-	-	R^2	۰/۹۵۸ ۰/۹۵۹ ۵۸/۵ ۰/۰۷ ۰/۹۹۱ $D(\text{mol}^2/\text{kJ}^2)$ $E (\text{kJ/mol})$ R^2

k_c نسبت مقدار سرب جذب شده روی جاذب به مقدار باقی مانده آن در محلول (mg/L) (mg/g) است. مقادیر پارامترهای ΔH° و ΔS° به ترتیب از شبیه و عرض از مبدأ نمودار خطی $\ln k_c$ در مقابل $1/T$ حاصل می‌شوند.

یافته ها

مشخصه های جاذب ION/C

مساحت سطح ویژه و متوسط اندازه و حجم کلی منافذ برای ION/C بر مبنای آنالیز BET به ترتیب برابر با $671/2$ متر مربع بر گرم و $3/5$ نانومتر و $4/87$ سی سی بر گرم تعیین شد که بیان می‌کند جاذب از مساحت سطحی بسیار بالا و به دنبال آن ظرفیت جذب بالایی برخوردار بوده است. نتایج حاصل از آنالیز XRD در زاویه $1-\alpha$ (الف) نشان داد که پیک ایجاد شده (نمودار شماره ۱-الف) نشان داد که پیک ایجاد شده در زاویه $= 35/5^\circ$ ، مربوط به ذرات اکسید آهن موجود در ساختار کربن فعال بوده و بنابراین نتیجه می‌شود که سنتز Fe_3O_4 روی PAC موفقیت‌آمیز بوده است. آنالیز SEM (نمودار شماره ۱-ب) نیز نشان داد که جاذب سنتز شده از تخلخل مناسب و یکنواختی در تمام سطح برخوردار بوده و توزیع ذرات آهن که غالباً به شکل اکسید آهن (Fe_3O_4) بوده، روی سطح کربن فعال نسبتاً یکنواخت بوده است. شکل و اندازه ذرات Fe_3O_4 به وسیله میکروسکوپ الکترونی در KeV ۱۰۰ امور دبررسی قرار گرفت، آنالیز TEM (نمودار شماره ۲-الف) نشان داد که ذرات Fe_3O_4 به صورت


K و T دمای محلول بر حسب درجه کلوین است. میانگین انرژی آزاد جذب نیز با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود(۶). مقادیر پارامترهای مربوط به این مدل از رسم منحنی $\ln q_e$ در مقابل $1/T$ تعیین مقدار می‌شوند. از مقادیر میانگین انرژی آزاد جذب (E) برای تعیین نوع جذب استفاده می‌شود. این پارامتر اطلاعاتی را در ارتباط با مکانیسم فرایند جذب (فیزیکی یا شیمیایی) ارایه می‌کند. به گونه‌ای که مقادیر E بین ۸ و ۱۶ کیلوژول در مول نشان می‌دهد که فرایند جذب از یک مکانیسم شیمیایی پیروی نموده و برای مقادیر E کمتر از ۸ کیلوژول در مول، مکانیسم فرایند جذب، طبیعتی فیزیکی داشته است(۱۲). برای ارزیابی صحت و تناسب مدل‌های سینتیکی و ایزوترمی جذب با داده‌های حاصل از آزمایشات، از ضریب رگرسیون (R^2) استفاده شد. مقادیر بالای ضریب رگرسیون برای هر مدل سینتیکی و یا ایزوترمی نشان دهنده تناسب و همبستگی بالای داده‌های تجربی حاصل از آزمایشات با مدل مورد استفاده است.

پارامترهای ترمودینامیک فرایند جذب، انرژی آزاد گیس (ΔG°)، آنتالپی استاندارد (ΔH°) و آنتروپی استاندارد (ΔS°) با استفاده از روابط شماره ۳ و ۴ تعیین مقدار شدند.

$$\ln k_c = -\frac{\Delta H^\circ}{RT} + \frac{\Delta S^\circ}{R} \quad \text{رابطه شماره ۳:}$$

$$\Delta G^\circ = -RT \ln k_c \quad \text{رابطه شماره ۴:}$$


مشاهده شد که با افزایش pH از ۲ به ۶ بازدهی جذب به ترتیب از $24/3$ به $69/8$ درصد افزایش یافت و در مقابل با افزایش pH از ۶ به 10 مقدار جذب از $8/69$ به $46/9$ کاهش یافته است.



تصویر ۲: (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و (ب) آنالیز EDX برای کامپوزیت ION/C

اثر زمان تماس و مطالعه سینتیک جذب در مطالعه حاضر مشاهده شد که میزان جذب سرب با افزایش زمان تماس، افزایش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که با افزایش زمان تماس از شروع فرایند تا زمان 240 دقیقه، میزان جذب از صفر به $68/8$ درصد افزایش یافت. همچنین مشخص است که مقادیر درصد جذب در زمان‌های بعد از 60 دقیقه تقریباً ثابت بوده و تغیرات بسیار ناچیزی داشته است، از این‌رو زمان 60 دقیقه به عنوان زمان تعادل فرایند جذب سرب انتخاب و آزمایشات بعدی جذب بر مبنای آن انجام گردید (نمودار شماره ۱-ب).


کریستال‌های مکعبی شکل با ساختاری تقریباً یکتوخت و قطر متوسط 30 تا 80 نانومتر سنتز شده‌اند. آنالیز EDX (نمودار شماره ۲-ب) برای نمونه جاذب سنتز شده قبل از فرایند جذب حضور عناصری نظری کربن، اکسیژن، آهن، سرب و روی را در ساختار آن نشان می‌دهد. این آنالیز حضور $71/6$ درصد کربن، $8/3$ درصد اکسیژن و $20/1$ درصد آهن را در ساختار ION/C نشان داد. بنابراین می‌توان گفت که تقریباً 28 درصد از سطح کربن فعال توسط آهن که به شکل نانوذرات Fe_3O_4 حضور داشته‌اند، اشغال شده است، که احتمالاً وجود این مقدار آهن در ساختار کربن فعال به منظور استفاده از تکنیک جداسازی مغناطیسی ضروری باشد.




تصویر ۱: (الف) آنالیز XRD و (ب) تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای کامپوزیت ION/C

pH اثر pH محلول از طریق تغییر گونه‌های سرب و گروههای عامل سطحی یک پارامتر مهم و تاثیرگذار در فرایند جذب سرب است. مطابق با نمودار شماره ۱-الف در بررسی تأثیر pH بر کارایی جذب سرب توسط ION/C

لانگمیر ($R^2 > 0.98$) به مراتب بیشتر از دو مدل دیگر به دست آمد. در نمودار شماره ۲-ب منحنی غیر خطی معادلات ایزوترم های فروننلیچ، لانگمیر و دایینین-رادشکویچ در مقایسه با داده های تعادلی حاصل از آزمایشات جذب ارایه شده است.



نمودار شماره ۱: (الف) تأثیر pH محلول بر کارایی جذب سرب توسط ION/C و (ب) تأثیر زمان تماس بر روی ظرفیت جذب سرب و منحنی غیر خطی معادلات سیتیک جذب



مقادیر ظرفیت جذب محاسباتی ($Q_{e,cal}$) در مطالعه سیتیک جذب برای مدل های شبه درجه اول و دوم به ترتیب $27/4$ و $35/58$ میلی گرم بر گرم حاصل شد. در حالی که ظرفیت جذب تجربی ($Q_{e,exp}$) حاصل از آزمایشات که در مرحله بررسی تأثیر زمان تعادل تعیین شده بود، $34/31$ میلی گرم بر لیتر بود. به علاوه ضریب رگرسیون در مدل شبه درجه دوم ($R^2 = 0.9993$) بیشتر از مدل شبه درجه اول ($R^2 = 0.94$) است. منحنی غیر خطی مربوط به مدل های سیتیکی مطالعه شده در مقایسه با داده های تجربی حاصل از آزمایشات جذب سرب روی ION/C نیز در نمودار شماره ۱-ب ارایه شده است.


اثر مقادیر مختلف جاذب و جذب شونده و مطالعه تعادل جذب

تأثیر غلظت های مختلف جاذب ION/C در محدوده $0/5$ تا 2 گرم بر لیتر بر روی بازدهی حذف سرب تحت شرایط بهینه (pH، زمان تماس) و دمای 20 درجه سلسیوس برای غلظت اولیه 50 تا 300 میلی گرم بر لیتر سرب، در نمودار شماره ۲-الف ارایه شده است. تصویر مذکور نشان می دهد که با افزایش مقادیر جاذب، بازدهی حذف افزایش یافته است. برای مثال با افزایش غلظت جاذب از $0/5$ به 2 گرم بر لیتر، میزان حذف از $41/7$ به 92 درصد افزایش یافته است. بنابراین بر مبنای حذف 92 درصدی غلظت اولیه 50 میلی گرم بر لیتر سرب، مقدار 2 گرم بر لیتر ION/C به عنوان مقدار بهینه آن برای ادامه آزمایشات جذب انتخاب شد. نتایج هم چنین نشان داد که در یک مقدار ثابت از جاذب، بازدهی حذف با افزایش غلظت اولیه سرب کاهش می یابد. برای مثال در نمودار شماره ۲-الف مشاهده می شود که در مقدار 2 گرم بر لیتر ION/C میزان حذف سرب با افزایش غلظت سرب از 50 به 300 میلی گرم بر لیتر، از $91/8$ به 36 درصد کاهش یافته است. در مطالعه تعادل جذب، مقادیر ضریب همبستگی در کلیه داماهای مطالعه شده برای مدل

با $47/2$ و $17/0$ کیلوژول در مول تعیین شدند. همچنین در این آنالیز مقادیر ΔG° برای هر سه دمای 20 ، 35 و 50 درجه سلسیوس منفی و به ترتیب برابر با $-4/2$ ، $-5/63$ و $-8/53$ کیلوژول بر مول حاصل شد.


بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بازدهی جذب سرب برای مقادیر pH کمتر از 6 کاهش یافته است. کاهش میزان جذب در شرایط اسیدی ($pH < 6$) می‌تواند ناشی از رقابت شدید یون‌های هیدروژن (H^+) و کاتیون‌های سرب (Pb^{2+}) برای جذب روی مکان‌های فعال روی سطح جاذب باشد. به علاوه مثبت بودن سطح جاذب در این شرایط و به دنبال آن تشکیل دافعه الکترواستاتیکی بین کربن فعال و کاتیون‌های سرب سبب کاهش بازدهی جذب می‌شود^(۲۴). اما در شرایط بازی تعداد اندکی از کاتیون‌های سرب (Pb^{2+}) موجود بوده و گونه‌های غالب سرب در محلول به شکل هیدروکسیدهای فلزی ($Pb(OH)^{+3}$ ، $Pb_2(OH)^{+3}$ ، $Pb_4(OH)^{+4}$ و $Pb_3(OH)^{+2}$) هستند که تشکیل رسوب می‌دهند و در نهایت مقادیر جذب به دلیل تراکم و ترسیب یون‌های هیدروکسید (OH^-) کاهش می‌یابد^(۲۵). در بررسی تاثیر زمان تماس، نتایج گویای آن بود که شدت تغییرات مقادیر ظرفیت جذب در دقیقه اول زیاد بوده و پس از 60 دقیقه روند تغییرات بسیار ناچیز و تقریباً ثابت بوده است. افزایش سریع ظرفیت جذب در مراحل ابتدایی فرایند ممکن است به دلیل بالا بودن امکان دسترسی یون‌های فلزی سرب به جایگاه‌های اشباع نشده سطح ION/C باشد. اما با ادامه فرایند میزان دسترسی یون‌ها به این جایگاه‌ها کمتر شده و نهایتاً جذب در زمان خاصی به تعادل خواهد رسید. به عبارتی تعادل جذب زمانی ایجاد می‌شود که غلظت جذب شونده در محلول با آنچه که در فاز مشترک وجود دارد در تعادل دینامیکی باشد^(۹). در زمان‌های پس از تعادل ممکن است تغییرات میزان



نمودار شماره ۲: (الف) تاثیر مقادیر مختلف جاذب و جذب شونده بر میزان حذف سرب توسط ION/C و (ب) مقایسه داده‌های تجربی با مدل‌های ایزوترم‌های تعادلی برای فرایند جذب سرب توسط ION/C

اثر دمای محلول و مطالعه ترمودینامیک جذب تأثیر دمای محلول در محدوده غلظت 300 تا 500 میلی گرم بر لیتر از سرب و دمای 20 ، 35 و 50 درجه سلسیوس تحت شرایط بهینه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در نمودار شماره ۳ نشان داده شده است. در تصویر فوق مشاهده می‌شود که افزایش دما تأثیری مثبت روی میزان جذب داشته است به گونه‌ای که با افزایش دما از 20 به 50 درجه سلسیوس، میزان جذب برای غلظت اولیه 50 میلی گرم بر لیتر از $91/7$ به 98 درصد افزایش یافته است. در بررسی ترمودینامیک جذب مقادیر ΔH° و ΔS° هر دو مثبت و به ترتیب برابر



نمودار شماره ۳: تاثیر دمای مختلف محلول بر روی بازدهی جذب سرب توسط ION/C تحت شرایط بهینه

ادامه می‌یابد، به صورت موازی در فرایند جذب یون‌های سرب روی ION/C موثر می‌باشد(۲۳). در بررسی تأثیر مقادیر مختلف جاذب بر بازدهی حذف سرب توسط ION/Tایج نشان داد که با افزایش مقدار جاذب، بازدهی حذف به دلیل افزایش سطح و افزایش دسترسی یون‌های سرب، افزایش می‌یابد(۲۸). Lalhrualitluanga با مطالعه جذب فلز سرب روی زغال چوب بامبو نوع خام و نوع فعال شده یافت که با افزایش مقدار جاذب از ۱ به ۵ گرم بر لیتر، راندمان حذف برای نوع خام و نوع فعال شده به ترتیب از ۱۴/۷ و ۵۸/۸ درصد به ۸۲ و ۹۸ درصد افزایش می‌یابد(۹). از طرفی دیگر اشباع شدن سطح جاذب در غلظت‌های بالای سرب می‌تواند کاهش بازدهی حذف با افزایش غلظت اولیه ماده جذب شونده را سبب شود(۴).

مطالعه روابط ایزوترم و تعادل جذب نشان داد که ضریب همبستگی در مدل لانگمیر نسبت به مدل‌های فروندیچ و دایینن-رادشکویچ بالاتر بوده و بنابراین مدل لانگمیر برای پیش‌بینی رفتار جذب سرب در حالت تعادل انتخاب و معروفی می‌شود. این مدل بیان می‌کند که توزیع جایگاه‌های فعال روی سطح ION/C یکواخت و تک لایه ای بوده و نتیجه می‌شود که جذب یون‌های سرب در مکان‌های همگن رخ داده است. مطابق جدول ۲ افزایش مقادیر ظرفیت جذب با افزایش دما حاکی از تأثیر مثبت دما است که با نتایج به دست آمده در بررسی تأثیر دمای محلول هم‌خوانی دارد. نتایج هم‌چنین گویای آن است که مقادیر مربوط به پارامترهای R_L و $(1/n)$ برای تمام دماهای مطالعه شده کم تراز یک حاصل شده که نشان دهنده جذب مطلوب یون‌های سرب روی ION/C است. مشابه این نتایج در مطالعه سایر محققین پیرامون جذب سرب روی کربن فعال گزارش شده است(۲۲،۱۹). در مدل دایینن-رادشکویچ مشاهده می‌شود که مقادیر میانگین انرژی آزاد جذب برای هر سه دما بین ۸ و ۱۶ کیلوژول

جذب خیلی کم و یا حتی در برخی موارد عمل واجذب از سطح جاذب اتفاق افتاد. این امر می‌تواند ناشی از پرشدن مکان‌های فعال روی سطح جاذب و یا کامل شدن ظرفیت جذب جاذب باشد. در مطالعه Rao و همکاران زمان تعادل جذب ۵۰ میلی‌گرم بر لیتر سرب روی کربن فعال ۶۰ دقیقه گزارش شده است. که با نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر تطابق دارد(۷). در تحقیق Acharya (۲۰۰۹) و Goran (۲۰۱۱) زمان تعادل برای جذب سرب روی کربن فعال و نانو تیوب‌های کربنی چند دیواره، به ترتیب ۵۰ و ۹۰ دقیقه گزارش شده است(۲۶،۱۵). دلیل اختلاف زمان تعادل به دست آمده بین دو تحقیق مذکور و مطالعه حاضر (۶۰ دقیقه)، را می‌توان تفاوت در غلظت‌های اولیه سرب دانست. زیرا با افزایش غلظت اولیه ماده جذب شونده، راندمان حذف کاهش و زمان رسیدن به تعادل نیز کوتاه تر می‌شود و بر عکس با کاهش غلظت اولیه، شانس برخورد ملکول‌های ماده جذب شونده با سطح جاذب کم شده و در نهایت رسیدن به زمان تعادل نیازمند افزایش تماس خواهد بود(۲۷).

بررسی مقادیر پارامترهای معادلات سیتیکی شبه درجه اول و دوم فرایند جذب سرب توسط ION/C نشان داد که بر مبنای مقادیر ضریب همبستگی داده‌های حاصل از آزمایش جذب با مدل سیتیکی شبه درجه دوم تطابق بیشتری نسبت به سایر مدل‌ها دارند. مقادیر ظرفیت جذب تجربی در زمان تعادل ۶۰ دقیقه برابر با $34/3$ میلی‌گرم بر گرم حاصل شد که از مقایسه آن با مقادیر به دست آمده از ظرفیت جذب محاسباتی دیگر مدل‌های مطالعه شده، نتیجه می‌شود که مدل درجه دوم نزدیکی بیشتری به داده‌های تجربی نسبت به دو مدل دیگر دارد. بنابراین نتیجه می‌شود که رفتار جذب سرب بر روی ION/C مشابه مطالعات قبلی از سیتیک شبه درجه دوم پیروی می‌کند(۲۲،۷). این مدل بیان می‌کند که دو واکنش اولی سریع که به سرعت به تعادل می‌رسد و دومی که سرعت کم‌تری داشته و تا زمان طولانی تری

پارامتر دیگر ترمودینامیک یعنی ΔS° مثبت حاصل شد و این نشان‌دهنده تمایل جاذب برای ماده جذب شونده و افزایش راندمان با افزایش دما در فاز مشترک جامد و مایع در طول فرایند جذب است^(۳۰). اما مقادیر منفی به دست آمده برای انرژی آزاد گیبس بیان می‌کند که واکنش جذب سرب روی ION/C خودبخودی بوده است^(۴). به علاوه افزایش مقادیر منفی ΔG° با افزایش دما از ۲۹۳ به ۳۲۳ درجه کلوین ممکن است به دلیل تأثیر دهیدراسیون هر دوی جاذب و جذب شونده باشد که واکنش بین آن‌ها را تسهیل کرده و در نهایت جذب را در دماهای بالاتر مطلوب ساخته است^(۳۱). Nassar (۲۰۰۹)، Goran (۲۰۱۰) و Acharya (۲۰۱۱) نیز در مطالعه حذف سرب به ترتیب با استفاده از کربن فعال، نانو جاذب Fe_3O_4 و نانو تیوب‌های کربنی چند دیواره یافته‌ند که فرایند جذب سرب روی جاذب‌های فوق طبیعتی اندوترمیک و خودبه خودی دارد که با نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر همبستگی دارد^(۱۱، ۱۵، ۲۶).

سپاسگزاری

نویسنده‌گان این مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و ستاد پژوهه توسعه فناوری نانو به خاطر حمایت مالی از این پژوهش تشکر و قدردانی می‌نمایند.

References

- Mohan D, Sarswat A, Singh VK, Alexandre-Franco M, Pittman Jr CU. Development of magnetic activated carbon from almond shells for trinitrophenol removal from water. *Chemical Engineering Journal* 2011; 172(2-3): 1111-1125.
- Fuertes AB, Tartaj P. A facile route for the preparation of superparamagnetic porous carbons. *Chemistry of Materials* 2006; 18(6): 1675-1679.
- Gong J-L, Wang B, Zeng G-M, Yang C-P, Niu C-G, Niu Q-Y, et al. Removal of cationic dyes from aqueous solution using magnetic multi-wall carbon nanotube nanocomposite as adsorbent. *Journal of Hazardous Materials* 2009; 164(2): 1517-1522.
- Kakavandi B, Esrafil A, Mohseni-Bandpi A, Jafari AJ, Kalantary RR. Magnetic $Fe_3O_4@C$ nanoparticles as adsorbents for removal of amoxicillin from aqueous solution. *Water Science & Technology*. 2014; 69(1).

در مول بوده که بیان می‌کند سرب با مکانیسم شیمیایی توسط ION/C جذب شده است^(۱۲).

نتایج بررسی تأثیر دمای محلول بر بازدهی فرایند جذب نیز نشان داد که میزان جذب سرب روی ION/C با افزایش دمای محلول افزایش یافته است. افزایش دما از دو طریق یکی، افزایش حلالیت ماده جذب شونده و به دنبال آن افزایش برخوردهای مؤثر جاذب/ جذب شونده و دوم، افزایش اندازه منافذ روی سطح جاذب منجر به افزایش بازدهی جذب می‌شود^(۲۸). تأثیر مستقیم دما روی بازدهی جذب بیانگر این مطلب است که ماهیت جذب شیمیایی یون‌های سرب روی ION/C اندوترمیک (گرماگیر) است. در مطالعه سایر محققان پیرامون حذف سرب توسط نانو جاذب Fe_3O_4 و دیگر جاذب‌های با سطوح اکسید فلزی نتایج مشابه مشاهده شده است^(۱۱، ۲۹).

در بررسی و تعیین پارامترهای ترمودینامیکی فرایند جذب مقادیر مثبت برای ΔH° حاصل شد که بیان کننده طبیعت اندوترمیک فرایند است و با نتایج قبلی مطالعه حاضر مبنی بر افزایش مقدار جذب با افزایش دمای محلول سازگار است. مقادیر مثبت ΔH° هم‌چنین نشان دهنده تشکیل پیوند شیمیایی قوی بین یون‌های سرب و سطح جاذب است و پیشنهاد می‌کند که فرایند جذب یک فرایند شیمیایی بوده است^(۱۴). مقادیر مربوط به

5. Mohammadi SZ, Karimi MA, Afzali D, Mansouri F. Removal of Pb (II) from aqueous solutions using activated carbon from Sea-buckthorn stones by chemical activation. Desalination 2010; 262(1): 86-93.
6. Li K, Zheng Z, Li Y. Characterization and lead adsorption properties of activated carbons prepared from cotton stalk by one-step H₃PO₄ activation. Journal of Hazardous Materials 2010; 181(1): 440-447.
7. Rao MM, Ramana D, Seshaiah K, Wang M, Chien S. Removal of some metal ions by activated carbon prepared from *Phaseolus aureus* hulls. Journal of Hazardous Materials 2009; 166(2): 1006-1013.
8. Hu X, Li Y, Wang Y, Li X, Li H, Liu X, et al. Adsorption kinetics, thermodynamics and isotherm of thiocalix [4] arene-loaded resin to heavy metal ions. Desalination 2010; 259(1): 76-83.
9. Lalhruaitluanga H, Jayaram K, Prasad M, Kumar K. Lead (II) adsorption from aqueous solutions by raw and activated charcoals of *Melocanna baccifera* Roxburgh (bamboo)—A comparative study. Journal of Hazardous Materials 2010; 175(1): 311-318.
10. Martins BL, Cruz CC, Luna AS, Henriques CA. Sorption and desorption of Pb²⁺ ions by dead *Sargassum* sp. biomass. Biochemical Engineering Journal 2006; 27(3): 310-314.
11. Nassar NN. Rapid removal and recovery of Pb (II) from wastewater by magnetic nanoadsorbents. Journal of Hazardous Materials 2010; 184(1): 538-546.
12. Soltani R, Khorramabadi GS, Khataee A, Jorfi S. Silica nanopowders/alginate composite for adsorption of lead (II) ions in aqueous solutions. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 2014; 45(3): 973-980.
13. Shen S, Ren J, Chen J, Lu X, Deng C, Jiang X. Development of magnetic multiwalled carbon nanotubes combined with near-infrared radiation-assisted desorption for the determination of tissue distribution of doxorubicin liposome injects in rats. Journal of Chromatography A 2011; 1218(29): 4619-4626
14. Kakavandi B, Jonidi Jafari A, Rezaei Kalantary R, Nasseri S, Ameri A, Esrafily A. Synthesis and properties of Fe₃O₄-activated carbon magnetic nanoparticles for removal of aniline from aqueous solution: equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. Iran J Environ Health Sci Engineer 2013; 10(1): 1-9.
15. Acharya J, Sahu J, Mohanty C, Meikap B. Removal of lead (II) from wastewater by activated carbon developed from *Tamarind wood* by zinc chloride activation. Chemical Engineering Journal. 2009; 149(1): 249-262.
16. Pyrzyńska K, Bystrzejewski M. Comparative study of heavy metal ions sorption onto activated carbon, carbon nanotubes, and carbon-encapsulated magnetic nanoparticles. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2010; 362(1-3): 102-109.
17. Pang Y, Zeng G, Tang L, Zhang Y, Liu Y, Lei X, et al. Preparation and application of stability enhanced magnetic nanoparticles for rapid removal of Cr (VI). Chemical Engineering Journal 2011; 175: 222-227.
18. Imamoglu M, Tekir O. Removal of copper (II) and lead (II) ions from aqueous solutions by adsorption on activated carbon from a new precursor hazelnut husks. Desalination 2008; 228(1): 108-113.

19. Momčilović M, Purenović M, Bojić A, Zarubica A, Randelović M. Removal of lead (II) ions from aqueous solutions by adsorption onto pine cone activated carbon. Desalination 2011; 276(1): 53-59.
20. Mouni L, Merabet D, Bouzaza A, Belkhiri L. Adsorption of Pb (II) from aqueous solutions using activated carbon developed from Apricot stone. Desalination 2011; 276(1): 148-153.
21. Shariati S, Faraji M, Yamini Y, Rajabi AA. Fe₃O₄ magnetic nanoparticles modified with sodium dodecyl sulfate for removal of safranin O dye from aqueous solutions. Desalination 2011; 270(1): 160-165.
22. Wang L, Zhang J, Zhao R, Li Y, Li C, Zhang C. Adsorption of Pb (II) on activated carbon prepared from *Polygonum orientale* Linn: Kinetics, isotherms, pH, and ionic strength studies. Bioresource Technology 2010; 101(15): 5808-5814.
23. Behnamfard A, Salarirad MM. Equilibrium and kinetic studies on free cyanide adsorption from aqueous solution by activated carbon. Journal of Hazardous Materials 2009; 170(1): 127-133.
24. Sprynskyy M, Buszewski B, Terzyk AP, Namieśnik J. Study of the selection mechanism of heavy metal (Pb²⁺, Cu²⁺, Ni²⁺, and Cd²⁺) adsorption on clinoptilolite. Journal of Colloid and Interface Science 2006; 304(1): 21-28.
25. Crist RH, Oberholser K, Shank N, Nguyen M. Nature of bonding between metallic ions and algal cell walls. Environmental Science & Technology 1981; 15(10): 1212-1217.
26. Vuković GD, Marinković AD, Škapin SD, Ristić MD, Aleksić R, Perić-Grujić AA, et al. Removal of lead from water by amino modified multi-walled carbon nanotubes. Chemical Engineering Journal 2011; 173(3): 855-865.
27. Teker M, Imamoglu M, Saltabas O. Adsorption of copper and cadmium ions by activated carbon from rice hulls. Turkish Journal of Chemistry 1999; 23(2): 185-191.
28. Kakavandi B, Kalantary RR, Esrafily A, Jafari AJ, Azari A. Isotherm, Kinetic and Thermodynamic of Reactive Blue 5 (RB5) Dye Adsorption Using Fe₃O₄ Nanoparticles and Activated Carbon Magnetic Composite. Journal of Color Science & Technology 2013; 7(3): 237-248.
29. Eren E. Removal of lead ions by Unye (Turkey) bentonite in iron and magnesium oxide-coated forms. Journal of Hazardous Materials 2009; 165(1): 63-70.
30. Elwakeel KZ, Rekaby M. Efficient removal of Reactive Black 5 from aqueous media using glycidyl methacrylate resin modified with tetraethelenepentamine. Journal of Hazardous Materials 2011; 188(1): 10-18.
31. Greluk M, Hubicki Z. Kinetics, isotherm and thermodynamic studies of Reactive Black 5 removal by acid acrylic resins. Chemical Engineering Journal 2010; 162(3): 919-926.