



การพิมพ์สีเครื่องบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์โดยไม่ใช้การมอร์แดนต์  
สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย  
Printing on cotton and polyester fabrics by Lac dye without mordanting  
for the small enterprise

กาญจนา ลือพงษ์  
ไพรัตน์ บุญญาเจริญนนท์  
วิโรจน์ ยิ้มชลีบ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561  
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

**ชื่อเรื่อง** : การพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์โดยไม่ใช้การมอร์แดนท์  
 สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

**ผู้วิจัย** ดร.กาญจนา ลือพงษ์  
 ดร.ไพรัตน์ ปุณญาเจริญนนท์  
 นายวิโรจน์ ยิ้มชลธิษ

**พ.ศ.** 2561

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย และผ้าพอลิเอสเตอร์ โดยเตรียมสีครั้งจากการสกัดสีด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และไดเอทิลอีเทอร์ และตกตะกอนสีด้วยสารละลายกรดอะซิติก จากนั้นหาภาวะการพิมพ์สีครั้ง และทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง การขัดถู และแสง

จากการศึกษาพบประสิทธิภาพในการสกัดสีเป็นดังนี้ ไดเอทิลอีเทอร์ > โซเดียมไฮโปคลอไรท์ > โซเดียมไฮดรอกไซด์ > ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ตามลำดับ การพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ใช้การผนึกสีด้วยไอรอน โดยผ้าฝ้ายใช้อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เวลา 5 นาที มีค่าความเข้มสี 11.87 และผ้าพอลิเอสเตอร์ใช้อุณหภูมิ 220 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ให้ค่าความเข้มสี 8.27 ผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์พิมพ์สีครั้งความคงทนของสีต่อการขัดถูและความคงทนของสีต่อแสง ในด้านการเปลี่ยนแปลงของสีและการตกเปื้อนของสีอยู่ในเกณฑ์ดี

จากผลการศึกษาสามารถกล่าวได้ว่าการใช้สีครั้งในการพิมพ์ผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์สามารถให้ผลการติดสีที่ดีโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารมอร์แดนท์เข้ามาช่วย จึงเป็นการลดการใช้สารเคมีในงานพิมพ์สิ่งทอได้ ผลการศึกษานี้สามารถขยายผลการศึกษาไปยังผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับครั้งได้อีกทางหนึ่ง

**คำสำคัญ** : สีครั้ง, ฝ้าย, พอลิเอสเตอร์, ไม่ใช้การมอร์แดนท์

**Title** : Printing on cotton and polyester fabrics by Lac dye without mordanting for the small enterprise

**Researcher** : Dr.Kanchana Luepong  
Dr.Phairat Punyacharoennon  
Mr.Wirote Yimklib

**Year** : 2018

## ABSTRACT

This research had an aim for studying the printing process of *LACCIFER LACCA KERR*. (LAC) on cotton and polyester fabric. The Lac dye was extracted by using Sodium hypochlorite solution, Sodium hydroxide, Hydrogen peroxide and diethyl ether then Acetic acid was used for dye sedimentation. Then, the printing condition and color fastness to washing, crocking and light were examined.

The efficiency of solution for extraction process were found Diethyl ether > Sodium hypochlorite solution > Sodium hydroxide > Hydrogen peroxide, respectively. The hot air was suitable fixation process for cotton and polyester printing. The cotton fixation was 150°C for 5 minutes, it is 11.87 in color strength. And, the polyester fabric was fixed at 220°C for 3 minutes, the 8.27 color strength was shown. The both of cotton and polyester were printed with Lac dye had the good color fastness to crocking and light and moderate in washing fastness.

This study can apply the Lac dye on cotton and polyester fabric by a printing technique without mordanting. Then it can reduce some chemicals in the textile printing industry. This process can applied and transfer for small enterprise for Lac value added application.

**Keywords:** Lac dye, Cotton, Polyester, Non-mordanting

## กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินการวิจัยเรื่องการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์โดยไม่ใช้การมอร์แดนต์ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้านต่าง ๆ จากกลุ่มบุคคลและหน่วยงานหลายแห่ง คณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านดังรายนามต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สนับสนุนทุนวิจัย
2. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถานที่ทำการทดลองและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย
3. บิดา มารดา และบุคคลอีกหลายท่านที่มีส่วนช่วยผลักดันให้โครงการนี้สำเร็จ ทั้งด้านกำลังใจ และแง่คิดดี ๆ ในการทำงาน

ดร.กาญจนา ลือพงษ์  
ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์  
นายวิโรจน์ ยิมขลิบ



## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
Abstract	ค
โอ โอ โอ	ง
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ช
ü	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 แผนการดำเนินงาน	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 แมลงครึ่ง	4
2.2 ลักษณะทั่วไปของแมลงครึ่ง	5
2.3 ประเภทครึ่ง	5
2.4 อุตสาหกรรมและการค้าครึ่ง	7
2.5 การใช้ประโยชน์จากครึ่ง	8
2.6 เส้นใยฝ้าย	9
2.7 ผ้าพอลิเอสเตอร์	10
2.8 กระบวนการการพิมพ์	11
2.9 สารมอร์แดนต์	13
2.10 เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ	16
2.11 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	18
บทที่ 3 การทดลอง	21
3.1 สารเคมีและอุปกรณ์	21
3.2 การเตรียมผ้า	22
3.3 การเตรียมน้ำสีครั้งที่ใช้ในการพิมพ์บนผ้าฝ้าย	23
3.4 การพิมพ์บนผ้าฝ้าย	23
3.5 การเตรียมน้ำสีครั้งที่ใช้ในการพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์	25
3.6 การพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์	26

## สารบัญ (ต่อ)


	หน้า
3.7 การทดสอบ	26
3.8 การประเมินผล	27
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์	28
4.1 ผลความเข้มข้นของกรดอะซิติกต่อการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย	28
4.2 ผลกระบวนการย้อมสีในการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย	29
4.3 ผลการสกัดซ้ำ	29
4.4 ผลการเก็บรักษาน้ำสี	30
4.5 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างบนผ้าฝ้าย	32
4.6 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูบนผ้าฝ้าย	35
4.7 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงบนผ้าฝ้าย	36
4.8 ผลของสารในการสกัดสารให้สีจากครั้งเพื่อใช้ในการพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์	38
4.9 ผลของอุณหภูมิต่อการติดสีของครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์	38
4.10 ผลของเวลาต่อการติดสีของครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์	40
4.11 การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างบนผ้าพอลิเอสเตอร์	40
4.12 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูบนผ้าพอลิเอสเตอร์	41
4.13 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงบนผ้าพอลิเอสเตอร์	42
4.14 การแปรรูปผลิตภัณฑ์	44
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	46
บรรณานุกรม	47
ภาคผนวก	47

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 แผนการดำเนินโครงการ	2
2.1 ประเภทต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของครั่ง (Host tree)	7
4.1 ความเข้มข้นของกรดอะซิติกต่อการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย	28
4.2 กระบวนการย้อมสีในการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย	29
4.3 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักครั้งต่อการติดสีพิมพ์	29
4.4 การเก็บรักษาน้ำสีจากการสกัดครั้ง	31
4.5 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพิมพ์สีครั้ง	32
กระบวนการย้อมสีแบบไอร้อน	
4.6 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพิมพ์สีครั้ง	33
กระบวนการพิมพ์แบบสกัดซ้ำ	
4.7 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพิมพ์สีครั้ง	34
กระบวนการเก็บรักษาน้ำสี	
4.8 ผลการทดสอบระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color Staining)	35
ของการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการย้อมสีแบบไอร้อน	
4.9 ผลการทดสอบระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color Staining)	35
ของการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการเก็บรักษาน้ำสี	
4.10 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงของผ้าพิมพ์สีครั้ง	36
4.11 ผลของสารในการสกัดสารให้สีจากครั่งด้วยสารละลายประเภทต่างๆ	36
4.12 ผลของอุณหภูมิต่อความเข้มของสีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์	38
4.13 ผลของเวลาต่อความเข้มของสีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์	39
4.14 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพอลิเอสเตอร์	40
4.15 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู	41
4.16 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงของผ้าพิมพ์สีครั้ง	41

## สารบัญญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 ครั่งดิบก่อนกะเทาะออกจากกิ่งไม้	4
2.2 กรดแลคคาอิกซิด (Laccaic acid)	6
2.3 กรดแลคคาอิก ดี (Laccaic acid)	6
2.4 การติดสีของอินดิโกจากการย้อมแบบแวต	15
2.5 การเกิดเป็นสารเชิงซ้อนระหว่างโลหะมอร์แตนท์กับสีย้อมธรรมชาติ และเส้นใย	15
2.6 การทำงานเครื่อง SEM	16
2.7 การทำงานเครื่อง FT-IR	18
3.1 การสกัดซ้ำเพื่อศึกษาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักรั้ง	24
3.2 การเก็บรักษาน้ำสี	25
4.1 การใช้สารซักล้างสำหรับการพิมพ์ผ้าพอลิเอสเตอร์	37
4.2 ลักษณะปรากฏของการพิมพ์ครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์	39
4.3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าพิมพ์ครั้ง	42
4.4 รวมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์สีครั้ง	43





# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ครึ่งเป็นแมลงประเภทหนึ่งอาศัยตามต้นจามจุรี สามารถปล่อยสารชั้นเหนียวมาห่อหุ้มตัวเองซึ่งสารชั้นนี้เรียกอีกอย่างว่าสีครึ่ง หรือยางครึ่งเป็นสารให้สีประเภทหนึ่งมีเฉดสีม่วงแดงสามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ ได้แก่สีสำหรับงานศิลปะ งานวาดภาพ งานประกอบชิ้นโลหะ ส่วนประกอบเครื่องสำอาง และงานด้านการย้อมสี จากข้อมูลที่ผ่านมาพบการศึกษาด้านการใช้งานครึ่งในงานสิ่งทอ โดยเน้นผลการศึกษาด้านการย้อมสีบนเส้นใยไหมเป็นหลัก แต่ในกรณีการศึกษาการติดสีเส้นใยฝ้ายจำเป็นต้องมีการนำสารช่วยประเภทพอลิเมอร์สังเคราะห์ และสารประกอบมอร์แดนท์ที่มีองค์ประกอบเป็นเกลือของโลหะหนักเป็นสารเชื่อมขวาง (Crosslink) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดสี ดังนั้นเมื่อกระบวนการติดสีสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เหลือจากกระบวนการจะมีโลหะหนักบางส่วนหลงเหลืออยู่ ทำให้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางน้ำและดิน

ในการวิจัยนี้มีการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการใช้เทคนิคการพิมพ์ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถทำให้เกิดสีบนวัสดุประเภทต่างๆ และสามารถยึดเกาะบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเชื่อมขวางประเภทโลหะหนัก จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาและหามาประยุกต์ใช้และปรับปรุงลักษณะการติดสีของสีครึ่งบนเส้นใยฝ้าย และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ เนื่องจากเส้นใยทั้งสองประเภทนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของเส้นใยที่สามารถนำไปผลิตเป็นผ้าฝืน การแปรรูปเป็นเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย เพราะมีราคาต่ำกว่าเส้นใยไหม อีกทั้งในการศึกษาจะไม่ใช้สารประกอบมอร์แดนท์เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตกค้างของโลหะหนักในสภาพแวดล้อม และกระบวนการที่ศึกษาจะสามารถนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจเพื่อเป็นการขยายช่องทางการใช้งานของครึ่งให้มากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะงานด้านการย้อมบนผ้าไหมเท่านั้น

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาวิธีการสกดสีครึ่งสำหรับงานพิมพ์
2. เพื่อหาสภาวะในการพิมพ์ครึ่ง
3. เพื่อศึกษาสมบัติของผ้าที่ได้จากการพิมพ์ครึ่ง
4. เพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์ครึ่ง

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

- ใช้กระบวนการพิมพ์โดยตรง (Direct printing) เป็นกระบวนการศึกษาหลัก
- ครึ่งดิบได้จากต้นจามจุรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เก็บ

ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน

- สารที่ใช้ในการสกัดสีเป็นสารละลายอินทรีย์ ได้แก่ ไดเอทิลอีเธอร์ (Diethyl ether;  $C_2H_5OC_2H_5$ ) และสารฟอกขาว สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite; NaOCl) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide; NaOH) และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide;  $H_2O_2$ )

- ผ้าที่ใช้ในการศึกษา เป็นผ้าฝ้ายฟอกขาวทอละลายขัด น้ำหนัก 137.22 กรัมต่อตารางเมตร และผ้าพอลิเอสเตอร์ทอละลายขัด 100.42 กรัมต่อตารางเมตร

- ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์สีครั้ง จำนวน 1 คอลเล็กชั่น โดยมีความสอดคล้องกับผลความคงทนของสีครั้งบนผ้าพิมพ์เป็นหลัก

- สถานที่ทำการทดลอง คือห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

#### 1.4 แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) โดยมีแผนดำเนินงานตลอดโครงการวิจัยดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 แผนการดำเนินโครงการ

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ 2561												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. สํารวจข้อมูลและวางแผนการทดลอง													
2. ตั้งสมมติฐาน ศึกษาและทดลอง													
3. สรุปผลการศึกษา และวิเคราะห์ผล													
4. สรุปผลการดำเนินงาน และถ่ายทอดองค์ความรู้													

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มช่องทางการใช้งานครั้งบนเส้นใยอื่นๆ นอกจากไหม
2. สร้างอาชีพและเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตระดับชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย
3. เผยแพร่ข้อมูลในงานนิทรรศการ และ/หรืองานสัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ

## 1.6 ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย

จากแนวคิดหลักในการเพิ่มช่องทางการใช้งานครั้งผ่านการพิมพ์สิ่งทอ โดยไม่ใช้โลหะหนักพวกสารมอร์แดนท์ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุใหม่ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตที่ได้สามารถนำไปต่อยอดในการทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน ผลสำเร็จของงานวิจัย เป็นผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results, G) มีระดับความสำเร็จ ดังนี้

- ผลสำเร็จเบื้องต้น (Preliminary results, P) ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาและปรับปรุงการติดสีของเครื่องบนเส้นใยฝ้ายและพอลิเอสเตอร์
- ผลสำเร็จกึ่งกลาง (Intermediate results, I) ยกเลิกการใช้โลหะหนักในการย้อมสีเครื่องบนเส้นใยฝ้ายและพอลิเอสเตอร์ โดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อลดปัญหาและผลกระทบของโลหะหนักที่จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
- ผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (Goal results, G) สามารถเพิ่มช่องทางการใช้งานครั้ง และจัดทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับการใช้งานในเชิงพาณิชย์



## บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 แมลงครั่ง

แมลงครั่งเป็นแมลงขนาดเล็ก อาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหารนับเป็นศัตรูพืชประเภทหนึ่ง แต่ก็ไม่จำเป็นว่าเป็นศัตรูร้ายแรง เช่นแมลงจำพวกอื่น ๆ เนื่องจากถ้าครั่งไม่จับต้นไม้มากเกินไปนัก ก็ไม่ทำให้ต้นไม้ตายแต่แมลงครั่งจะรบกวนต้นไม้ทำให้การเจริญเติบโตชะงักลง แมลงครั่งเป็นแมลงขนาดเล็กอาศัยบนต้นไม้โดยใช้วงเจาะลงไปบนกิ่งไม้เพื่อดูดน้ำเลี้ยง แมลงครั่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้จึงต้องสร้างรังห่อหุ้มป้องกันตัว รังนี้ประกอบด้วยสารสีม่วงแดง ขี้ผึ้งสีเหลืองแก่ และยางสีส้ม รังนี้เป็นส่วนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่า สีครั่ง ซึ่งมนุษย์ได้นำครั่งมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่เมื่อ 4.000 ปีก่อน โดยใช้เป็นสเมอไนท์ เพื่อรักษาโรคโลหิตจาง โรคลมชักข้อ นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการทำเซลลูล์ แล็กเกอร์ เครื่องใช้ เครื่องประดับและอื่น ๆ ปัจจุบันครั่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศอินเดีย และประเทศไทย ลักษณะของรังครั่งดังแสดงในภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 ครั่งดิบก่อนกะเทาะออกจากกิ่งไม้  
ที่มา <http://kanchanapisek.or.th>, 15 มี.ค. 61

แมลงครั่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แลคซิเฟอร์ แลคคา (*Laccifer lacca* Kerr.) เป็นแมลงในวงศ์ แลคซิเฟอริดี (Lacciferidae) ในสมัยก่อนมีชื่อเรียก แทคคาร์เดีย แลคคา (*Tachardia lacca*) ตามชื่อผู้ค้นพบคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2252 และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น คอคคัส แลคคา (*Coccus Lacca*) และแลคซิเฟอร์ แลคคา ตามลำดับ มีนักกีฏวิทยาหลายท่านได้ค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับแมลงชนิดนี้ ทั้งในประเทศไทย และประเทศอินเดียแมลงในวงศ์แลคซิเฟอริดีนี้มีพบกระจายอยู่ทั่วไปในโลก แต่เฉพาะที่ให้ครั่งมีค่าเป็นสินค้านั้น มีอยู่ในเขตท้องถื่นจำกัด ที่พบคือ ประเทศอินเดีย ไทย ลาว พม่า จีน จะพบแมลงครั่งอยู่ตามต้นไม้ในที่ต่างๆ กัน มีทั้งไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม ในประเทศอื่นๆ ก็ได้เคยพบครั่งจับทำรัง แต่รังครั่งบางจนไม่คุ้มค่าในการใช้เพาะเลี้ยงเป็นสินค้า ประเทศที่พบครั่งจับอยู่

ตามธรรมชาติบนต้นไม้ ได้แก่ มาเลเซีย ฟลอริดา ญีปุ่น อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย แอฟริกา และเวียดนาม (วนิดา สุบรรณเสณี, 2525)

## 2.2 ลักษณะทั่วไปของแมลงครั้ง

2.2.1 ไข่ มีลักษณะรูปร่างยาวประมาณ 0.36-0.43 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 0.16-0.19 มิลลิเมตร แมลงครั้งจะวางไข่ที่ละฟอง หรือวางติดต่อกันเป็นสายก็ได้ และจะฟักตัวภายใน 20 นาที หลังจากการวางไข่

2.2.2 ตัวอ่อน มีสีแดงเลือดนก ลักษณะรูปร่างทางด้านหัวกว้างกว่าทางด้านท้ายเล็กน้อย มีลักษณะเหมือนกันทั้งตัวผู้ และตัวเมีย แยกจากกันไม่ออก ตัวยาวประมาณ 0.6 มิลลิเมตร และกว้างประมาณ 0.6 มิลลิเมตร ส่วนหัว และส่วนอกแยกจากกันเห็นไม่ชัด ส่วนหัวมีตา 2 ตา และมีหนวด 2 เส้น มีขา 6 ขา มีขนอยู่ทั่วไปบนหนวดแต่มีขนยาวอยู่ 2 เส้นเห็นได้ชัด มีขนซี่ผึ้งสีขาวคล้ายแปรง 3 กลุ่ม 2 กลุ่มอยู่ทางด้านนอกตรงบริเวณที่ควรเป็นปีกและอีก 1 กลุ่มอยู่ทางด้านท้าย

2.2.3 ครั้งตัวเมีย เมื่อตัวอ่อนอายุครบ 1 เดือน จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเมียจะขยายใหญ่มีลักษณะเป็นถุงกลม และสร้างรังหุ้มตัวบาง ๆ ส่วนขา หนวด และตาหายไป ต่อมาจะสร้างรังหุ้มตัวหนาขึ้น ขนสีขาว 3 กลุ่มยังคงเหลืออยู่ ปากหรือวงจะเจริญเติบโตขึ้นเต็มที่ เมื่ออายุครบ 2-2 (1/2) เดือน ตัวเมียจะได้รับการผสมพันธุ์จากตัวผู้ ตัวเมียจะขยายใหญ่ขึ้นจนเกือบกลม ภายในตัว เต็มไปด้วยน้ำสีแดง และมีไข่อยู่ในท้องเต็มไปหมด น้ำสีแดงนี้ประกอบได้ด้วยสารที่ให้สีแดง ซึ่งใช้ผสมอาหารรับประทานได้ ภายหลังจากผสมพันธุ์นี้ตัวเมียจะสร้างรังหุ้มตัวจนหนาติดกันเป็นพืด ครั้งที่น่ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นครั้งที่ได้จากรังครั้งตัวเมีย

2.2.4 ครั้งตัวผู้ เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นครั้งตัวผู้ จะมีลักษณะใหญ่กว่าตัวอ่อนเล็กน้อย มีหนวดใหญ่เป็นพวง มีปล้อง 7 ปล้อง มีตา 2 คู่ อยู่ทางด้านข้าง 1 คู่ และทางด้านใต้หัว 1 คู่ มีขนยาว 2 เส้นโผล่มาจากทางด้านท้องปล้องสุดท้าย และมีอวัยวะช่วยในการสืบพันธุ์ เมื่ออายุประมาณ 2-2(1/2) เดือน ตัวผู้จึงเจริญเติบโตเต็มที่ มีลักษณะเหมือนแมลงทั่วไป มี 2 ชนิดคือ ชนิดมีปีก และชนิดไม่มีปีก คลานไปตามรังครั้งตัวเมีย เพื่อผสมพันธุ์ ภายหลังจากผสมพันธุ์ครั้งตัวผู้จะตายไปตัวอ่อนของครั้งตัวผู้ต่างกับตัวอ่อนของครั้งตัวเมีย ซึ่งจะสังเกตได้ในภายหลังมีอายุได้ 1 เดือนแล้ว ตรงที่รังหุ้มครั้งตัวผู้จะเป็นรูปซิกการ์ และไม่มีขนซี่ผึ้งสีขาวคล้ายแปรง ตัวเล็กกว่า ส่วนรังของตัวเมียมีรูปร่างไม่แน่นอน (วนิดา สุบรรณเสณี, 2525)






## 2.3 ประเภทครั้ง

2.3.1 ครั้งสด เป็นครั้งดิบบ่เมื่อกะเพาะจะพบน้ำเมือกสีแดง หรือที่เรียกว่า “เลือดครั้ง (Brood Lac)” ซึ่งจะประกอบด้วยตัวครั้งและไข่ที่ยังไม่ฟักตัวและครั้งนี้ซู้ซายกันในช่วงต้นฤดูการผลิตประมาณเดือนกันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

2.3.2 ครั้งแห้ง เป็นครั้งดิบบ่ที่ได้ผ่านการตากหรือเก็บรักษาจนน้ำเมือกสีแดงแห้งแล้ว ครั้งแห้งจะเก็บเกี่ยวปลายฤดูกาลผลิต ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป

ทั้งครั้งสดและครั้งแห้งก่อนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต้องทำเป็นครั้งเม็ด (Seed Lac) เสียก่อน โดยการล้างด้วยน้ำ ประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อแยกสิ่งสกปรกออก ตากหรือผึ่งให้แห้งจะได้เป็นครั้งเม็ด (นนทลี ชินวงศ์อมร, 2543)

สีครั้งเป็นพิกเมนต์ประเภทหนึ่งได้จากแมลงประเภท Laccifer Lacca หรือ Kerrica Lacca ปล่อยสารประเภทยางมาห่อหุ้มตัวเอง (Resinous cocoon) สารนี้เรียกว่ายางครั้ง (Sticklac) ให้สีม่วงแดง (Scarlet) สารให้สีนี้สามารถสกัดได้โดยใช้สารละลาย ส่วนประกอบที่สำคัญของยางครั้งคือ เรซิน ขี้ผึ้ง สี ชาก ตัวครั้ง และสารอื่นๆ เมื่อสกัดสิ่งปลอมปนออกจนหมดจะสามารถนำยาง หรือที่เรียกว่า แชลแลก (Chellac) ไปใช้งานต่อไป (C.L.Green, 1995) องค์ประกอบที่สำคัญของสีครั้ง ประกอบไปด้วย กรดแลคคาอิกซิด (Laccaic acid) และกรดแลคคาอิก ดี (Laccaic acid)



ภาพที่ 2.2 กรดแลคคาอิกซิด (Laccaic acid)

ที่มา: Natural colourants and dyestuffs, หน้า XX



ภาพที่ 2.3 กรดแลคคาอิก ดี (Laccaic acid)

ที่มา: Natural colourants and dyestuffs, หน้า XX

แหล่งผลิตครั้งที่ใหญ่ที่สุดคือประเทศอินเดีย ประเทศจีน สำหรับในประเทศไทยพบการเลี้ยงครั้งทางภาคเหนือ เช่น ลำปาง พะเยา เชียงราย และแพร่ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบมากในจังหวัดเลย อุบลราชธานี ขอนแก่น และศรีสะเกษเป็นต้น การเลี้ยงครั้งเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เช่นกรณีนายเจริญ สารงดี ชาวบ้านตำบลน้ำโจ้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง สามารถส่งเป็นสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและบางส่วนขายในประเทศ การใช้งานครั้งได้แก่การนำมาเป็นแชลแลกทาไม้แคบซูลใส่ยา และเครื่องสำอางที่มีองค์ประกอบสีแดงสามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงครั้งไร่ละ 7 แสนบาท (เพ็ญพิชญา เตียว, 2557)

ครั้งอาศัยตามต้นไม้ต่างๆ ทั้งประเภทไม้ยืนต้น และไม้พุ่ม มีรายงานการพบครั้งบนต้นไม้ต่างๆ แบ่งตามประเภทตามตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ประเภทต้นไม้ที่เป็นแหล่งอาหารของครั้ง (Host tree)

ประเทศ	ต้นไม้หลัก (Host tree)	ชนิด (Species)	วงศ์ (Family)
อินเดีย			
ก) พบมากที่สุด	Dhak/palas	<i>Butea monosperma</i> (Lamk) Taubert	Leguminosae
	ber	<i>Zizyphus mauritanea</i>	Rhamnaceae
	kusum	<i>Schleichera oleosa</i>	Sapindaceae
ข) ประปราย	khair/cutch	<i>Acacia catechu</i> Willd.	Leguminosae
	babul	<i>A.nilotica</i> Willd.	Leguminosae
	Arhan	<i>Cajanus cajan</i>	Leguminosae
	Sappan	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	Leguminosae
	pipal	<i>Ficus religiosa</i> L.	Moraceae
	banyan	<i>F.bengalhensis</i>	Moraceae
ไทย			
พบมากที่สุด	จามจู้รี (Rain tree)	<i>Samanea saman</i>	Leguminosae
จีน			
พบประปราย	-	<i>Cajanus cajan</i>	Leguminosae
		<i>Dalbergia balancea</i>	Leguminosae
		<i>Hibiscus spp.</i>	Malvaceae

ที่มา: Natural colourants and dyestuffs, หน้า 66

## 2.4 อุตสาหกรรมและการค้าครั้ง

2.4.1 การแปรสภาพครั้งดิบเป็นครั้งเม็ด นำครั้งดิบมาทุบ และบดให้เป็นก้อนเล็ก แล้วแยกเอากิ่งไม้ หิน กรวด ทราย โดยการร่อน และผัดแยกเอายางครั้งไว้ นำไปล้างน้ำ ให้สีละลาย ออกจนสะอาด แล้วเอาครั้งเม็ดไปตากผึ่งลมให้แห้ง ขนาดของครั้งเม็ดประมาณ 10 เมตร ครั้งเม็ดนี้ยังมีวัตถุอื่นปนอยู่ประมาณ 3-8 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 5 เปอร์เซ็นต์ จึงยังไม่เป็นยางครั้งที่บริสุทธิ์ ตลาดค้าครั้งต้องการครั้งเม็ดนี้มาก ส่วนใหญ่ส่งไปขายประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น

2.4.2 การแปรสภาพครั้งเป็นเซลเล็ก เพื่อเป็นการแยกให้ได้ยางครั้งบริสุทธิ์ต่อไปอีก จึงอาจใช้วิธีพ่นเม็บบดคือการนำเอากิ่งเม็ดใส่ถุงผ้า เอาไฟลนให้ร้อน จนครั้งละลาย แล้วคั้นเอากิ่ง

บริสุทธิ์ออกมา หรือใช้วิธีสมัยใหม่ โดยใช้เครื่องจักรให้ความร้อนโดยไอน้ำ หรือทำให้ละลายโดยสารละลาย แล้วแยกเอายางครั้งบริสุทธิ์ออกมา ทำเป็นแผ่นบางๆ ทูบให้แตกเป็นเกล็ดเล็กๆ

2.4.3 การทำครั้งแผ่นกลม ครั้งที่หลอมละลายบีบคั้นออกจากถุงผ้าฝ้ายไปอยู่นั้น ถ้าไม่ต้องการตั้งให้เป็นแผ่นบางๆ ก็ชูดออกมาจากถุงผ้า แล้วเทลงบนแผ่นใบลาน หรือสังกะสี ให้ขยายเป็นแผ่นกลมตามพิมพ์ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 นิ้ว หนาประมาณ 1/4 นิ้ว

2.4.4 การค้าครั้งเม็ดและเซลเล็ก ในชนบทที่มีการเลี้ยงครั้งกัน ย่อมมีการซื้อขายครั้งติดกันทั่วไป แต่เดิมก็มีใช้ในท้องถิ่นภายในประเทศ จนมีเหลือใช้ ก็ส่งออกขายต่างประเทศ จึงทำให้เกิดมีมาตรฐานสินค้าครั้งกันขึ้น เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ต่างประเทศต้องการ การตรวจคุณสมบัติสินค้าครั้ง ส่วนใหญ่ยังนิยมตรวจด้วยตาเปล่า อาศัยความชำนาญ แต่บางรายใช้ตรวจโดยวิธีวิเคราะห์

2.4.5 คุณภาพมาตรฐาน คุณสมบัติที่สำคัญ 2 อย่าง ที่ทำให้ราคาครั้งแตกต่างกันไป ลักษณะสีของครั้ง และความสะอาดของครั้ง ปราศจากสิ่งปลอมปน เขานิยมกันว่า สีของเซลเล็กใสจางเป็นคุณสมบัติที่ดี ครั้งดิบที่มีสีจางที่สุดเป็นครั้งชนิดดี เช่น ครั้งไม่ตะคร้อมีราคาสูงที่สุด การทำครั้งบริสุทธิ์แบบต่างๆ ในต่างประเทศโดยวิธีอื่น ๆ เช่น การทำครั้งฟอกขาว ประโยชน์แรกที่รู้จักการใช้ครั้งคือ ทำเป็นวานิช มีแพร่หลายรู้จักกันมานานแล้ว เป็นที่นิยมกันว่า ถ้าครั้งสีใสจางนั้นถือว่า เป็นวานิชที่ดี เซลเล็ก เมื่อผสมกับต่างคลอรีน ต่างคลอรีนจะฟอกสี โดยทำจากผงฟอกสีให้เป็นน้ำยานำไปฟอกครั้งแล้วใช้น้ำกรดสกัดให้ตกตะกอนอีกทีหนึ่ง ก็จะได้ครั้งฟอกขาว เป็นที่นิยมกันทั่วไปในขณะนี้ เป็นสินค้าที่สำคัญที่สุด เครื่องเรือน และพื้นบ้านเรานิยมใช้เซลเล็กทำให้สวยงาม บางคนก็ทำด้วยเซลเล็กสีส้ม บางคนก็ทำด้วยเซลเล็กสีขาว ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาขัดมัน บางทีการทำครั้งฟอกขาวก็แยกเอาขี้ผึ้งออก เพราะถือว่าคุณภาพดีกว่าครั้งฟอกขาวที่ไม่แยกเอาขี้ผึ้งออก และทนทานต่อความร้อนได้สูงขึ้นการอุตสาหกรรมครั้งแบบใช้ตัวละลาย นิยมทำกันในต่างประเทศ เช่น เยอรมัน ซึ่งเขาใช้เศษวัตถุ ที่เหลือจากการทำเซลเล็กแบบพื้นบ้าน เช่น คีรีเล็ก โมลามา และเศษกากครั้งอื่นๆ ซึ่งมีราคาต่ำ และยังมียางครั้งปนอยู่บ้างมาทำ แต่มีราคาต่ำในท้องตลาด

## 2.5 การใช้ประโยชน์จากครั้ง

การรู้จักนำครั้ง และสีครั้งมาใช้ประโยชน์ และเป็นสินค้าซื้อขายกันนั้น ได้มีการค้าขายกันมาแต่สมัยโบราณแล้ว แต่ยาก ที่จะหาหลักฐานที่แน่นอนได้ แต่พอจะประมาณได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ปีมาแล้ว การใช้ประโยชน์ครั้งต่างๆ รวมทั้ง การใช้สีแดงจากครั้ง สืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านานหลายศตวรรษมาแล้ว จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าการใช้งานจากครั้งมีมานานมากแล้ว ทั้งการใช้ประโยชน์จากยางครั้ง และสีแดงจากครั้ง ในช่วงแรกพบมากในงานศิลปกรรม และงานช่างฝีมือ ต่อมาเมื่อมีการศึกษาและเลี้ยงครั้งเพิ่มขึ้นจึงนำครั้งมาสกัดและแยกสีเพื่อใช้ในการทอผ้า ทาสี งานช่างไม้ และงานโลหะ การแยกสีจากครั้งนั้นจะนำครั้งดิบแช่ไว้ในน้ำเพื่อให้สีละลาย ส่วนครั้งบริสุทธิ์ทำโดยเอาครั้งใส่ถุงผ้า แล้วใช้ความร้อนอบให้ละลายเป็นต้น การใช้ประโยชน์จากครั้งมีดังนี้ (สารานุกรมไทยฯ)

### 1. สีแดงจากครั้ง

- ใช้เป็นยาสมุนไพร รักษาโรคโลหิตจาง



- ใช้เป็นสีย้อมผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม หนังกบ
- ใช้ทำสีแต่งอาหาร เช่น ขนม ผลไม้ ไม่มีพิษภัย
- ใช้ทำสีเครื่องสำอางเสริมสวย

## 2. เนื้อครึ่ง มีประโยชน์ ดังนี้ (นงคณูช กลิ่นพิกุล, 2557)

- ใช้ตกแต่งผิวหน้าวัตถุที่ทำด้วยไม้ เช่น เครื่องกลึง การช่างฝีมือเกี่ยวกับไม้ เนื้อครึ่งจะช่วยให้ไม้เรียบเป็นมัน เงางาม เนื้อครึ่งที่ผสมสีใช้ทาผิวหน้าไม้ให้เป็นที่ต่าง ๆ เช่น หัวไม้ที่ใช้ในการสร้างบ้านเรือน เครื่องเรือน ของเด็กเล่น เป็นต้น

- ใช้เป็นแกนภายในเครื่องเงิน เครื่องทองที่ใช้เป็นเครื่องประดับ เครื่องใช้สวย เช่น ด้ามมีด ใช้ครึ่งเป็นแกนอยู่ข้างในแล้วหุ้มด้วยแผ่นเงินแผ่นทอง ใช้เป็นตัวเรือนสำหรับติดเพชรพลอย ของเครื่องประดับ ต่างๆ เชลล็กผสมกับผงทราย ใช้ในการทำหินเจียรระไนใช้เคลือบผิวโลหะให้มีสีตามต้องการ โดยทำโลหะนั้นให้มีความร้อน แล้วเอาเชลล็กซึ่งผสมสีแล้วทาลงไปใช้เป็นครึ่งประทับตราในการทอพัสดุ เป็นครึ่งหรือฉีกต่างๆ เป็นต้น

- เชลล็กผสมกับผงทราย ใช้ในการทำหินเจียรระไน

- ใช้เคลือบผิวโลหะให้มีสีตามต้องการ โดยทำโลหะนั้นให้มีความร้อน แล้วเอาเชลล็กซึ่งผสมสีแล้วทาลงไป

- ใช้เป็นครึ่งประทับตราในการทอพัสดุ เป็นครึ่งหรือฉีกต่างๆ

## 2.6 เส้นใยฝ้าย

ผ้าฝ้าย หรือเรียกจากคำภาษาอังกฤษของผ้าฝ้ายว่า Cotton เป็นผ้าที่ซึ่กันมากที่สุด ในบรรดาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เหมาะสมสำหรับการสวมใส่ในช่วงที่มีอากาศร้อนในฤดูร้อน หรือสามารถสวมใส่ได้ทุกวันกับประเทศที่ภูมิอากาศร้อนขึ้นทั้งปี เพราะในเนื้อเส้นใยฝ้ายนั้นสามารถซึมซับเหงื่อและระบายออกได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผ้าฝ้ายทำมาจากใยฝ้าย ซึ่งได้จากต้นฝ้ายที่สามารถปลูกขึ้นได้ดีในแถบที่มีอากาศอุ่นขึ้นและมีแดดจัด เมื่อผลฝ้ายแก่จัดแล้ว ผลจะแตกมีใยเป็นปุยขาว จึงเก็บมาแยกเอาเปลือกและเมล็ดออก แล้วนำไปปั่นเป็นเส้นใยและเส้นด้าย จึงจะสามารถทอเป็นผืนผ้าได้แล้วจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากผ้าฝ้ายได้ โดยการนำมาตัดและเย็บเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าฝ้ายมีเนื้อค่อนข้างเหนียว ไม่ค่อยยืดหยุ่น ยับง่าย หดง่าย ดูดซึมน้ำได้ดี ระบายอากาศและความร้อนได้ดี ซักรีดและทำความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี สามารถรีดด้วยความร้อนสูงได้ ทำให้ผ้าฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีการใช้งานมากที่สุด

องค์ประกอบทางเคมีของฝ้ายประกอบไปด้วยหน่วยย่อยที่เหมือนกัน เกิดจากการรวมตัวของพอลิแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ของกลูโคส (Glucose) ซึ่งโมเลกุลของเซลลูโลสเรียงตัวกันในผนังเซลล์ของพืชเป็นหน่วยเส้นใยขนาดเล็กมาก เกิดการเกาะจับตัวกันเป็นเส้นใยขึ้น ในโครงสร้างของเส้นใยจะประกอบด้วยหมู่ไฮดรอกซี (Hydroxy-OH) ดังนั้นจึงทำให้คุณสมบัติของเส้นใยกลุ่มนี้มีความคล้ายกัน ส่งผลสะท้อนไปยังคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้คุณสมบัติเฉพาะของเส้นใยเซลลูโลสธรรมชาติมีโครงสร้างหลัก 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นอสัณฐาน (Amorphous) เป็นส่วนที่มีการเรียงตัวและซ้อนกันของเส้นใยอย่างไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดช่องว่างภายในโมเลกุลของเส้นใยอย่างมาก ซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะเป็นส่วนที่สามารถเก็บกักความชื้น สารเคมี และเกิดการติดสีได้ดี

และส่วนโครงสร้างพื้นฐานหรือโครงร่างผลึก (Crystalline) เป็นส่วนที่เป็นระเบียบภายในเส้นใย มีหน้าที่ทำให้เส้นใยสามารถคงรูปแต่ไม่มีความสามารถในการติดสี

ข้อดีและข้อเสียโดยรวมของผ้าฝ้ายต่าง ๆ มีดังนี้

1. สวมใส่สบาย เพราะดูดความชื้นและระบายความร้อนออกได้ดี
2. มีความทนทาน
3. ทนต่อความร้อน
4. เนื้อผ้าฝ้ายยับง่าย คงรูปทรงได้ยาก (ชูเกียรติ อิศรชต์, 2520)

## 2.7 ผ้าพอลิเอสเตอร์

พอลิเอสเตอร์ เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่สำคัญ ลักษณะเส้นใยไม่ชอบน้ำและความชื้น (Hydrophobic) แต่มีคุณสมบัติไม่ยับง่าย สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย มีความคงรูป และราคาไม่สูงมากนัก เป็นเส้นใยที่มีการนำมาใช้งานมากที่สุดประเภทหนึ่ง

พอลิเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่ทำปฏิกิริยาพอลิเมอร์เซชันของสารอินทรีย์มีส่วนประกอบ พอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลท (Polyethylene-terephthalate, PET) มีคุณสมบัติไม่ยับริดและอบได้ด้วยความร้อน รักษาง่าย ย้อมได้ทุกสีและสามารถใช้ผสมกับเส้นใยอื่น นิยมใช้ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ใช้ผสมฝ้าย เรยอน ขนสัตว์ ลินิน ได้ดีและเพื่อเพิ่มและลดคุณสมบัติบางประการ เช่น ทำให้ความอบอุ่นน้อยลง การเก็บรักษาได้ง่ายและความคงตัวดินนอกจากนั้นยังใช้ในงานอุตสาหกรรมประมง เช่น แห อวน เชือก เพราะให้ความแข็งแรงดี ความยาวที่ผลิตมีความยาวต่อเนื่องกันตลอด นอกจากนั้นยังสามารถนำไปทำใช้สอยเสื้อผ้าสตรีและบุรุษทั่วไป เช่น กางเกง สูท เป็นต้น (สมพรรณาวงษ์กล้า, 2554) โพลีเอสเตอร์มีชื่อการค้าหลายชื่อขึ้นอยู่กับประเทศและบริษัทผู้ผลิต เช่น เดครอน (Dacron), อวาลิน (Avlin), อังครอน (Encron), และ เทโทรลอน (Tetrolon) เป็นต้น

### สมบัติของใยพอลิเอสเตอร์

1. คุณสมบัติของเส้นใยด้านกายภาพ
  - รูปร่าง เมื่อดูจากกล้องจุลทรรศน์ ลักษณะตามยาวมีผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดเส้น มักเห็นจุดเล็ก ๆ ในเส้นใย อันเนื่องจากฟิสิกส์ที่เติมลงไปเพื่อลดความมันของเส้นใย ภาคตัด ขวางกลม แต่มีบางชนิด เช่น เดครอน ที-62 (Dacron T-62) จะมีลักษณะภาคตัดขวางเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมมนมีลักษณะเป็นวงรี ไวครอน (Vycron) และมีลักษณะเป็นหยัก เทลลอส (Trevlra) โดยรอบ
  - ความเหนียว มีความเหนียวแตกต่างกันตั้งแต่ 2.5-9.5 g/denier เมื่อเปียกความเหนียวจะลดลง
  - การยืดหยุ่น มีความยืดหยุ่นดี ไม่ยับง่าย และคงขนาดได้ดี
  - การดูดความชื้น ดูดความชื้นได้ต่ำ ประมาณ 0.4-0.6% ที่สภาวะมาตรฐาน ย้อมสีติดยาก ถ้าต้องการให้มีช่องว่างในเนื้อผ้ามาก (Wickability) จะต้องผลิตให้ผ้ามีเส้นด้ายและเนื้อผ้าโปร่งขึ้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าออกได้ดีจะช่วยทำให้สวมใส่สบายขึ้น
  - การทนความร้อน พอลิเอสเตอร์หลอมละลายที่อุณหภูมิ 230-290°C ความร้อนไม่ทำให้สีของเส้นใยจางลง เส้นใยที่ผ่านขบวนการทำให้ยู่ตัวด้วยความร้อน (Heat setting) จะไม่ยืด

หรือหดไม่ยับ ถ้ารีดด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่กำหนดเส้นใยจะไม่เป็นอันตราย เมื่อไหม้ไฟจะเกิดควัน สีดำห่อหุ้มละลาย ถ้าสีเทาดำเป็นเม็ดกลมแข็งนี้ไม่แตก

## 2. คุณสมบัติของเส้นใยด้านเคมี

- เส้นใยพอลิเอสเทอร์ไม่ทนต่อต่างแก่และกรดแก่ ทำให้เส้นใยลดความแข็งแรงลง ถ้าสารเคมีมีความเข้มข้น และมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะทำให้เส้นใยขาด

- สารอินทรีย์ที่สามารถทำให้เส้นใยละลายได้ คือ เมตาครีซอลฟินอล โยพอลิเอสเทอร์เป็นเส้นใยที่ชอบน้ำมัน (Oleophilic fiber) ดูดซับน้ำมันไว้ได้ดี

## 3. คุณสมบัติของเส้นใยด้านชีวภาพ

- สารฟอกขาว สบู่ ผงซักฟอก ไม่ทำให้เส้นใยเสียหาย ทนต่อแสงแดด เก็บไว้นานมอด แมลง และเชื้อราที่ไม่ทำอันตราย

การที่นำเส้นใยพอลิเอสเทอร์ผสมกับเส้นใยชนิดอื่นๆ เพื่อให้ผ้าที่ได้จากเส้นใยผสมมีคุณสมบัติดีขึ้น ทั้งในด้าน ความสวยงาม ความคงทนและความเหมาะสมต่อประโยชน์ในการใช้สอย ผู้ที่ผลิตผืนผ้าจากเส้นใยพอลิเอสเทอร์และผ้าที่ผลิตจากเส้นใยผสมที่มีเส้นใยพอลิเอสเทอร์อยู่ด้วยนั้นสามารถผลิตได้ทั้งผ้าเนื้อบางเบา จนถึงผ้าเนื้อหนาๆที่ใช้ตัดเสื้อ กระโปรง กางเกง และสูท เป็นต้น คุณสมบัติที่ดีของเส้นใยพอลิเอสเทอร์นั้นก็คือการที่ไม่ยับง่าย สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย เป็นเส้นใยประเภทซักล้างและสวมใส่ (Wash and Wear) นอกจากนี้จะผลิตเป็นผืนผ้าที่ได้จากเส้นใยพอลิเอสเทอร์อย่างเดียวแล้ว ยังนิยมนำเส้นใยพอลิเอสเทอร์ผสมกับเส้นใยชนิดอื่น เช่น เรยอน ไหม ฝ้าย ลิโนิน ขนสัตว์ เป็นต้น และมักจะใช้ประมาณไม่ต่ำกว่า 60% พอลิเอสเทอร์ 65% ฝ้าย 35%

## 2.8 กระบวนการการพิมพ์

การพิมพ์ คือ การทำให้เกิดเป็นลวดลายหรือสีบนวัสดุ โดยการใช้สีหรือสารอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ในรูป คล้ายแป้งเปียก หรือหมึก ผ่านเครื่องมือที่ทำให้เกิดเป็นลวดลายตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในปัจจุบัน การพิมพ์เป็นเทคนิคการย้อมผ้าประเภทหนึ่งที่สามารถใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาการย้อมเกาะของสีประเภทต่างๆ (กาญจนา ลือพงษ์, 2557) บนวัสดุทั้งวัสดุอ่อนนุ่ม (Soft body) ประเภทเส้นใย เส้นด้าย รวมถึงผืนผ้า และวัสดุแข็งเกร็ง (Rigid body) ประเภทโลหะ ไม้ และอัลลอยด์ เป็นต้น ตามนิยามของการพิมพ์คือการทำให้วัสดุมีสี หรือลวดลายโดยการปาดหรือทำให้สีไหลผ่านช่องว่างของผ้าสกรีนทะลุไปบนวัสดุต่างๆ ตามที่ต้องการด้วยคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical) หรือเชิงเคมี (Chemical)

องค์ประกอบที่สำคัญในการพิมพ์ประกอบไปด้วย 1) การเลือกสารให้สี สามารถใช้สารให้สี (Dyestuff) ทั้งประเภทสีย้อม (Dye) และ พิกเมนต์ (Pigment) 2) ประเภทเส้นใยประกอบไปด้วยเส้นใยธรรมชาติได้แก่ ไหม ฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์เช่น พอลิเอสเทอร์ เป็นต้น 3) แม่พิมพ์และการเตรียมแม่พิมพ์ ได้แก่ แม่พิมพ์แบบฟิล์มตัด (Knife cut film) และแม่พิมพ์ถ่ายภาพ (Photographic) และกระบวนการพิมพ์ที่ประกอบด้วยเวลา วิธีการพ่นสีที่เหมาะสม

### 2.8.1 พิกเมนต์ (Pigment)

มาจากรากศัพท์ของภาษาละตินว่าพิกเมนต์ัม (Pigmentum) เดิมใช้ให้ความหมายสีของวัตถุ และสารสกัดจากพืชที่สามารถให้สี แต่ต่อมารวมถึงการตกแต่งเพื่อให้เกิดสีด้วย นอกจากนี้พิกเมนต์ยังใช้ให้ความหมายทางชีววิทยาหมายถึงสีที่มีอยู่ใน

พืชหรือสัตว์ที่เกิดอยู่ในเซลล์ เนื้อเยื่อ หรือของเหลวในร่างกาย ในปัจจุบันพิกเมนต์หมายถึงสสารใดๆ ที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กไม่สามารถละลายในตัวกลางที่ใช้ งาน การใช้งานของพิกเมนต์เพื่อทำให้เกิดสี ปกป้องพื้นผิว หรือให้คุณสมบัติทางด้านแม่เหล็ก นอกจากนี้มีการพบว่ามีความหมายใกล้เคียงกับพิกเมนต์คือเอกเทนเดอร์หรือฟิลเลอร์ (Extender/Fillers) ซึ่งเป็นสสารที่มีลักษณะเป็นผง ไม่ละลายในตัวกลางที่ใช้ งานส่วนใหญ่จะมีสีขาวหรือสีอ่อน การนำไปใช้งานขึ้นกับคุณสมบัติทางกายภาพ หรือเคมีของเอกเทนเดอร์สำหรับความแตกต่างของพิกเมนต์และเอกเทนเดอร์คือวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน โดยส่วนใหญ่เอกเทนเดอร์ถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุ หรือช่วยในการเพิ่มปริมาตรของวัสดุเป็นหลัก (ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, 2544)

พิกเมนต์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันอยู่ในรูปของแข็งและของเหลวเป็นหลัก สามารถแบ่งประเภทของพิกเมนต์ได้ดังนี้

- พิกเมนต์อนินทรีย์ (Inorganic Pigment) พิกเมนต์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอ็อกไซด์เชิงซ้อน ลักษณะสีที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับโลหะทรานซิชัน (Transition metal) เป็นหลัก สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ให้สี พิกเมนต์นี้จะออกสีขาวและดำเป็นหลักเรียกว่าอะโครมาติกพิกเมนต์ (Achromatic pigment) ได้แก่พิกเมนต์ขาว (White pigment) พิกเมนต์ดำ (Black pigment) และ พิกเมนต์โลหะ (Metallic pigment) และกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพิกเมนต์ที่ให้สี เรียกว่าโครมาติกพิกเมนต์ (Chromatic pigment)

- พิกเมนต์อินทรีย์ (Organic Pigment) แบ่งเป็นพิกเมนต์อินทรีย์พื้นฐาน (Classical organic pigment) และพิกเมนต์อินทรีย์ประสิทธิภาพสูง (High performance pigment)

พิกเมนต์ (Pigment) เป็นสารให้สีที่ไม่ละลายน้ำ น้ำมันก๊าด (Kerosene) และตัวทำละลายที่ใช้ในการซักแห้ง (Dry cleaning solvent) สีพิกเมนต์ที่เหมาะสมในการพิมพ์ควรมีคุณสมบัติคงทนต่อแสง ต่อการซัก คลอรีน ต่าง เหนือ ต่อการขัดถู ความเหมาะสมขึ้นกับขนาดของอนุภาค การกระจายตัวของอนุภาค ความถ่วงจำเพาะ โครงสร้างของผลึก ฯลฯ การเตรียมสีพิมพ์พิกเมนต์ประกอบด้วย พิกเมนต์แบ่งพิมพ์ (Emulsion thickener ใช้ได้ดีและสะดวกกว่า) กาวยึดสีให้ติดกับเส้นใย (Binder) สารช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงทางเคมี (Cross-linking) สารช่วยให้สีกระจายตัว และ สารสลายตัวให้ความเป็นกรด (Acid liberating agent) (พงมิตร เขียววิริยะกุล, 2552)

ไบเดอร์สำคัญมากในการพิมพ์พิกเมนต์เพราะเป็นตัวยึดอนุภาคสีให้ติดเส้นใยส่วนเชื่อมขวาง (Cross-linking agent) เป็นตัวช่วยเพิ่มความคงทนต่อการขัดถู การซัก การซักแห้ง แต่ก็มีผลต่อความรู้สึกสัมผัสผ้าเนื่องจากทำให้ผ้ากระด้างขึ้นเล็กน้อย

ในระบบของน้ำมันกับน้ำ (Oil-in-water emulsion thickener) นั้นตัวจะละลายในชั้นของน้ำทำหน้าที่เป็นโปรเทคตีฟคอลลอยด์ (Protective colloid) ทำให้มีความคงตัวดี ถ้าเป็นระบบของน้ำกับน้ำมัน (Water-in-oil emulsion thickener) จะเติมแบ่งพิมพ์ที่ละลายน้ำได้ (Water-soluble thickener) ลงไปด้วยเพื่อให้อิมัลชัน (Emulsion) คงตัวสีพิกเมนต์ที่เป็นผงอาจทำการบดให้ละเอียดกับอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) เพื่อให้พิกเมนต์กระจายตัวแต่ถ้าบดมากเกินไปอนุภาคของสีจะแตกออกทำให้สูญเสียความสดใส (Bright) และมีผลต่อระดับสี (Shade)

หลังการพิมพ์ทำให้แห้งอย่างสมบูรณ์ก่อนแล้วนำไปอบด้วยความร้อน นำมาอบด้วยความร้อนแห้งมากกว่าการอบด้วยไอน้ำร้อนที่อุณหภูมิสูง

2.8.2 สารข้น (Thickening agent หรือ Thickener) คือสารซึ่งเติมลงไปของเหลวที่มีความหนืดต่ำด้วยปริมาณเพียงเล็กน้อย แล้วทำให้ของเหลวนั้นมีความหนืดสูงขึ้น (กาญจนา ลือพงษ์, 2558) มีหน้าที่หลักในการพาสีและสารเคมีเข้าสู่ผืนผ้า สารข้นในงานสิ่งทอมีหลายประเภทได้แก่ สารข้นธรรมชาติ เช่น แป้งประเภทต่าง ๆ สำหรับทะเลประเภทอัลจินต สารข้นสังเคราะห์ประเภทพอลิเมอร์ และสารข้นประเภทแป้งสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสารข้นอีกหนึ่งประเภทที่มีความนิยมในการใช้งาน สามารถเรียกได้ว่า คาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethylcellulose) หรือซีเอ็มซี เป็นไฮโดรคอลลอยด์ (Hydrocolloid) ที่เป็นคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ที่เป็นอนุพันธ์ของเซลลูโลส (Cellulose) ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food additive) สังเคราะห์ได้จาก Cellulose ซึ่งเป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์พืช เป็นพอลิเมอร์ที่มีประจุลบ และละลายในน้ำได้ทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น สารละลาย ซีเอ็มซีมีความคงตัวในช่วง pH กว้างประมาณ 4-10 ในช่วง pH 7-9 จะมีความหนืดสูงสุด โดยความหนืดของสารละลาย ซีเอ็มซีจะลดลงเมื่อ pH ลดลงและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ถ้า pH ต่ำกว่า 3 อาจทำให้ ซีเอ็มซีอยู่ในรูปกรดอิสระ เมื่อ pH สูงกว่า 10 มีผลทำให้ความหนืดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้น

## 2.9 สารมอร์แดนต์

สีธรรมชาติ เป็นสีที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์บางชนิดเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในเวลาอันรวดเร็ว ได้มีการใช้สีธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว ไม่ว่าจะนำมาย้อมผ้าหรือใช้เป็นสีผสมอาหาร ซึ่งสีที่ได้จากการสีธรรมชาติก็พบว่ามีความคล้ายสีได้จากส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ เช่น ใบ ดอก เปลือกไม้ แก่น เป็นต้น ยังมีบางนิยามที่กล่าวว่า สีย้อมธรรมชาติ หมายถึงสารจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ และสามารถให้สีกับเส้นใยได้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปที่มีสีหรือไม่ก็ได้ ส่วนใหญ่เป็นสีที่ได้จากการสกัดจากพืช เปลือกไม้ ใบไม้ ลูกไม้ และรากไม้ มีกรรมวิธีเพื่อจะทำให้เกิดเป็นสีต่างๆ ได้สวยงาม แปลกตา มีความต่างจากสีสังเคราะห์ ส่วนผสมของสีย้อม ขั้นตอนการย้อม และความประณีตในกระบวนการย้อมสีจะเป็นตัวกำหนดความงดงามและคุณภาพของสี ที่ได้รับ การย้อมสีแต่ละสีก็จะมีกรรมวิธีส่วนผสม หรือเทคนิคที่แตกต่างกันไป เส้นไหมของสีธรรมชาติอยู่ที่บางสีที่ย้อมออกมาจะมีลักษณะเฉพาะที่อยากที่จะย้อมซ้ำให้เหมือนเดิมได้อีก หรืออยากที่จะใช้สีเคมีย้อมให้ได้เหมือน ซึ่งผู้สนใจในการย้อมสีธรรมชาติต้องแสวงหาความรู้เหล่านั้นจากการศึกษาและการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง

สีที่ได้จากธรรมชาติส่วนมากไม่สามารถย้อมติดวัสดุสิ่งทอได้คงทนด้วยตัวเอง เพราะตัวสีเองไม่มีพลังเกาะติดต่อเส้นใยต่างๆ จึงต้องใช้สารมอร์แดนต์ (Mordant) หรือสารช่วยยึด การย้อมแบบที่ใช้สารมอร์แดนต์ในกระบวนการย้อม ช่วยให้การย้อมติดระหว่างสีธรรมชาติกับเส้นใยได้ดีขึ้น เพื่อความคงทนของสีย้อม เมื่อมอร์แดนต์ซึมเข้าไปภายในเส้นใยแล้วจะจับตัวกับโมเลกุลของสีย้อมเป็นสารประกอบเชิงซ้อน (Complex) ทำให้สีสามารถถูกผนึกอยู่ในเส้นใย โดยมีขนาดโมเลกุลที่

ใหญ่ขึ้น และเปลี่ยนรูปของโมเลกุลสีย้อมอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำ สีจะไม่ตกหรือซีดจาง ส่งผลให้สีนั้นๆ มีค่าความคงทนของสีที่ดีขึ้น

### กรรมวิธีการย้อมสีธรรมชาติ


โดยทั่วไปแล้วมีกรรมวิธีการย้อมอยู่ 3 แบบ

1. แบบโดยตรง (Direct dyeing) สีธรรมชาติสามารถติดเส้นใยได้ด้วยตัวเอง (Direct chemical bond) นั่นคือสีที่ใช้ย้อมจะเกิดพันธะไฮโดรเจน กับเส้นใยได้โดยตรง ถ้าเส้นใยนั้นเป็นพวกเซลลูโลสซึ่งได้แก่ ฝ้าย ในเส้นใยประเภทนี้จะมีหมู่ไฮดรอกซิล (Hydroxyl groups, OH) อยู่มาก จึงสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของสีได้

2. แบบแวต (Vat dyeing) โดยทั่วไปแล้วสารที่ให้สีในประเภทนี้จะไม่ละลายในน้ำ ดังนั้นในขั้นแรกของการย้อมแบบนี้ ก็จะต้องทำการรีดิวซ์สารที่ให้สี ให้กลายเป็นสารที่ละลายน้ำได้เสียก่อน แล้วจึงนำเส้นใยลงย้อมในสารละลายนั้น จากนั้นจึงนำเส้นใยที่ย้อมแล้วไปผึ่งอากาศ การผึ่งอากาศจะทำให้โมเลกุลของสีเกิดการออกซิไดซ์กับออกซิเจนในอากาศ กลับไปอยู่ในรูปเดิมที่ไม่ละลายน้ำ โมเลกุลของสีจึงถูกขังอยู่ในเส้นใย ตัวอย่างเช่นการย้อมสีอินดิโก (Indigo) หรือสีครามจากต้นคราม สีอินดิโกนั้นในตอนแรกไม่ละลายน้ำจะมีสีน้ำเงิน เมื่อทำการรีดิวซ์ด้วยโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (Sodium hydrosulfite) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) จะได้เป็นสารลิวโคอินดิโก (Leucoindigo) ที่ละลายน้ำไม่มีสี จากนั้นก็จะนำเส้นใยลงย้อมในสารละลายลิวโคอินดิโกแล้วนำออกมาผึ่งไว้ ลิวโคอินดิโกในเส้นใยก็จะถูกออกซิไดซ์ในอากาศเป็นอินดิโกโดยจับทั้งภายในและผิวของเส้นใย และเนื่องจากอินดิโกนี้ไม่ละลายน้ำจึงทำให้เกิดสีที่มีความคงทน ซึ่งนิยมใช้ย้อมผ้าฝ้ายสี ดังภาพที่ 2.4

3. การย้อมโดยวิธีนี้เป็นสารมอร์แดนต์ที่ใช้ก็คือสารละลายของเกลือโลหะ เช่น อลูมิเนียม (Alum: Potassium aluminum sulfate ( $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ )), โครเมียม (Chrome: Potassium dichromate ( $K_2Cr_2O_7$ )), สังกะสี (Tin: Stannous chloride ( $SnCl_2$ )), เหล็ก (Blue Vitriol: Ferrous sulfate ( $Fe_2SO_4$ )) และ คอปเปอร์ (Copperas: Copper sulfate ( $CuSO_4$ )) เป็นต้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการย้อมแบบนี้ คือ เมื่อเส้นใยได้ผ่านการย้อมสีและการย้อมด้วยสารละลายมอร์แดนต์แล้วโลหะของสารละลายมอร์แดนต์จะเกิดเป็นสารเชิงซ้อนที่แข็งแรง (Strong complex) กับสีและเส้นใย ตัวอย่างการย้อมด้วยสีอลิซาริน (Alizarin) กับเส้นใยพวกเซลลูโลส โดยมีโครเมียมเป็นสารละลายมอร์แดนต์ ดังภาพที่ 2.5

บางครั้งสารมอร์แดนต์จะเป็นสารให้สีด้วย ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งช่วงก่อนย้อม พร้อมย้อม และหลังย้อม จัดเป็นสีประเภทหนึ่งที่นิยมใช้ย้อมไหมและมีความทนทานต่อการซักดี การใช้สารมอร์แดนต์ต่างชนิดกัน ก็ให้เฉดสีที่ต่างไปแม้เป็นสีย้อมเดียวกันก็ตาม ซึ่งเป็นเสน่ห์โดยเฉพาะของการย้อมสีธรรมชาติ ปัจจุบันสีธรรมชาติได้ถูกดัดแปลงและพัฒนามากขึ้น โดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ อย่างไรก็ตามวิธีแบบเดิมก็ยังใช้กันอยู่ เช่น สีจากคราม และสีจากครั่ง นับเป็นสีที่ทำยากและย้อมยาก แต่สีเปลือกไม้ในพืชอื่น ๆ เป็นสีที่ย้อมได้ง่ายกว่า ทั้งนี้การใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ จะช่วยให้ได้สีแตกต่างกันไปเพราะเปลือกไม้ หรือใบไม้ชนิดเดียวสามารถนำมาย้อม หรือผสมกับเปลือกไม้อื่น ๆ ให้ได้สีส่งงดงามมากมาย ผู้ย้อมสีธรรมชาติจึงค้นพบสีใหม่ๆ และเทคนิคการย้อมแบบใหม่ ๆ เสมอ ตรงนี้เองที่แตกต่างจากการใช้สีสังเคราะห์โดยสิ้นเชิง เพราะสีเคมีนั้นจะทำให้ได้สีตามที่ระบุจากฉลากเท่านั้น



[Na+].[O-]C1=CC=C2C(=O)N1C(=O)C2.[Na+]


ลิวโคอินดิโกในน้ำย้อมอยู่ในรูปละลายน้ำได้

$\xrightarrow{\text{O}_2}$

C1=CC=C2C(=O)N1C(=O)C2

อินดิโกในเส้นใยเมื่อถูกออกซิเดชันแล้วไม่สามารถละลายน้ำได้ถูกขังในเส้นใย

ภาพที่ 2.4 การติดสีของอินดิโกจากการย้อมแบบแวต  
ที่มา: เทียนศักดิ์, 2539




เส้นใยเซลลูโลส

ภาพที่ 2.5 การเกิดเป็นสารเชิงซ้อนระหว่างโลหะมอร์แดนต์กับสีย้อมธรรมชาติและเส้นใย  
ที่มา: เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส, 2539

## 2.10 เครื่องมือวิเคราะห์และทดสอบ

2.10.1 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope: SEM) (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561) เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้อิเล็กตรอน (Electron) เป็นแหล่งกำเนิดแสง เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาลักษณะพื้นฐานของวัสดุในระดับจุลภาค ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เล็กมาก และเนื่องจากข้อจำกัดของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่มีความยาวคลื่นแสงขนาดใหญ่กว่าลักษณะพื้นฐานบางชนิดที่ต้องการศึกษา และกำลังความสามารถในการแยกชัดของกล้องจุลทรรศน์แบบแสงธรรมดาที่มีค่าต่ำ ใช้วัตถุเล็กที่สุดประมาณ 0.2 ไมโครเมตร และให้กำลังขยายสูงสุดไม่เกิน 3000 เท่า ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ ได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูง มีความสามารถในการแยกชัดดี เนื่องจากมีความยาวคลื่นสั้น เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ลักษณะพื้นฐานของวัสดุ โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีกำลังขยายมากกว่า 3000 เท่า

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีต้นกำเนิดเป็นอิเล็กตรอนแทนแสง โดยต้นกำเนิดอิเล็กตรอนถูกสร้างจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงแก่ขดลวดทั้งสแตต ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากขดลวด จากนั้นอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะถูกควบคุมทิศทางภายใต้สนามแม่เหล็ก ซึ่งอาศัยหลักการการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กหรือที่เรียกว่าเลนส์แม่เหล็กทำให้ลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิวิ่งเข้ามากระทบกับชิ้นงาน เกิดอันตรกิริยาของอิเล็กตรอนต่อชิ้นงานหลายแบบ เนื่องจากลำอิเล็กตรอนที่วิ่งมากระทบชิ้นงานมีพลังงานสูง ทำให้อิเล็กตรอนที่หลุดออกจากชิ้นงานมีหลายระดับพลังงานตามภาพที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 การทำงานเครื่อง SEM

ที่มา: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561

อิเล็กตรอนทุติยภูมิ (Secondary electron) เป็นอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากชั้นแถบการนำ (Conduction band) หรือแถบพลังงานเวเลนซ์ (Valance band) ซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานสูง




สามารถหลุดออกจากผิวชิ้นงานได้ง่าย บางครั้งเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระ ซึ่งจะมีช่วงพลังงาน 10 ถึง 50 อิเล็กตรอนโวลต์ อิเล็กตรอนชนิดนี้จะใช้ในการสร้างภาพที่บริเวณพื้นผิวของชิ้นงานสำหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกวาด (SEM) อิเล็กตรอนแบบกระเจิงกลับ (Back scattered electron) เป็นอิเล็กตรอนที่เกิดจากการที่ลำอิเล็กตรอนปฐมภูมิวิ่งเข้าชนกับชิ้นงาน โดยสูญเสียพลังงานให้กับอะตอมในชิ้นงานเพียงบางส่วน แล้วเกิดการกระเจิงกลับออกมาจากชิ้นงาน ซึ่งพลังงานของอิเล็กตรอนชนิดนี้จะมีค่าตั้งแต่พลังงานของอิเล็กตรอนปฐมภูมิไปจนถึงพลังงานอิเล็กตรอนทุติยภูมิ ค่าพลังงานต่างๆที่กระเจิงกลับมานั้นจะขึ้นกับเลขมวลอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชิ้นงาน ดังนั้นอิเล็กตรอนชนิดนี้จึงสามารถใช้สร้างภาพที่แสดงความแตกต่างของธาตุได้ โดยแสดงในรูปแบบของความเข้ม และความสว่างของภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละบริเวณ ใช้ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในชิ้นงาน

2.10.2 FT-IR spectrometer (Fourier Transform Infrared Spectrometer) (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ โครงสร้างของสาร โดยการวัดการดูดกลืนรังสีที่อยู่ในช่วงอินฟราเรด ที่อยู่ในช่วงเลขคลื่น (Wave number) ประมาณ 12800 - 10  $\text{cm}^{-1}$  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รังสีอินฟราเรด (Infrared radiation) เป็นรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ให้ความร้อนที่สัมผัสได้ รังสีอินฟราเรดอยู่ระหว่างช่วง Visible radiation กับ Microwave radiation โดยช่วงของรังสีอินฟราเรดแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1. Near Infrared (12800-4000  $\text{cm}^{-1}$ )
2. Middle Infrared (4000-200  $\text{cm}^{-1}$ )
3. Far Infrared (200-10  $\text{cm}^{-1}$ )

ช่วงของรังสีอินฟราเรดที่ใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางเคมีได้แก่ช่วง Middle IR เนื่องจากรังสีอินฟราเรดมีพลังงานค่อนข้างต่ำ เมื่อโมเลกุลของสารดูดกลืนรังสีอินฟราเรดเข้าไปจะทำให้พันธะในโมเลกุลเกิดการสั่นและการหมุน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของโมเลกุล การที่โมเลกุลจะดูดกลืนรังสีอินฟราเรดได้นั้นความถี่ของรังสีอินฟราเรดต้องเท่ากับความถี่การสั่นของโมเลกุลของสารนั้นๆ ซึ่งสารอินทรีย์แต่ละชนิดจะมีค่าความถี่ของการสั่นที่จำเพาะและแตกต่างกันไปทำให้สามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างและชนิดของสารอินทรีย์ได้ การแสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้แสดงเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง Wave number กับ Transmittance ซึ่งเรียกว่า Infrared spectrum

ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่อง FTIR spectrometer ตามภาพที่ 2.X ประกอบไปด้วยแหล่งกำเนิดแสง (Light source) ตัวกลางวัดแสง (Interferometer) ชิ้นตัวอย่าง (Sample) Detector และ Computer



ภาพที่ 2.7 การทำงานเครื่อง FT-IR

ที่มา: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2561

การใช้เครื่อง FTIR spectrometer วิเคราะห์ตัวอย่าง ใช้เวลาน้อยและไม่สิ้นเปลือง สารเคมีจึงนิยมนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบสารในเชิงคุณภาพหรือเพื่อยืนยันสูตรโครงสร้างของตัวอย่าง เช่น วิเคราะห์ชนิดของสารเคลือบผิวภาชนะบรรจุอาหาร ตัวอย่างสารสกัดจากพืช ตัวอย่างโพลีเมอร์ เป็นต้น นอกจากการวิเคราะห์โดยใช้ช่วง Middle IR แล้ว ช่วง Near IR

### 2.11 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มาลินี นิยมสลับ (2524) ศึกษาการใช้สารช่วยติดสีในการย้อมสีครั้งบนผ้าไหมด้วย น้ำล้างครั้งดิบ ด้วยสารส้ม กรดทาร์ทาริก และน้ำมะขาม เป็นสารช่วยติด โดยใส่สารส้มและกรดทาร์ทาริกในปริมาณ 5, 10, 15% ต่อน้ำหนักผ้า และน้ำมะขามที่มีความเข้มข้น 20 % ทั้งแบบชนิดเดี่ยว และสองชนิดร่วมกันในปริมาณ 30, 40, และ 50 ซีซี ต่อกิโลกรัม ย้อมเป็นเวลา 30 นาที พบว่า ความคงทนของสีบนผ้าเมื่อใช้สารส้มเป็นองค์ประกอบมีความคงทนต่อการซักล้าง แสงแดด และการขัดถูอยู่ในเกณฑ์ดี และการใช้กรดทาร์ทาริกและน้ำมะขามเป็นสารช่วยติดมีความคงทนต่อแสงแดด และความคงทนต่อการขัดถูอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีความคงทนต่อการซักต่ำ

ไพศาล คงกาญจนาย (2538) ศึกษาเทคนิคการย้อมสีเส้นไหมไทยด้วยสีจากครั้งได้ ทำการทดสอบเส้นไหม 6 ชนิด โดยการละลายในตัวทำละลาย วัดขนาด หาความเหนียวของเส้นใย นำเส้นไหม 6 ชนิด มาทำละลายในกรดซัลฟิวริกเข้มข้นและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์และดูผลของการใช้สารช่วยติดซึ่งสารส่วนใหญ่เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด เส้นไหมทั้ง 6 ชนิดนี้ ละลายได้ดีในกรดซัลฟิวริกเข้มข้นและสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ สารที่ช่วยติดต่างชนิดมีการติดที่มีความเข้มข้นต่างกันมีขนาดและความเหนียวที่มีเกรดต่างกัน

นนทลี ชินวงศ์อมร (2543) ศึกษาจลนพลศาสตร์และผลของตัวแปรที่เกี่ยวข้องใน กระบวนการย้อมสีไหมด้วยสีครั้งด้วยกระบวนการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติจากครั้งเป็นวัตถุดิบ ธรรมชาติที่ให้สีแดงและมีแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการย้อมสีไหมเพื่อนำเทคนิคที่ได้ไปประยุกต์ เพื่อให้ได้วิธีที่เหมาะสมจากการสกัดสารสีแดงจากครั้งและการเคลื่อนที่และพลังงานของการดูดซับสีแดงในการย้อมสีครั้งบนเส้นใยเส้นใย มีคุณภาพสีที่ได้ของเส้นใยผ่านการย้อมสีเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

กระบวนการ ทำการสกัดให้สีจากครั้งด้วยน้ำกลั่นโดยใช้อุณหภูมิต่างกัน 5 เท่า พบว่าการสกัดที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นและเวลานานขึ้นจะทำให้ปริมาณสีในสารสกัดมากขึ้น ถ้าต้องการสารสกัดสีจากครั้งที่เหมาะสมควรทำที่อุณหภูมิสูงเพื่อที่จะได้ความเข้มข้นมากในช่วงเวลาที่สั้น

วิจิตร รัตนพานี (2546) ศึกษาการพัฒนากระบวนการย้อมสีจากครั้งโดยใช้โลหะเป็นสารช่วยติดสีโดยการเกิดอันตรกิริยาระหว่างโลหะไอออนบางตัวกับสีครั้งและสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโลหะ ไอออนกับแอนทราควิโนนที่แยกได้จากครั้งเพื่อให้ได้เฉดสีที่หลากหลายพบว่าการใช้อะลัมเป็นสารช่วยติดสีในการย้อมไหมที่ย้อมอุณหภูมิต่างๆจะมีลักษณะเด่นที่ชัดเจนทำให้การติดสีของไหมดีขึ้น

พัฒนาพรรณ เปาะเปี๊ยะ, จันทิมา ตุ่มนาค และวิฑูรย์ เนตรลักษณ์ (2550) ในการวิจัย ได้ค้นหาวิธีสกัดสีจากพืช 10 ชนิด ได้แก่ ไม้ฝาง ใบหูกวาง แก่นขนุน ขมิ้น เปลือกสะเดา เปลือกสมอ เปลือกต้นนนทรี มะเกลือ ดอกคำฝอย และดอกอัญชัน โดยจากการวิจัยการสกัดด้วยวิธีการที่คิดค้นขึ้น สามารถสกัดผงสีได้อย่างรวดเร็ว จากปกติที่ชาวบ้านใช้เวลาสกัดผงสี 2-3 วัน แต่ด้วยวิธีการที่เราคิดขึ้นสามารถสกัดได้ในเวลา 2-3 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าสามารถประหยัดเวลาลงไปมาก และอัตราส่วนพืชให้สี ต่อ ผงสีที่ได้รับ อยู่ระหว่าง 1.3% ถึง 5.5% โดยในกระบวนการสกัดไม่ทำให้สูญเสียคุณสมบัติของสีย้อมจากธรรมชาติชนิดนั้นๆ นอกจากสามารถสกัดผงสีจากธรรมชาติได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้ว นักศึกษากลุ่มนี้ ยังคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ เพราะผงสีมักจะมีการฟุ้งกระจาย ผู้ใช้งานอาจจะสูดดมเข้าไปแล้วเกิดอันตราย ดังนั้น ในการจัดเก็บสีย้อมผ้า จึงใช้วิธีอัดผงสีให้อยู่ในรูปเม็ดสีซึ่งสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่เกิดการฟุ้งกระจาย การจัดเก็บก็สะดวก เพียงแค่เก็บในถุงพลาสติกทึบหรือขวดสีชา วิธีการนี้ยังเหมาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อย่างโอท็อปและเอสเอ็มอี เพราะสีธรรมชาติบางสีก็หายากในบางฤดูกาล วิธีนี้จึงเป็นการเก็บสีที่ขาดแคลนไว้ใช้ ให้สามารถย้อมสีธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี

อำพร พึ่งกุล (2551) ศึกษาการปรับปรุงความคงทนต่อแสงของสีย้อมจากครั้งบนเส้นใยไหมและด้ายฝ้ายโดยใช้แอนติออกซิแดนต์ กรดแกลลิก วิตามินซีและกรดคาพิอิกและสารดูดกลืนแสงยูรีเบนโซฟีโนน สารแอนติออกซิแดนต์บางชนิดที่มีผลต่อค่าความคงทนของสีย้อมธรรมชาติจากครั้งสกัดสีจากครั้ง 1: 10 ที่อุณหภูมิห้องและศึกษาการดูดกลืนคลื่นแสงใช้ด้ายฝ้ายเบอร์ 10 ที่ย้อมจากครั้งโดยใช้กรดทาร์ทาริกและสารส้มเป็นมอร์แดนต์ดูการดูดซับสีเมื่อเส้นไหมย้อมจากครั้งที่ใช้สารส้มเป็นมอร์แดนต์ก่อนหรือหลังย้อมสีนั้น กรดคาพิอิกและกรดแกลลิกจะช่วยเพิ่มความคงทนของสีต่อแสง ส่วนเส้นด้ายฝ้ายที่ฟอกขาวและไม่ฟอกขาวโดยใช้มอร์แดนต์สารส้มก่อนย้อมสี สารแอนติออกซิแดนต์และสารดูดกลืนแสงยูวีทุกตัวช่วยเพิ่มความคงทนของสีต่อแสง

มนตรี เลากิตติศักดิ์ (2554) การวิจัยเรื่องศึกษาและทดสอบการพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยใช้สีย้อม มีการศึกษาเกี่ยวกับการนำสีย้อมเคมีที่ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมสิ่งทอนิยมใช้ในปัจจุบันมาทดลองใช้กับกระบวนการพิมพ์แบบซิลค์สกรีนจากนั้นนำไปทดลองความคงทนต่อสภาพการใช้งานตามมาตรฐานการทดสอบทางสิ่งทอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับสีย้อมให้สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้โดยสามารถพึ่งพาตนเองด้วยการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ารวมทั้งเป็นการชะลอต้นทุนในการผลิตเพื่อให้ได้ผลคุ้มค่าในเชิงธุรกิจ

ศรัณยา เกษมบุญญากร (2555) ได้ศึกษาการย้อมสีสิ่งทอเป็นงานหัตถกรรมที่มีมานานที่สุดประเภทหนึ่งอย่างน้อยประมาณสี่พันปี การย้อมสีเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะ และวิธีการที่มีขั้นตอนและระบบ สีที่มนุษย์รู้จักและนำมาใช้ในยุคแรกของการใช้สีนั้นเป็นสีจากธรรมชาติที่ได้มาจากพืช สัตว์ ดิน และแร่ธาตุ ซึ่งใช้ย้อมผ้าใยธรรมชาติ ได้แก่ ลินิน ฝ้าย ขนสัตว์ และไหม แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการพบหลักฐานการใช้สีธรรมชาติแต่โบราณมีน้อยมาก ซึ่งอาจเนื่องจากภูมิอากาศของประเทศไทยมีลักษณะร้อนชื้น ทำให้สิ่งทอ เสื่อผ้าเสื่อมสลายได้ง่าย แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังมีการสืบทอดความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ แม้จะไม่ใช่ที่แพร่หลายเนื่องจากการย้อมสีสังเคราะห์นั้นสามารถผลิตได้ง่ายและรวดเร็วกว่ามาก ขั้นตอนการผลิตสั้นกว่า อีกทั้งสามารถควบคุมการผลิตซ้ำได้ง่ายกว่าด้วยการที่สีสังเคราะห์ที่ง่ายทำให้แพร่หลายรวดเร็ว ทำให้ช่างทอช่างย้อมใช้สีธรรมชาติน้อยลง ดังนั้นภูมิปัญญาที่สั่งสมมาและพิชพรรณไม้ย้อมสีที่เคยนำมาใช้จึงถูกละเลยจนเหลือเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังคงพยายามรักษาสืบทอดภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติไว้

มณฑล นาคปฐม, บุพผา สมบูรณ์, และนุชชรา นฤมลต์ (2557) ได้ทำการศึกษาผลการวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมผ้าด้วยสารประจุบวกก่อนการพิมพ์สีธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มประจุบวกลงบนเส้นใย ทำให้สามารถยึดเกาะกับโมเลกุลของสีได้มากขึ้น กระบวนการการสกัดสีและเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติ ร่วมกับการทำออร์แดนท์ด้วยสารส้ม ทำให้ได้ผ้าพิมพ์สีธรรมชาติที่มีสีเข้มและมีความคงทนของสีดีขึ้น โดยได้ทดลองเตรียมต้นแบบผ้าฝ้ายพิมพ์สีธรรมชาติเฉดสีแดงจากครั่ง เฉดสีเหลืองจากดอกดาวเรืองและเปลือกต้นมะพูด เฉดสีน้ำตาลจากเปลือกต้นประดู่ ในระดับภาคสนามที่โรงงานพิมพ์ผ้านอกจากนี้ ยังได้พัฒนากระบวนการพิมพ์สกรีนผ้าด้วยสีธรรมชาติต่างๆ เช่น ครั่ง ดอกดาวเรือง เมล็ดคำแสด เปลือกต้นสะเดา ซึ่งข้าวโพดสีม่วงโดยวิธีการพิมพ์ฟักเมล็ด ซึ่งเป็นการพิมพ์ผ้าโดยใช้สารช่วยยึดเกาะ(Binder) ผสมในสูตรแป้งพิมพ์เพื่อช่วยยึดอนุภาคสีให้อยู่บนผิวของผ้า ทำให้สามารถใช้กระบวนการนี้ได้กับผ้าที่มาจากเส้นใยหลากหลายชนิด เช่น ฝ้าย เฮมพ์ ลินิน และไหม และยังสามารถทำการฟีนิกซ์ด้วยความร้อนแทนการอบด้วยไอน้ำ จึงเหมาะกับกลุ่มผู้ประกอบการสิ่งทอ SMEs หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีเครื่องจักรเหมือนในโรงงานอุตสาหกรรม

SORAPONG JANHOM (2005) ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของครั่งบนผ้าฝ้าย โดยใช้สารมอร์แดนประเภทพอลิเมอร์ (PEI) และอลัมเป็นองค์ประกอบหลัก พบว่าในการศึกษานี้เป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อน ผลการดูดซับของสีบน พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิส่งผลต่อการติดสีโดยตรง และการใช้สารประกอบพอลิเมอร์ในการเตรียมผ้าเบื้องต้น (Pretreatment) ทำให้ประสิทธิภาพการติดสีครั้งดีกว่าการเตรียมแบบปกติ

## บทที่ 3

### การทดลอง

#### 3.1 สารเคมีและอุปกรณ์

1. ครั่งดิบ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
2. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate;  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), เกรดการค้า, บริษัท บุญทวีเคมีภัณฑ์ จำกัด
3. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 35% (Sodiumhypochlorite;  $\text{NaOCl}$ ), เกรดการค้า, บริษัท บุญทวีเคมีภัณฑ์ จำกัด
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{NaOH}$ ), เกรดการค้า, บริษัท Ajax Finechem Pty จำกัด
5. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( $\text{H}_2\text{O}_2$ ), เกรดวิเคราะห์, บริษัท QRèC
6. ไดเอทิลอีเธอร์ ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ ), เกรดการค้า, บริษัท Ajax Chemicals จำกัด
7. กรดอะซิติก 99.5% (Acetic Acid;  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ), เกรดการค้า, บริษัท บุญทวีเคมีภัณฑ์ จำกัด
8. สารขึ้นซีเอ็มซี (CMC), เกรดการค้า, บริษัท บุญทวีเคมีภัณฑ์ จำกัด
9. น้ำสบู่ (Soaping Agent), เกรดการค้า, บริษัท บุญทวีเคมีภัณฑ์จำกัด
10. APCOPON RNS, เกรดการค้า, บริษัท Phisit intergroup จำกัด
11. APCOGAL ST - 50, เกรดการค้า, บริษัท Phisit intergroup จำกัด
12. ผ้าฝ้ายทอละลายขัด น้ำหนัก 137.22 กรัมต่อตารางเมตร
13. ผ้าพอลิเอสเตอร์ทอละลายขัด น้ำหนัก 100.42 กรัม/ตารางเมตร
14. ผ้าสกรีนเบอร์ 60 T
15. ผ้ามัดตีไฟเบอร์ (Multifiber) ประเภท DW
16. เครื่องปั่น รุ่นซูเปอร์เบ็นเดอร์ (Super Blender), ยี่ห้อ อิมาร์เฟล็กซ์ (Imarflex)
17. เครื่องปั่นแป้งพิมพ์ ALLIED MOTORS CO.,LTD
18. เครื่องอบ Drying Oven บริษัท K+Z จำกัด
19. เครื่องคอมพิวเตอร์วัดสี Hunter Lab, รุ่น Color Quest XE, บริษัท คัลเลอโกลโบล จำกัด (COLOR GLOBAL.CO.,LTD)
20. เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง GYROWASH WASHING&DRY CLEANING, ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุเมธ แล็บเทสต์

21. เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อแสง Solarbox , บริษัท SDL จำกัด
22. เครื่องทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู CROCK METER, DAIEI KAGAKU SEIKI MFO.CO.,LTD
23. เครื่องอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope), รุ่น JSM-6610LV บริษัท JEOS




### 3.2 การเตรียมผ้า

การทำความสะอาดผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ทำโดย

- น้ำสบู่ (Soaping Agent) 2 กรัมต่อลิตร

- โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium Carbonate; Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>) 5 กรัมต่อลิตรต้มในสารละลายผสม

ที่อุณหภูมิ 100°C เวลา 45 นาที



ภาพที่ 3.2 กระบวนการเตรียมผ้า

### 3.3 การเตรียมน้ำสีครั้งที่ใช้ในการพิมพ์บนผ้าฝ้าย

#### 3.3.1 วิธีที่ 1

ใส่ผงครึ่งบดละเอียดปริมาณ 50 กรัม และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 35% (Sodiumhypochlorite; NaOCl) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในน้ำเดือดปริมาตร 100 มิลลิลิตร แช่เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นกรองแยกกากกับน้ำสีออกจากกัน เติมกรดอะซิติก ความเข้มข้น 99.5% (Acetic Acid; CH<sub>3</sub>COOH) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ในน้ำสีที่ผ่านการกรอง ปล่อยให้สีตกตะกอนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำการกรองตะกอนออกจากน้ำสีและนำน้ำสีไปใช้ในการทดลอง

#### 3.3.2 วิธีที่ 2

ใส่ผงครึ่งที่บดละเอียดปริมาณ 50 กรัม ในน้ำเดือดปริมาตร 100 มิลลิลิตร แช่เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นเติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 35% (Sodiumhypochlorite; NaOCl) ปริมาตร 1 มิลลิลิตรนำไปอุ่นร้อน (Water Bath) เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นกรองแยกกากกับน้ำสีออกจากกัน เติมกรดอะซิติก ความเข้มข้น 99.5% (Acetic Acid; CH<sub>3</sub>COOH) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ในน้ำสีที่ผ่านการกรอง ปล่อยให้สีตกตะกอนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำการกรองตะกอนออกจากน้ำสีและนำน้ำสีไปใช้ในการทดลอง

#### 3.3.3 วิธีที่ 3

ใส่ผงครึ่งบดละเอียดปริมาณ 50 กรัม และสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 35% (Sodiumhypochlorite; NaOCl) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในน้ำเดือดปริมาตร 100 มิลลิลิตร นำไปอุ่นร้อน (Water Bath) เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นกรองแยกกากกับน้ำสีออกจากกัน เติมกรดอะซิติก ความเข้มข้น 99.5% (Acetic Acid; CH<sub>3</sub>COOH) ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ในน้ำสีที่ผ่านการกรอง ปล่อยให้สีตกตะกอนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำการกรองตะกอนออกจากน้ำสีและนำน้ำสีไปใช้ในการทดลอง

### 3.4 การพิมพ์บนผ้าฝ้าย

นำน้ำสีที่ได้จากการเตรียมในวิธีที่ 1 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่สารชันซีเอ็มซี (CMC) 3.3 กรัม ปั่นส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนนำไปพิมพ์ลงบนผ้าฝ้าย จากนั้นทำซ้ำ สำหรับน้ำสีครั้ง วิธีที่ 2 และ 3 ตามลำดับ


### 3.4.1 กระบวนการฟีนิกสี (Fixation)

ศึกษาผลการฟีนิกสีต่อลักษณะสี (L, a\*, b\*) และค่าความเข้มสี (K/S) ด้วยการฟีนิกสี (Fixation) แบบไอร้อน (Bake) 150°C เวลา 3 นาที และไอน้ำ (Steam) 100°C เวลา 3 นาที จากนั้นทำการซักล้างด้วยน้ำสบู่ที่ 80°C เวลา 1 นาที ตามกระบวนการพิมพ์ดังนี้



### 3.4.2 การสกัดซ้ำเพื่อศึกษาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักครั้ง

สกัดน้ำสีจากตะกอนที่เตรียมในวิธีที่ 1 เพื่อนำน้ำสีที่ได้ไปเตรียมแป้งพิมพ์ ในการพิมพ์ ตามกระบวนการที่กำหนด ทำซ้ำในวิธีที่ 1 ซ้ำ 5 ครั้ง เพื่อศึกษาผลการพิมพ์ซ้ำในแต่ละครั้งตาม กระบวนการพิมพ์ จากนั้นทำซ้ำสำหรับวิธีที่ 2 และ 3 ตามลำดับ



ภาพที่ 3.1 การสกัดซ้ำเพื่อศึกษาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักครั้ง



### 3.4.3 การเก็บรักษาน้ำสี

สกัดน้ำสีจากตะกอนที่เตรียมในวิธีที่ 1 เพื่อนำน้ำสีที่ได้ไปเก็บรักษาในตู้เย็น 5 วันโดยนำน้ำสีที่ได้ไปเตรียมแป้งพิมพ์ในแต่ละวันจนครบ 5 วัน ในการพิมพ์ตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อศึกษาผลการพิมพ์ซ้ำในแต่ละครั้งจากนั้นทำซ้ำสำหรับวิธีที่ 2 และ 3 ตามลำดับ



ภาพที่ 3.2 การเก็บรักษาน้ำสี

### 3.5 การเตรียมน้ำสีครั้งที่ใช้ในการพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์

ซึ่งผงครั้งบดละเอียด 50 g ในน้ำร้อน 100 ml นำไปต้มเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นเติมสารละลาย โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 35% (NaOCl) ความเข้มข้น 1% v/v ลงในน้ำครั้งที่ต้มไว้เป็นเวลา 15 นาที ครบเวลานำมากรองเพื่อแยกน้ำสีกับกากออกจากกัน จากนั้นเติมกรดอะซิติก 99.8% (CH<sub>3</sub>COOH) ความเข้มข้น 2% v/v ในน้ำสีที่ผ่านการกรองแล้วปล่อยให้สีตกตะกอนเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นกรองตะกอนออกจากน้ำสีและนำน้ำสีไปใช้ในการทดลองจากนั้นทำกระบวนการแบบเดียวกันทั้งหมดแต่เปลี่ยนสารสกัดเป็นอีก 3 สาร คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH), และ ไดเอทิลอีเธอร์ (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) ตามลำดับ

### 3.6 การพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์

#### 3.6.1 การเตรียมแป้งพิมพ์

ชั่งน้ำสีจากครั้งที่ทำการสกัดแล้วมา 98 g และ ชั่งสารขึ้นซีเอ็มซี (CMC) 2 g นำมาปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนนำไปใช้ในการพิมพ์

#### 3.6.2 กระบวนการฟีนิกสี (Fixation)

เส้นใยพอลิเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ การฟีนิกสีด้วยความร้อนจึงให้ผลที่ดีกว่าการฟีนิกสีด้วยไอน้ำ ดังนั้นในการศึกษาภาวะที่เหมาะสมต่อการพิมพ์ใช้การศึกษาอุณหภูมิที่ 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250°C และ เวลาในการพิมพ์เป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 นาที ตามลำดับกระบวนการพิมพ์

การพิมพ์ → การเป่าแห้ง → การฟีนิกสี → การซักล้าง\* → ทำให้แห้ง  
(100°C × 1 นาที)

หมายเหตุ

\*กระบวนการซักล้างเป็นกระบวนการในการกำจัดสีและสารเคมีส่วนเกินที่ไม่ทำปฏิกิริยาหลังการฟีนิกสีแบ่งสารที่ใช้เป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 APCOGAL ST - 50 เป็นสารละลายประเภท รีตักชันเคลียร์ริง สารละลายนี้เป็นสารละลายมีขั้วผสมระหว่างสารละลายประเภทไม่มีขั้วและสารละลายประเภทขั้วลบ

ประเภทที่ 2 APCOPON RNS เป็นสารละลายประเภท น้ำสบู่ (soaping agent) สารละลายนี้เป็นสารละลายมีขั้วประเภทขั้วลบ

ในกระบวนการซักล้างผ้าโดยแช่ผ้าพิมพ์ที่ฟีนิกสีด้วยสารละลายประเภทที่ 1 อุณหภูมิ 60°C เวลา 1 นาที หลังผ่านกระบวนการซักล้างแบบต่อเนื่องจนไม่เหลือสีและสารเคมีตกค้างในอ่างล้างก่อนนำผ้าไปทำให้แห้ง จากนั้นทำการซักล้างซ้ำตามกระบวนการข้างต้นแต่เปลี่ยนการซักล้างเป็นสารละลายประเภทที่ 2

### 3.7 การทดสอบ

#### 3.7.1 ลักษณะการปรากฏของสีในการพิมพ์ (Color Appearance)

เพื่อศึกษาผลการพิมพ์สีจากครั้งรายงานผลด้วยค่าลักษณะสีและความเข้มสี (K/S) และค่า  $L^* a^* b^*$  โดยค่า  $L^*$  มีค่าตั้งแต่ 0-100 ถ้าค่า  $L^*$  มีค่าสูงหมายถึงตัวอย่างมีความสว่างมาก และลดลงเมื่อค่า  $L^*$  ต่ำ ค่า  $+a^*$  แสดงถึงสีแดง ค่า  $-a^*$  แสดงถึงสีเขียว, ค่า  $+b^*$  แสดงถึงสีเหลือง ค่า  $-b^*$  แสดงถึงสีน้ำเงิน

#### 3.7.2 การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง (Color Fastness to Washing)

นำผ้าพิมพ์ที่ผ่านการฟีนิกสี มาทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ตามมาตรฐาน ISO 105-C06 A1S:1994

#### 3.7.3 การทดสอบความคงทนของสีต่อการขูดถู (Color Fastness to Crocking)

นำผ้าพิมพ์ที่ผ่านการฟีนิกสี มาทดสอบความคงทนของสีต่อการขูดถู (Color Fastness to Crocking) ตามมาตรฐาน AATCC 8-1996

#### 3.7.4 การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (Color Fastness to Light)

นำผ้าพิมพ์ที่ผ่านการผนึกสี มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (Color Fastness to Light) ตามมาตรฐาน ISO 105:B02-1994

### 3.8 การประเมินผล

การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสี (Color Change) และการประเมินผลการตกเปื้อนสี (Color Staining) ในการศึกษาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์วัดสี Hunter Lab โปรแกรม Easy Match Textile

#### 3.8.1 การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) มีดังนี้

- 1-2 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีมากถึงมากที่สุด
- 2 หมายถึง การตกสีมาก
- 2-3 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีปานกลางถึงมากที่สุด
- 3 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีปานกลาง
- 3-4 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีเล็กน้อยถึงปานกลาง
- 4 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีเล็กน้อย
- 4-5 หมายถึง การตกสี และเปลี่ยนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย
- 5 หมายถึง ไม่เกิดการตกสี และการเปลี่ยนสี

#### 3.8.2 การประเมินผลการติดเปื้อนของสี (Color Staining) มีดังนี้

- 1-2 หมายถึง การติดเปื้อนสีมากถึงมากที่สุด
- 2 หมายถึง การติดเปื้อนสีมาก
- 2-3 หมายถึง การติดเปื้อนสีปานกลางถึงมากที่สุด
- 3 หมายถึง การติดเปื้อนสีปานกลาง
- 3-4 หมายถึง การติดเปื้อนสี เล็กน้อยถึงปานกลาง
- 4 หมายถึง การติดเปื้อนสี เล็กน้อย
- 4-5 หมายถึง การติดเปื้อนสี น้อยที่สุดจนถึงน้อย และ
- 5 หมายถึง ไม่เกิดการติดเปื้อนสี

#### 3.8.3 การประเมินผลของการค่าความคงทนของสีต่อแสงด้วยเกรย์สเกล (Grey Scale) มีทั้งหมด 8 ระดับ ดังนี้

- 1 หมายถึง ต่ำมาก (Very Poor)
- 2 หมายถึง ต่ำ (Poor)
- 3 หมายถึง พอใช้ (Moderate)
- 4 หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good)
- 5 หมายถึง ดี (Good)
- 6 หมายถึง ดีมาก (Very Good)
- 7 หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent)
- 8 หมายถึง ดีเลิศ (Outstanding)

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและการวิเคราะห์

จากการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ โดยศึกษาการติดสีของครั้งด้วยการสกัดวิธีที่แตกต่างกัน และทำการพิมพ์จากนั้นทำการวัดค่า  $L$   $a^*$   $b^*$  K/S และทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ความคงทนของสีต่อการขัดถูและความคงทนของสีต่อแสง มีผลการศึกษาดังนี้

#### 4.1 ผลความเข้มข้นของกรดอะซิติกต่อการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย

กรดอะซิติกเป็นสารช่วยตัวหนึ่งที่ใช้ในการตกตะกอนน้ำสี ก่อนนำน้ำสีส่วนที่มีความใสไปใช้ในการศึกษา พบว่าการใช้ความเข้มข้นที่แตกต่างกันในการตกตะกอนสีส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ดังนี้

ตารางที่ 4.1 ความเข้มข้นของกรดอะซิติกต่อการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย

ความเข้มข้น (%v/v)	K/S	L	$a^*$	$b^*$
1	1.82	54.77	16.35	-3.16
3	1.94	55.28	19.68	0.89
5	1.59	58.47	19.28	2.55
7	1.67	57.17	19.53	-1.95
9	1.61	57.98	20.06	-0.20
11	1.54	59.07	20.80	1.41

จากตารางที่ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบผลของค่า  $L$   $a^*$   $b^*$  และ K/S ของความเข้มข้นของกรดอะซิติก (Acetic Acid) บนผ้าฝ้าย โดยใช้ความเข้มข้นที่แตกต่างกันที่ความเข้มข้น 1%, 3%, 5%, 7%, 9%, 11% (v/v) พบว่าเฉดสีที่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกันคือสีแดงเข้ม และพบว่าการใช้ความเข้มข้นกรดอะซิติก 3% (v/v) ให้ความเข้มสีที่ดีที่สุด

จากนั้นทำการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายด้วยการเตรียมน้ำสี 3 วิธี ในแต่ละวิธีศึกษาผลเรื่องของ กระบวนการฟีนิกสี (Fixation), การสกัดซ้ำ เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักครั้งต่อผลการติดสีพิมพ์, การเก็บรักษาน้ำสี และความคงทนของสีต่อการซักล้าง (Color Fastness to Washing), ความคงทนของสีต่อการขัดถู (Color Fastness to Crocking) และความคงทนของสีต่อแสง (Color Fastness to Light) มีผลการศึกษาดังนี้

#### 4.2 ผลกระบวนการฝืนกสีในการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย

ในการศึกษากระบวนการฝืนกสี (Fixation) แบบไอน้ำ (Steam) และไอร้อน (Bake) ในกระบวนการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย

ตารางที่ 4.2 กระบวนการฝืนกสีในการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย

วิธีที่	การฝืนกสี	K/S	L	a*	b*
1	ไอน้ำ	1.47	57.80	14.75	1.36
	ไอร้อน	2.57	49.99	17.52	2.13
2	ไอน้ำ	1.48	57.56	15.43	-0.16
	ไอร้อน	4.07	43.04	17.91	0.52
3	ไอน้ำ	1.43	57.82	14.66	-1.02
	ไอร้อน	2.89	48.40	18.12	1.90

จากตารางที่ 4.2 การเตรียมผงครั้งทั้ง 3 วิธี เมื่อนำไปพิมพ์และทำการฝืนกสีด้วยไอน้ำและไอร้อนพบว่าผ้าที่ผ่านการฝืนกสีแบบไอน้ำและไอร้อนให้เฉดสีแดงเข้ม การฝืนกสีด้วยไอร้อนให้ผลการติดสีที่ดี และสามารถนำไปใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

#### 4.3 ผลการสกัดซ้ำ

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายมีการสกัดซ้ำเพื่อหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักรั้งต่อการติดสีพิมพ์ โดยมีการสกัดซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง โดยใช้น้ำหนักรั้งตั้งต้น 50 กรัม

ตารางที่ 4.3 การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักรั้งต่อการติดสีพิมพ์

วิธีที่	ครั้งที่	K/S	L	a*	b*	ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
	1	2.55	49.84	16.84	1.71	10.88
	2	0.88	64.95	14.32	-2.73	32.66
	3	0.28	76.25	5.83	-4.27	42.00
	4	0.17	80.37	4.40	-9.25	52.66
	5	0.14	82.02	4.21	-11.02	58.82

ตารางที่ 4.3 (ต่อ)

วิธีที่	ครั้งที่	K/S	L	a*	b*	ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
	1	3.55	44.78	17.15	0.42	9.26
	2	1.74	56.95	22.02	-2.95	30.66
	3	0.24	77.84	5.56	-3.47	32.02
	4	0.19	79.65	4.83	-5.79	35.36
	5	0.12	83.01	4.37	-9.47	38.32
	1	2.95	48.07	18.98	2.24	12.32
	2	1.42	58.74	16.24	0.50	26.76
	3	0.26	77.03	5.79	-5.32	27.58
	4	0.21	78.97	4.82	-6.31	29.04
	5	0.16	80.96	4.91	-8.98	30.06

หมายเหตุ ร้อยละ การเปลี่ยนแปลง =  $\frac{\text{น้ำหนักเริ่มต้น} - \text{น้ำหนักหลัง}}{\text{น้ำหนักเริ่มต้น}} \times 100$

จากตารางที่ 4.3 การพิมพ์แบบสกดซ้ำทั้ง 3 วิธี มีผลการศึกษาในทำนองเดียวกันการติดสี เริ่มต้นสีแดงเข้ม และความเข้มข้นของสีลดลงเรื่อยๆจนไม่เกิดการติดสี ซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักครั้ง ในการสกดแต่ละครั้งพบว่าความเหนียวของผงครั้งลดลงเรื่อยๆ แสดงว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการติดสี คือการที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในผงครั้ง

#### 4.4 ผลการเก็บรักษาน้ำสี

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายมีการเก็บรักษาน้ำสี เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของน้ำสีต่อการติดสีพิมพ์ โดยมีการเก็บรักษาน้ำสีเป็นเวลา 5 วัน

ตารางที่ 4.4 การเก็บรักษาน้ำสีจากการสกัดครั้ง

วิธีที่	จำนวนวัน	ลักษณะน้ำสี	ผลการพิมพ์สี			
			K/S	L*	a*	b*
	1	น้ำสีแดงเข้ม	2.42	51.15	18.11	2.12
	2	น้ำสีแดงเข้ม	2.71	49.37	18.16	0.57
	3	น้ำสีแดงส้ม	5.05	39.96	17.00	4.66
	4	น้ำสีแดงส้ม	4.05	43.90	18.90	4.42
	5	น้ำสีแดงส้มลักษณะใส	2.17	52.81	15.54	5.33
2	1	น้ำสีแดงเข้ม	3.40	45.52	17.36	0.66
	2	น้ำสีแดงเข้ม	4.28	43.74	18.36	0.92
	3	น้ำสีแดงส้ม	3.71	44.30	17.49	1.00
	4	น้ำสีแดงส้ม	3.36	46.54	19.03	2.16
	5	น้ำสีแดงน้ำตาล	4.06	44.10	16.25	7.11
3	1	น้ำสีแดงเข้ม	2.78	49.10	18.61	1.88
	2	น้ำสีแดงเข้ม	4.42	42.45	18.65	4.09
	3	น้ำสีแดงส้ม	4.79	40.86	18.43	1.79
	4	น้ำสีแดงน้ำตาล	3.39	46.84	18.85	5.00
	5	น้ำสีแดงน้ำตาล	1.93	53.34	14.61	1.37

จากตารางที่ 4.4 การพิมพ์ครั้งบนผ้าฝ้ายโดยมีการเก็บรักษาน้ำสี วิธีที่ 1 พบว่าจำนวนวันส่งผลต่อลักษณะน้ำสีโดยน้ำสีครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเข้มในวันที่ 1 และ 2 ไปเป็นสีแดงส้มในวันที่ 3 และ 4 จนตกตะกอนเป็นสีแดงส้มใสในวันที่ 5

การพิมพ์ครั้งบนผ้าฝ้ายโดยมีการเก็บรักษาน้ำสี วิธีที่ 2 พบว่าจำนวนวันส่งผลต่อลักษณะน้ำสีโดยน้ำสีครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเข้มในวันที่ 1 และ 2 ไปเป็นสีแดงส้มในวันที่ 3 และ 4 จนตกตะกอนเป็นสีแดงน้ำตาลในวันที่ 5 ผลที่ได้สอดคล้องกับการสกัดวิธีที่ 1

การพิมพ์ครั้งบนผ้าฝ้ายโดยมีการเก็บรักษาน้ำสี วิธีที่ 3 พบว่าจำนวนวันส่งผลต่อลักษณะน้ำสีโดยน้ำสีครั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีแดงเข้มในวันที่ 1 และ 2 ไปเป็นสีแดงส้มในวันที่ 3 จนตกตะกอนเป็นสีแดงน้ำตาลในวันที่ 4 และ 5 ผลที่ได้สอดคล้องกับการสกัดวิธีที่ 1 และ 2

แต่ในการพิมพ์ใช้เฉพาะน้ำสีใส เมื่อนำน้ำสีที่ได้ไปทำการพิมพ์พบว่าการเปลี่ยนแปลงของน้ำสีไม่ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ทั้ง 3 วิธี แสดงว่าน้ำสีที่สกัดได้สามารถเก็บรักษาเพื่อนำไปใช้งาน

โดยแช่ไว้ในตู้เย็นได้มากกว่า 5 วัน แต่ พบว่าการเก็บน้ำสีไว้ก่อนพิมพ์ 3 วันให้ผลการพิมพ์ในด้านความเข้มสีที่ดีที่สุด

#### 4.5 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างบนผ้าฝ้าย

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ทำการผึ่งด้วยไอร้อน จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ได้ผลดังนี้

**ตารางที่ 4.5** ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการผึ่งแบบไอร้อน

วิธีที่	เส้นใย	ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change)	ระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color Staining)
1	อะซิเทด	1-2	4-5
	ฝ้าย	1-2	4-5
	ไนลอน	1-2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	1-2	4-5
	อะคริลิก	1-2	4-5
	ขนสัตว์	1-2	4-5
2	อะซิเทด	2	4-5
	ฝ้าย	2	4-5
	ไนลอน	2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	2	4-5
	อะคริลิก	2	4-5
	ขนสัตว์	2	4-5
3	อะซิเทด	2	4-5
	ฝ้าย	2	4-5
	ไนลอน	2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	2	4-5
	อะคริลิก	2	4-5
	ขนสัตว์	2	4-5



จากตารางที่ 4.5 พบว่าผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักของผ้าพิมพ์สีครั้ง กระบวนการฟีนิกสี (Fixation) แบบไอร้อน (Bake) ระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color Staining) บนผ้ามัดตีไฟเบอร์ (Multifiber DW Types) วิธีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าระดับ 4-5 หมายถึง ติดเปื้อนสีน้อย ที่สุดจนถึงน้อย, ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) วิธีที่ 1, 2 และ 3 มีค่า ระดับ 2 หมายถึง การตกสีมาก

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายโดยการสกดซ้ำ จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการ พิมพ์ที่ได้มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ได้ผลดังนี้

**ตารางที่ 4.6** ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการพิมพ์แบบสกด ซ้ำ

วิธีที่	เส้นใย	ระดับความคงทนต่อการ เปลี่ยนแปลงของสี (Color Change)	ระดับความคงทนต่อการ ติดเปื้อนสี (Color Staining)
1	อะซิเทด	1-2	4-5
	ฝ้าย	1-2	4-5
	ไนลอน	1-2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	1-2	4-5
	อะคริลิก	1-2	4-5
	ขนสัตว์	1-2	4-5
2	อะซิเทด	2	4-5
	ฝ้าย	2	4-5
	ไนลอน	2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	2	4-5
	อะคริลิก	2	4-5
	ขนสัตว์	2	4-5
3	อะซิเทด	2	4-5
	ฝ้าย	2	4-5
	ไนลอน	2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	2	4-5
	อะคริลิก	2	4-5
	ขนสัตว์	2	4-5

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักของผ้าพิมพ์สีครั้ง กระบวนการพิมพ์แบบสกดซ้ำ ระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color Staining) บนผ้ามัดตีไฟเบอร์ (Multifiber DW Types) วิธีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าระดับ 4-5 หมายถึง ติดเปื้อนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย, ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) วิธีที่ 1, 2 และ 3 มีค่าระดับ 2 หมายถึง การตกสีมาก

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายโดยการเก็บรักษาน้ำสี จากนั้นนำผ้าที่ผ่าน กระบวนการพิมพ์มาทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ได้ผลดังนี้

**ตารางที่ 4.7** ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการเก็บรักษาน้ำสี

วิธีที่	เส้นใย	ระดับความคงทนต่อการ เปลี่ยนแปลงของสี (Color Change)	ระดับความคงทนต่อการ ติดเปื้อนสี (Color Staining)
1	อะซิเทด	2	4-5
	ฝ้าย	2	4-5
	ไนลอน	2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	2	4-5
	อะคริลิก	2	4-5
	ขนสัตว์	2	4-5
2	อะซิเทด	1-2	4-5
	ฝ้าย	1-2	4-5
	ไนลอน	1-2	4-5
	พอลิเอสเตอร์	1-2	4-5
	อะคริลิก	1-2	4-5
	ขนสัตว์	1-2	4-5
3	อะซิเทด	3	4-5
	ฝ้าย	3	4-5
	ไนลอน	3	4-5
	พอลิเอสเตอร์	3	4-5
	อะคริลิก	3	4-5
	ขนสัตว์	3	4-5

จากตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักของผ้าพิมพ์สีครั้ง กระบวนการเก็บรักษาน้ำสี ระดับความคงทนต่อการติดเบื้อนสี (Color Staining) บนผ้ามัดตีไฟเบอร์ (Multifiber DW Types) วิธีที่ 1, 2 และ3 มีค่าระดับ 4 -5 หมายถึง ติดเบื้อนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย, ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) วิธีที่ 1, 2 และ3 มีค่าระดับ 3 หมายถึง การตกสีและเปลี่ยนสีปานกลาง

#### 4.6 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูบนผ้าฝ้าย

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ทำการผนีกด้วยไอร้อน จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู ได้ผลดังนี้

**ตารางที่ 4.8** ผลการทดสอบระดับความคงทนต่อการติดเบื้อนสี (Color Staining) ของการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการผนีกสีแบบไอร้อน

วิธี	สภาวะแห้ง	สภาวะเปียก
1	4-5	3
2	4	3-4
3	4-5	3-4

จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้ง กระบวนการสกัดซ้ำ ระดับความคงทนต่อการติดเบื้อนสี ( Color Staining) วิธีที่ 1, 2 และ3 สภาวะแห้ง มีค่าระดับ 4 -5 หมายถึง ติดเบื้อนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย, วิธีที่ 1, 2 และ3 สภาวะเปียก มีค่าระดับ 3-4 หมายถึง การติดเบื้อนสีเล็กน้อยถึงปานกลาง

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายโดยการเก็บรักษาน้ำสี จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์มาทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ได้ผลดังนี้

**ตารางที่ 4.9** ผลการทดสอบระดับความคงทนต่อการติดเบื้อนสี (Color Staining) ของการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้งกระบวนการเก็บรักษาน้ำสี

วิธี	สภาวะแห้ง	สภาวะเปียก
1	4-5	3-4
2	4-5	3-4
3	4-5	3

จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้ง กระบวนการเก็บรักษาน้ำสี ระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี ( Color Staining) วิธีที่ 1, 2 และ 3 สภาวะแห้ง มีค่าระดับ 4 -5 หมายถึง ติดเปื้อนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย, วิธีที่ 1, 2 และ 3 สภาวะเปียก มีค่าเท่ากับ 3-4 หมายถึง การติดเปื้อนสีเล็กน้อยถึงปานกลาง

#### 4.7 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงบนผ้าฝ้าย

ตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงของผ้าพิมพ์สีครั้ง

กระบวนการ	ความคงทนของสี
การผืนสีแบบไอร้อน	5
การสกัดซ้ำ	5
การเก็บรักษาน้ำสี	5

จากตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง (Color Fastness to Light) ของผ้าพิมพ์สีครั้ง การผืนสีแบบไอร้อน, การสกัดซ้ำ, การเก็บรักษาน้ำสี มีค่าระดับ 5 หมายถึง ดี (Good)

#### 4.8 ผลของสารในการสกัดสารให้สีจากครั้งเพื่อใช้ในการพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์

การสกัดสารให้สีจากครั้งที่พิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์ด้วยสารประเภทต่างๆ ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ( $H_2O_2$ ) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaOCl) และ ไดเอทิลอีเธอร์ ( $C_2H_5OC_2H_5$ ) แล้วนำไปพิมพ์บนผ้าพอลิเอสเตอร์ที่อุณหภูมิ  $200^{\circ}C \times 3 \text{ min}$  ให้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.11


ตารางที่ 4.11 ผลของสารในการสกัดสารให้สีจากครั้งด้วยสารละลายประเภทต่างๆ

สาร	ประเภทสาร ซ้กล้าง	K/S	L*	a*	b*
NaOH	ประเภทที่ 1	3.61	43.80	16.19	-0.51
	ประเภทที่ 2	3.11	46.14	16.14	-1.16
$H_2O_2$	ประเภทที่ 1	3.01	47.34	18.32	-0.93
	ประเภทที่ 2	3.11	46.97	18.67	-2.59

ตารางที่ 4.11 (ต่อ)

สาร	ประเภทสาร ซักล้าง	K/S	L*	a*	b*
NaOCl	ประเภทที่ 1	4.85	39.68	16.72	0.66
	ประเภทที่ 2	3.66	43.43	15.78	0.11
C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	ประเภทที่ 1	5.54	37.69	16.57	1.21
	ประเภทที่ 2	4.68	40.04	16.78	0.54

จากตารางที่ 4.11 พบว่าสารในการสกัดสีจากครั้งทั้ง 4 ประเภท ให้ลักษณะปรากฏของสีที่ใกล้เคียงกันคือสีแดงออกม่วง และเข้มขึ้นจนเป็นสีแดงออกน้ำตาล โดยดูจากผลของค่า L\* a\* b\* โดยสารไดเอทิลอีเธอร์ (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) ให้ความเข้มของสีดีที่สุดมีค่า K/S ระหว่าง 4.68 – 5.54 จากนั้นพิจารณาผลความเข้มสีด้านกระบวนการซักล้างด้วยสารประเภทที่ 1 และสารประเภทที่ 2 พบว่ากระบวนการซักล้างด้วยสารประเภทที่ 1 ให้ความเข้มของสีที่ดีกว่า เนื่องจากลักษณะของขี้ของสารละลาย กล่าวคือสารซักล้างประเภทที่ 2 มีลักษณะขี้ที่รุนแรงกว่าจึงทำปฏิกิริยากับผ้าพิมพ์มากกว่า ส่งผลให้เกิดการหลุดลอกและความเข้มของสีที่ต่ำกว่า ดังแสดงในภาพที่ 4.1



ประเภทสารสกัด

ภาพที่ 4.1 การใช้สารซักล้างสำหรับการพิมพ์ผ้าพอลิเอสเตอร์

จากผลการศึกษาพบว่าสารสกัด ไดเอทิลอีเธอร์ (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) และกระบวนการซักล้างด้วยสารประเภทที่ 1 ให้ความเข้มของสี (K/S) ดีที่สุด จึงใช้เป็นตัวแทนในการศึกษาในขั้นตอนต่อไป

#### 4.9 ผลของอุณหภูมิต่อการติดสีของครั่งบนผ้าพอลิเอสเตอร์

อุณหภูมิเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อความเข้มของการพิมพ์สีครั่งบนผ้าพอลิเอสเตอร์ ในการศึกษาที่ใช้การพิมพ์ครั้งด้วยสารสกัดไดเอทิลอีเธอร์ด้วยกระบวนการชักล้างประเภทที่ 1 เวลา 3 นาที โดยมีผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.12 ผลของอุณหภูมิต่อความเข้มของสีครั่งบนผ้าพอลิเอสเตอร์

อุณหภูมิ	K/S	L*	a*	b*
180°C	3.31	45.07	15.54	-3.33
190°C	2.97	46.58	15.17	-4.00
200°C	2.68	48.18	15.33	-4.36
210°C	4.77	39.87	16.21	-0.18
220°C	6.35	35.76	15.87	1.19
230°C	5.07	38.34	15.92	2.42
240°C	4.36	40.11	15.21	1.59
250°C	4.06	34.54	12.89	2.22

จากตารางที่ 4.12 พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิส่งผลต่อความเข้มของสีครั่งโดยตรง อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 180°C ได้สีแดงออกม่วง มีค่า K/S 3.31 และความเข้มของสีพิมพ์สูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิ 220°C จะได้ความเข้มของสีที่ดีที่สุด โดยสีที่ได้จะเป็นสีแดงออกน้ำตาล มีค่า K/S 6.35 แต่เมื่อใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 220°C พบว่าสีที่ได้ยังคงเป็นสีแดงออกน้ำตาล แต่ผิวสัมผัสผ้าเกิดการกระด้างเนื่องจากผ้าพอลิเอสเตอร์เป็นเส้นใยสังเคราะห์ เมื่อเส้นใยโดนอุณหภูมิสูงๆทำให้ภายในโครงสร้างเกิดการหลอมละลายทำให้หดตัวเนื่องจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์เป็นพอลิเมอร์ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากค่า L\* a\* b\* และ K/S จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิ 220°C เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปใช้เพื่อศึกษาในขั้นตอนต่อไป


#### 4.10 ผลของเวลาต่อการติดสีของครั่งบนผ้าพอลิเอสเตอร์

เวลาเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อความเข้มของสีบนผ้าพอลิเอสเตอร์ ในการศึกษาที่ใช้การพิมพ์ครั้งด้วยสารสกัดไดเอทิลอีเธอร์ ด้วยกระบวนการชักล้างประเภทที่ 1 ที่อุณหภูมิ 220°C โดยมีเวลาที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.13


ตารางที่ 4.13 ผลของเวลาต่อความเข้มของสีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์

เวลา (นาทื)	L*	a*	b*	K/S
1	41.94	18.39	0.76	4.34
2	37.98	17.51	2.14	5.57
3	32.44	17.04	2.87	8.27
4	36.68	16.81	2.82	7.18
5	34.34	14.71	2.96	6.36

จากตารางที่ 4.13 พบว่าการเพิ่มเวลามีผลต่อความเข้มของสีครั้ง เวลาเริ่มต้นที่ 1 นาที ได้สีแดงออกน้ำตาล มีค่า K/S 4.34 และความเข้มของสีพิมพ์สูงขึ้นจนถึงเวลา 3 นาที จะได้ความเข้มของสีดีที่สุด โดยเป็นสีแดงออกน้ำตาล มีค่า K/S 8.27 แต่เมื่อใช้เวลามากกว่า 3 นาที ครั้งจะเกิดการละลาย เนื่องจากสีของครั้งเป็นกาวที่ติดอยู่บนผิวของเส้นใย ดังภาพที่ 4.2 ลักษณะปรากฏของผ้าย้อมนั้นเมื่อพิจารณาจากค่า L\* a\* b\* และ K/S จะเห็นได้ว่าเวลา 3 นาที เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปใช้เพื่อศึกษาในขั้นต่อไป



(ก) ผ้าย้อมปกติ



(ข) ผ้าพิมพ์สีครั้ง

ภาพที่ 4.2 ลักษณะปรากฏของการพิมพ์ครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์

จากภาพที่ 4.2 แสดงภาพเปรียบเทียบลักษณะปรากฏของผ้าพอลิเอสเตอร์ระหว่างการย้อมกับการพิมพ์ พบว่าการพิมพ์สารให้สีจากครั้งจะไม่มีแทรกของสีเข้าไปในเส้นใยดังภาพที่ 4.2 (ข) แต่พบว่าสารให้สีเคลือบอยู่ด้านบนคล้ายลักษณะการยึดเกาะของบีกเมนต์โดยอาศัยสารช่วยยึด (Binder) ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ว่าการพิมพ์ของสารให้สีจากครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์มีกาวของครั้งทำหน้าที่คล้ายเป็นสารยึดติด

#### 4.11 การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างบนผ้าพอลิเอสเตอร์

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์นำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ทำการผึ่งด้วยไอร้อน จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้าง ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของผ้าพอลิเอสเตอร์

ประเภทเส้นใย	ระดับความคงทนต่อการ เปลี่ยนแปลง	ระดับความคงทนต่อการติด เปื้อนสี
อะซิเตท	2	5
ฝ้าย		4
ไนลอน		5
พอลิเอสเตอร์		5
อะคริลิก		5
ขนสัตว์		5

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักของผ้าพิมพ์สีครั้ง ระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color staining) บนผ้ามัดตีไฟเบอร์ (Multifiber dw types) ของสารสกัดไดเอทิลอีเธอร์ มีค่าอยู่ในระดับ 5 หมายถึง ไม่ติดเปื้อนสีเลย มีแต่ผ้าฝ้ายที่มีค่าอยู่ในระดับ 4 หมายถึง ติดเปื้อนสีน้อย, ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) ของสารสกัดไดเอทิลอีเธอร์ มีค่าอยู่ที่ระดับ 2 หมายถึง มีการตกของสีมาก เนื่องจากสารให้สีจากครั้งไม่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะบนเส้นใยโดยตรง

#### 4.12 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูบนผ้าพอลิเอสเตอร์

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์นำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ทำการผึ่งด้วยไอร้อน จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู ได้ผลดังนี้



**ตารางที่ 4.15** ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถู

สภาวะ	เส้นด้าย	ระดับความคงทนต่อการติด เปื้อนสี (Color staining)	ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสี (Color change)
สภาวะแห้ง	ด้ายยืน	4	4
	ด้ายพุ่ง	4/5	4/5
สภาวะเปียก	ด้ายยืน	2/3	2
	ด้ายพุ่ง	3	2/3

จากตารางที่ 4.15 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการขัดถูของผ้าพิมพ์สีครั้ง ระดับความคงทนต่อการติดเปื้อนสี (Color staining) สารสีกัดไดเอทิลอีเธอร์ สภาวะแห้ง ด้ายยืน มีค่าระดับ 4 หมายถึง ติดเปื้อนสีเล็กน้อย สภาวะแห้ง ด้ายพุ่ง มีค่าระดับ 4/5 หมายถึง การติดเปื้อนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย, สารสีกัดไดเอทิลอีเธอร์ สภาวะเปียก ด้ายยืน มีค่าระดับ 2/3 หมายถึง การติดเปื้อนสีปานกลางถึงมากที่สุด สภาวะเปียก ด้ายพุ่ง มีค่าระดับ 3 หมายถึง การติดเปื้อนสีปานกลาง และค่าความเปลี่ยนแปลงของสี (Color change) ในสภาวะแห้ง (Dry) ด้ายยืน มีค่าระดับ 4 หมายถึง ติดเปื้อนสีเล็กน้อย สภาวะแห้ง ด้ายพุ่ง มีค่าระดับ 4/5 หมายถึง การติดเปื้อนสีน้อยที่สุดจนถึงน้อย ในสภาวะเปียก (Wet) ด้ายยืน มีค่าระดับ 2 หมายถึง มีค่าความเปลี่ยนแปลงของสีมาก ด้ายพุ่ง มีค่าระดับ 2/3 หมายถึง การติดเปื้อนสีปานกลางถึงมากที่สุด เพราะว่าครั้งเป็น ปีกเมนต์ ที่ละลายน้ำพอในสภาวะเปียกจึงทำให้สีเกิดการติดเปื้อน

**4.13 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงบนผ้าพอลิเอสเตอร์**

ในการศึกษาการพิมพ์สีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์นำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์ทำการผึ่งด้วยไอร้อน จากนั้นนำผ้าที่ผ่านกระบวนการพิมพ์มาทำการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ได้ผลดังนี้

**ตารางที่ 4.16** ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสงของผ้าพิมพ์สีครั้ง


ค่าความคงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light)	ระดับความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสีด้วยเกรย์สเกล (Grey scale)	ผลการประเมิน
		3

จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ของผ้าพิมพ์สีครั้งของสารสีกัด ไดเอทิลอีเธอร์ มีค่าระดับ 3 หมายถึง พอใช้ (Moderate)





ภาพที่ 4.4 รวมต้นแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพิมพ์สีครั้ง



## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลอง

การศึกษาเรื่องการพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมสีจากครั้ง เพื่อศึกษาภาวะการพิมพ์สีจากครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์และทดสอบความคงทนของสีธรรมชาติจากครั้งในด้านการซัก การขัดถู และแสงโดยใช้ครั้งดิบจากต้นจามจุรี เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการสกัดสี

การพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้าย ผ้าที่ใช้ในการพิมพ์คือผ้าฝ้ายทอ 100% ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ความเข้มข้น 35% (Sodiumhypochlorite; NaOCl) และกรดอะซิติกความเข้มข้น 99.5% (Acetic Acid; CH<sub>3</sub>COOH) เป็นสารช่วยในการศึกษา จากการศึกษาการพิมพ์ครั้งมีการเตรียมน้ำสี 3 วิธี พบว่ากระบวนการเตรียมทั้ง 3 วิธี สามารถนำมาใช้ในการพิมพ์ได้ ผ้าพิมพ์มีสีเข้ม เมื่อผืนักสีด้วยไอร้อนเจดสีที่ใดเป็นแดงเข้ม มีค่าความเข้มสี (K/S) 2.57, 4.07 และ 2.89 ตามลำดับ การสกัดซ้ำเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักครั้งต่อผลการติดสีพิมพ์โดยมีการสกัดซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง พบว่าในการสกัดซ้ำมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่ลดลงโดยมีค่าร้อยละการเปลี่ยนแปลงเป็น 58.82, 38.32 และ 30.06 การเก็บรักษาน้ำสีจากการสกัดครั้งพบว่าสกัดซ้ำเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักครั้งต่อผลการติดสีพิมพ์ โดยมีการสกัดซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง จำนวนวันที่เหมาะสมในการเก็บรักษาน้ำสีก่อนการนำไปพิมพ์บนผ้าฝ้ายคือ 3 วันเพราะจะให้ค่าความเข้มสีที่ดีที่สุดมีค่าความเข้มสี (K/S) 5.05 ในการศึกษาทดสอบความคงทนของสีด้านการซักล้างผลโดยรวมของทั้ง 3 วิธีมีค่าความเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) อยู่ในระดับ 1-2 หมายถึงมีค่าความเปลี่ยนแปลงของสีมากที่สุด แต่มีค่าการติดเปื้อนของสี (Color Staining) อยู่ในระดับ 4-5 หมายถึงการติดเปื้อนน้อยถึงน้อยที่สุด การทดสอบความคงทนของสีด้านการขัดถูผลโดยรวมของทั้ง 3 วิธีมีค่าการติดเปื้อนของสีในสภาวะแห้ง (Dry) อยู่ในระดับ 4-5 หมายถึงการติดเปื้อนน้อยถึงน้อยที่สุดในสภาวะเปียก (Wet) อยู่ในระดับ 3-4 หมายถึงการติดเปื้อนสีเล็กน้อยถึงปานกลางและการทดสอบความคงทนของสีต่อแสง มีค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (Color Change) อยู่ใน ระดับ 5 หมายถึงสีมีความคงทนต่อแสงแดดอยู่ในระดับดี (Good)

การพิมพ์สีครั้งบนผ้าพอลิเอสเตอร์ ผลการสกัดสารให้สีจากครั้งพิมพ์พบว่าการใช้สารสกัดไดเอทิลอีเธอร์ (Diethyl ether C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>) ให้ผลการสกัดสีที่ดีที่สุดได้สีแดงออกน้ำตาล จากนั้นนำไปพิมพ์ที่อุณหภูมิ 220°C เวลา 3 นาที และกระบวนการซักล้างด้วยสารประเภทที่ 1 ซึ่ง

เป็นสารละลายผสมระหว่างไม่มีซีวกับมีซีวลบ ให้ผลการพิมพ์ที่ดีที่สุดยังคงได้เฉดสีแดงออกน้ำตาล โดยมีค่า  $L^*$  32.44  $a^*$  17.04  $b^*$  2.87 และ  $K/S$  8.27 ในการทดสอบความคงทนของสีพบว่าผลการทดสอบโดยรวมในด้านการเปลี่ยนแปลงของสี และการตกเปื้อนของสีอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ทั้งความคงทนของสีต่อการซักดู่และความคงทนของสีต่อแสง แต่พบว่าผลความคงทนของสีต่อการซักอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

ผลการศึกษารูปพิมพ์สีครั้งบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ เป็นการเพิ่มคุณสมบัติให้กับสีธรรมชาติจากครั้งทำให้สามารถพิมพ์ติดบนผ้าฝ้ายและผ้าพอลิเอสเตอร์ จากเดิมที่สามารถติดได้เฉพาะบนผ้าไหมและผ้าขนสัตว์ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง และในการศึกษานี้ไม่มีการใช้สารประเภทโลหะหนักในการทำออร์แกนิกเพื่อเพิ่มความคงทนและการติดสีของผ้า จึงถือได้ว่าเป็นการลดปัญหาการใช้สารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การศึกษานี้มีความแตกต่างจากกระบวนการศึกษาเดิมที่ศึกษาการติดสีและพบว่าครั้งจะสามารถติดสีได้ดีเฉพาะบนผ้าไหม ถ้าต้องการให้ติดสีบนเส้นใยประเภทอื่นจะต้องใช้สารออร์แกนิกซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นโลหะ เช่น คอปเปอร์ (Cu), ตะกั่ว (Pb), และ อลูมิเนียม (Al) แต่ในการวิจัยนี้จะศึกษาปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการติดสีครั้งบนเส้นใยฝ้ายและเส้นใยพอลิเอสเตอร์ โดยไม่อาศัยสารออร์แกนิกที่เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้งานของครั้งบนเส้นใยอื่นๆ และลดการใช้สารเคมีที่จะส่งผลต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักไปยังสภาพแวดล้อม ผลผลิตหลักที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปต่อยอดด้านรูปแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย สร้างโอกาสทางการผลิตให้แก่กลุ่มผู้สนใจทั้งทางด้านหัตถกรรม และศิลปะบนผืนผ้า ผ่านการเผยแพร่ในวงวิชาการและสื่อออนไลน์และการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต



## บรรณานุกรม

- เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส. 2539. เคมีของสีธรรมชาติและการย้อม. วารสาร  
วิทยาศาสตร์. พฤษภาคม-มิถุนายน 2539:160.
- เพ็ญพิชญา เตียว. 2557. เลี้ยงครั้งแบบไม่คลั่ง โภยเงินไร่ละ 7 แสนบาท. ออนไลน์, เข้าถึง  
ข้อมูลจาก <http://www.thairath.co.th/content/398352>, 24 มิ.ย. 2559.
- โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระ  
เจ้าอยู่หัว. การใช้ประโยชน์จากครั้ง. ออนไลน์, เข้าถึงข้อมูลจาก  
<http://kanchanapisek.or.th/kp6/>, 18 ก.ค. 2559.
- ไพรัตน์ บุญญาเจริญนนท์, พิกเมนต์. เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลพระนคร. 2554.
- กาญจนา ลือพงษ์. ระบบการพิมพ์สิ่งทอ. เอกสารประกอบการสอน. มหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 2552.
- มณฑล นาคปฐม, บุปผา สมบูรณ์, และนุชศรา นฤมลต์. 2557. การพิมพ์สกรีนสีธรรมชาติ  
บนผ้า. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งชาติ.
- มนตรี เลากิตติศักดิ์. 2554. ศึกษาและทดสอบการพิมพ์ผ้าฝ้ายโดยใช้สีย้อม. รายงานการ  
วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
- มาลินี เนียมสลับ. 2524. การใช้สารช่วยติดสีในการย้อมสีครั้ง. ผลงานวิจัยภาคกลาง  
งานวิจัยวัฒนธรรมของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
- สรพงษ์ จันท์หอม. 2548. ENHANCEMENT OF BINDING EFFICIENCY OF LAC DYE  
ON COTTON FIBER. วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

## ภาคผนวก

### โซเดียมไฮดรอกไซด์

สูตรทางเคมี	NaOH
รูปแบบ	ของแข็ง
สี	ขาว
กลิ่น	ไม่มีกลิ่น
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	โดยประมาณ > 14 ที่ 100 g/l 20°C
จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว	319 - 322°C
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	1,390°C ที่ 1.013 kPa
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็งก๊าซ)	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ
ความหนาแน่น	2.13 g/cm <sup>3</sup> ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	1090 g/l ที่ 20°C

ที่มา : บริษัท อินเทอร์เน็ตฟรียู จำกัด

คุณลักษณะโดยทั่วไปของความชื้นดีมาก เป็นต่างแก่ละลายน้ำได้ดี ผลิตจากกระบวนการแยกสารทางไฟฟ้า (Electrolysis) ของน้ำเกลือ ในทางอุตสาหกรรมใช้ทำให้กรดกลายเป็นกลาง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมักมีโซดาไฟผสมอยู่หรือไม่ก็เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต เช่น ผลิตเยื่อกระดาษ สบู่และผลิตภัณฑ์ซักฟอก เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด โรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมโลหะ อาหาร เส้นใยเรยอน สิ่งทอ ใช้ในการฟอกย้อม ล้างสีไหม นอกจากนี้แล้วโซดาไฟมีฤทธิ์เป็นด่างจึงกัดผิวหนังได้ ยิ่งเข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งมีฤทธิ์มาก อันตรายเฉียบพลัน ถ้าหายใจเข้าไปโดยการสูดดมฝุ่นควันของสารจะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดปอดอักเสบ น้ำท่วมปอดได้

### โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite)

สูตรทางเคมี	NaOCl
รูปแบบ	ของเหลวใส ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นเหมือนคลอรีน
ค่าความเป็นกรดต่าง	10.8-11.4
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	-30- -20°C
จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด	111°C
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (น้ำ= 1)	2.4
ความสามารถในการละลายน้ำ	25 g/100 ml ที่อุณหภูมิ 20°C

ที่มา : บริษัท อินเทอร์เน็ตฟรียู จำกัด

มีคุณสมบัติในการฟอกขาว หรือเป็นสารฟอกขาว (Bleach or liquid bleach) และจะมีการปลดปล่อยสารคลอรีน (Chlorine) สารฆ่าเชื้อ/สารระงับเชื้อ ประกอบกับมีค่าความเป็นกรดต่าง pH ประมาณ 11 การใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมต่องานที่จะนำไปใช้การที่ใช้สารนี้ในความเข้มข้นสูงเกินไปกลับจะก่อให้เกิดพิษต่อตัวผู้ใช้

### ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide)

สูตรทางเคมี	$H_2O_2$
รูปแบบ	ของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ค่าความเป็นกรดต่าง	2 - 4
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง	-26°C
จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด	107°C
ความหนาแน่น	1.195 g/ml ที่ 20°C
ความสามารถในการละลายน้ำ	ละลายน้ำได้ที่ 20°C

ที่มา : บริษัท เดียร์บอร์น อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป จำกัด

เป็นสารประกอบเปอร์ออกไซด์สารที่ประกอบด้วยออกซิเจนสองตัวและเชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยว รูปแบบที่ง่ายที่สุด มี น้ำหนักกว่าน้ำเล็กน้อย มีรสขม ไม่อยู่ตัว ซึ่งสามารถสลายตัวเป็นออกซิเจนกับน้ำ เมื่อเจือจางจะเป็นสารละลายไม่มีสี เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถสลายตัวเป็นน้ำได้เมื่อถูกแสงและความร้อน จึงควรเก็บรักษาสารชนิดนี้ไว้ในภาชนะทึบแสง

### ไดเอทิลอีเธอร์ (Diethyl ether)

สูตรทางเคมี	$C_2H_5OC_2H_5$
รูปแบบ	ของเหลวใส
สี	ไม่มีสี
กลิ่น	กลิ่นเฉพาะตัว
อุณหภูมิจุดติดไฟด้วยตนเอง	160°C
จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว	-116°C
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	35°C
อัตราการระเหย	ระเหยได้ดีมาก
ความสามารถในการละลายน้ำ	6.9 g/100 ml. ที่อุณหภูมิ 20°C

ที่มา : บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จำกัด