

Title	Ba <sub>1-x</sub> K <sub>x</sub> Fe <sub>2</sub> As <sub>2</sub> のNMR研究(鉄系高温超伝導の物理,研究会報告)
Author(s)	村野, 悠一郎; 平野, 将記; 山田, 佑自; 齊藤, 拓; 長島, 亮; 深澤, 英人; 小堀, 洋; 木方, 邦宏; 李, 哲虎; 伊豫, 彰; 永崎, 洋
Citation	物性研究 (2011), 96(5): 565-565
Issue Date	2011-08-05
URL	<a href="http://hdl.handle.net/2433/169574">http://hdl.handle.net/2433/169574</a>
Right	
Type	Departmental Bulletin Paper
Textversion	publisher

## Ba<sub>1-x</sub>K<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub>のNMR研究

千葉大学 大学院 理学研究科 村野 悠一郎<sup>1</sup>, 平野 将記, 山田 佑自, 齊藤 拓, 長島 亮  
 千葉大学 大学院 理学研究科, JST-TRIP 深澤 英人, 小堀 洋  
 産業技術総合研究所, JST-TRIP 木方 邦宏, 李 哲虎, 伊豫 彰, 永崎 洋

鉄ニクタイト超伝導体 Ba<sub>1-x</sub>K<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub> は  $x = 0.2$  から  $x = 1$  までの広い範囲で超伝導を示す [1]。超伝導転移温度  $T_c$  の高い  $x = 0.4$  付近では超伝導対称性はフルギャップ [2]、終端の  $x = 1$  ではラインノード [3] を持つことが示唆されており、これが本質的な対称性の変化に対応するのかということについて関心が持たれている。

今回我々はこの系において超伝導対称性がどのように変化しているのかを調べるために  $x = 0.69$  の単結晶試料を用いて <sup>75</sup>As-NMR 測定を行った。図 1 は Ba<sub>0.31</sub>K<sub>0.69</sub>Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub> のスピン格子緩和率  $1/T_1$  の印加磁場 (共鳴周波数) 毎の温度依存である。 $T_c$  直下でコヒーレンスピークは見られない。低磁場 (2.4 T) では低温で  $1/T_1$  は  $T^2$  に近い温度依存を示すのに対し、高磁場 (7.8 T) では  $1/T_1$  はほぼ  $T$  に比例する。これはノードを持っているため磁場の増大により状態密度が増大したためと考えられる。

当日は他の  $x$  との比較も含め磁氣的ゆらぎと超伝導の関係、超伝導対称性についてより詳細な報告をする予定である。

### 参考文献

- [1] M. Rotter *et al.*, *Angew. Chem. Int. Ed.* **47** (2008), 7949.
- [2] H. Ding *et al.*, *Europhys. Lett* **83** (2008), 47001.
- [3] H. Fukazawa *et al.*, *JPSJ* **78** (2009), 083712.




図 1: Ba<sub>0.31</sub>K<sub>0.69</sub>Fe<sub>2</sub>As<sub>2</sub> のスピン格子緩和率  $1/T_1$  の印加磁場毎の温度依存

<sup>1</sup>E-mail:y-murano@chiba-u.jp