

Pembuatan Ekstrak *Rhizophora mucronata* Lamk. Sebagai Bahan Baku Inhibitor Korosi Skala Lab dan Skala Aplikasi

⁽¹⁾Wajilan, ^{(2)*}Andrian Fernandes, ⁽¹⁾Arif Wahyudianto

⁽¹⁾Politeknik Negeri Samarinda, Jl. DR Ciptomangunkusumo, Kampus Gunung Lipan, Samarinda, Kalimantan Timur

⁽²⁾Babes Litbang Ekosistem Hutan Dipterokarpa, Jl. A W Syahrani no. 68, Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur

*Email: af.andrian.fernandes@gmail.com

Diterima: 28-12-2020, Disetujui: 29-05-2021, Diterbitkan: 30-05-2021

ABSTRACT

The preparation of inhibitors in the form of concentrated extracts from organic materials on a lab-scale has been widely carried out, but experiments on a larger application scale are rarely carried out. Organic materials for making concentrated extracts can use mangrove leaves (*Rhizophora mucronata* Lamk.) which are found in many mangrove areas. This research aimed to compare the process of making the inhibitor in the form of a concentrated extract from the lab-scale mangrove leaves with a larger application scale related to the concentration-time, the electrical power used, physical properties (specific gravity and color properties), and phytochemical properties (alkaloid, flavonoid, saponin and tannin) of the concentrated extract. On a lab scale, 500 grams of dry mangrove leaves bini, dissolved in 500 ml of 96% ethanol, after 2 days the filtrate is filtered and concentrated to 10 ml using a rotary evaporator. The application scale is 20 times larger than the lab-scale and the concentration process uses a fan. The results showed that the process of making 10 ml of lab-scale concentrated extract using a rotary evaporator took 4 hours, consuming 10.4 kWh of electrical power. Concentrated extract has a specific gravity of 0.958 and color properties $L^* = 2.8$, $a^* = 6.6$ and $b^* = 3.2$. While the process of making 200 ml of the concentrated extract on a larger application scale using a fan takes 72 hours, consuming an electric power of 3.6 kWh. Concentrated extract has a specific gravity of 0.965 and color properties $L^* = 6.8$, $a^* = 17.4$ and $b^* = 8.8$. Both extraction methods have the same phytochemical components, i.e. flavonoid, saponin and tannin.

Keywords: inhibitor, concentrated extract, *Rhizophora mucronata* Lamk., lab scale, application scale

ABSTRAK

Pembuatan inhibitor dalam bentuk ekstrak pekat dari bahan organik pada skala lab telah banyak dilakukan, namun percobaan dalam skala aplikasi yang lebih besar jarang dilakukan. Bahan organik pembuatan ekstrak pekat dapat menggunakan daun bakau (*Rhizophora mucronata* Lamk.) banyak ditemukan di daerah mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan proses pembuatan inhibitor berupa ekstrak pekat dari daun bakau skala lab dengan skala aplikasi yang lebih besar terkait waktu pemekatan, daya listrik yang digunakan, sifat fisik (berat jenis dan sifat warna), sifat fitokimia (alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin) dari ekstrak pekat yang dihasilkan. Pada skala lab, 500 gram daun kering bakau, dilarutkan dalam 500 ml etanol 96%, setelah 2 hari filtrate disaring dan dipekatkan hingga menjadi 10 ml menggunakan rotary evaporator. Pada skala aplikasi 20 kali lebih besar dari skala lab dan proses pemekatan menggunakan kipas angin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan 10 ml ekstrak pekat skala lab menggunakan *rotary evaporator* memerlukan waktu 4 jam, dengan menghabiskan daya listrik sebesar 10,4 KWH. Ekstrak pekat memiliki berat jenis 0,958 dan sifat warna $L^* = 2,8$, $a^* = 6,6$ dan $b^* = 3,2$. Sedangkan proses pembuatan 200 ml ekstrak pekat skala aplikasi yang lebih besar yang menggunakan kipas angin memerlukan waktu 72 jam, dengan menghabiskan daya listrik sebesar 3,6 KWH. Ekstrak pekat memiliki berat jenis 0,965 dan sifat warna $L^* = 6,8$, $a^* = 17,4$ dan $b^* = 8,8$. Kedua cara ekstraksi memiliki komponen fitokimia yang sama, yaitu flavonoid, saponin dan tannin.

Kata Kunci: inhibitor, ekstrak pekat, *Rhizophora mucronata* Lamk., skala lab, skala aplikasi

I. Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, banyak upaya telah dilakukan untuk menemukan inhibitor korosi yang ramah lingkungan (Rani & Basu, 2012). Inhibitor korosi ramah lingkungan disebut juga inhibitor korosi hijau karena sebagian besar inhibitor berasal dari tumbuhan (Salhi, Bouyanzer, Chetouani, El Ouariachi, Zarrouk, Hammouti, Desjobert, & Costa, 2017).

Salah satu tumbuhan yang banyak ditemukan di daerah pesisir adalah bakau (*Rhizophora mucronata* Lamk.). Bakau (*R. mucronata* Lamk.) memiliki buah yang lebih panjang dibandingkan dengan bakau laki. Bagian yang digunakan sebagai bahan baku inhibitor (ekstrak pekat) adalah daun. Daun bakau sesuai dengan syarat bahan inhibitor alami. Bahan baku pembuatan inhibitor alami harus mudah didapat, harus murah, terbiodegradasi secara alami bila sudah tidak digunakan (Sanni, Fayomi, & Popoola, 2019). Ekstrak yang akan digunakan sebagai inhibitor alami juga harus mengandung kelompok fitokimia yang berfungsi sebagai senyawa inhibitor, seperti alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin.

Pembuatan inhibitor berupa ekstrak pekat yang ramah lingkungan tidak hanya diaplikasikan pada skala lab, namun harus dapat diaplikasikan pada skala aplikasi yang lebih besar dengan memperhatikan ketersediaan bahan dan cara pembuatan yang mudah pada skala komersial (Ogunleye, Arinkoola, Eletta, Agbeda, Osho, Morakinyo, & Hamed., 2020). Pengembangan pembuatan inhibitor berupa ekstrak pekat dari skala lab menjadi skala aplikasi yang lebih besar dengan cara yang efisien untuk menggantikan bahan kimia inhibitor konvensional (Chigondo, & Chigondo, 2016).

Selama ini riset pembuatan inhibitor sering dilakukan skala lab menggunakan prosedur rumit dan alat teknologi tinggi, misalnya untuk pemekatan ekstrak menggunakan *rotary evaporator* dengan harga investasi alat yang mahal dan konsumsi daya listrik yang besar. Sedangkan percobaan pembuatan inhibitor skala aplikasi yang lebih besar jarang dilakukan. Percobaan pembuatan inhibitor skala aplikasi yang lebih besar dapat menggunakan alat yang mudah digunakan oleh masyarakat umum dengan harga investasi yang

lebih murah dengan daya listrik yang lebih kecil, misalnya menggunakan kipas angin. Penelitian bertujuan untuk membandingkan proses pembuatan inhibitor berupa ekstrak pekat dari daun bakau (*R. mucronata* Lamk.) skala lab menggunakan *rotary evaporator* dan skala aplikasi yang lebih besar menggunakan kipas angin, terkait waktu pemekatan, daya listrik yang digunakan, sifat fisik (berat jenis dan sifat warna) dan sifat fitokimia (alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin) ekstrak pekat yang dihasilkan.

II. Bahan dan Metode

2.1 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada pembuatan inhibitor berupa ekstrak pekat pada skala lab adalah erlenmeyer 1 liter, kertas saring, beker glass, rotary evaporator, gelas ukur, beker glass. Alat yang digunakan pada skala aplikasi yang lebih besar adalah botol, kertas saring, kipas angin, nampan, gelas ukur. Bahan yang digunakan adalah daun bakau (*R. mucronata* Lamk.) dan etanol 96%. Daun bakau (*R. mucronata* Lamk.) diperoleh dari hutan bakau Balikpapan

2.2 Metode Penelitian

Pada skala lab, 500 gram daun kering bakau (*R. mucronata* Lamk.), dilarutkan dalam 500 ml etanol 96%, setelah 2 hari filtrate disaring dan dipekatkan hingga menjadi 10 ml menggunakan rotary evaporator. Waktu penggunaan rotary evaporator dicatat dan dihitung daya listrik yang digunakan untuk proses pemekatan yang dilakukan.

Pada skala aplikasi yang lebih besar, 10 kg daun kering bakau (*R. mucronata* Lamk.), dilarutkan dalam 10 liter etanol 96%, setelah 2 hari filtrate disaring dan dipekatkan hingga 200 ml. Proses pemekatan menggunakan kipas angin untuk menguapkan etanol. Waktu penggunaan kipas angin dicatat dan dihitung daya listrik yang digunakan untuk proses pemekatan yang dilakukan.

Ekstrak pekat dari proses lab dan proses aplikasi yang diperoleh, selanjutnya diuji kualitas fisiknya, meliputi berat jenis dan sifat warnanya. Pengujian berat jenis ekstrak pekat menggunakan metode *pycnometer* (Morguette, Bigotto, Varella, Andriani, Spoladori, Pereira, Andrare, Lancheros, Nakamura, Arakawa,

Bruschi, Tomaz, Lonni, Kerbauy, Tavares, Yamauchi, & Ogatta, 2019), dan analisa warna ekstrak pekat menggunakan *computer vision analysis* (Riquelme, & Matiacevich, 2017).

Untuk mengetahui kesamaan kandungan ekstrak, dilakukan uji sifat fitokimia pada hasil ekstrak hasil skala lab dan skala aplikasi yang lebih besar. Pengujian fitokimia meliputi alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin. Penambahan beberapa tetes larutan dragendorff pada 3 ml ekstrak pekat menghasilkan warna merah-jingga, menunjukkan adanya alkaloid (Oeung, Nov, Ung, Roum, Yin, & Keo, 2017). Penambahan 1 ml 1% ammonium pada 1 ml ekstrak pekat menunjukkan adanya flavonoid setelah dikocok membentuk warna kuning (Oeung, Nov, Ung, Roum, Yin, & Keo, 2017). Penambahan 1 ml ekstrak pekat pada 20 ml aquadest menunjukkan adanya saponin setelah dikocok akan menghasilkan buih (Surya, & Hari, 2017). Penambahan 1 ml NaOH 1% pada 5 ml ekstrak pekat menghasilkan endapan berwarna kuning-merah menunjukkan adanya tannin (Keo, Meng, Oeung, Nov, Lon, Vichet, Va, Sourn, & Chea, 2017).

III. Hasil dan Pembahasan

1. Perbandingan Pemuatan Inhibitor Skala Lab dan Skala Aplikasi yang Lebih Besar

Berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh tentang pembuatan ekstrak pekat untuk inhibitor korosi pada skala lab dan skala yang lebih besar dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan pembuatan inhibitor skala lab dan skala yang lebih besar

Parameter	Skala lab	Skala aplikasi yang lebih besar
Wadah ekstraksi	Erlenmeyer	Botol
Kapasitas	500 ml	10 liter
Hasil ekstrak pekat	10 ml	200 ml
Alat pemekatan	Rotary evaporator	Kipas angin
Recovery pelarut	Etanol dapat diperoleh kembali	Etanol menguap ke udara

Salah satu cara ekstraksi yang mudah dan memerlukan energi yang rendah dengan cara merendam bahan dalam pelarut tertentu,

seperti air, etanol, chloroform dan berbagai pelarut lainnya (Sun, Wu, Wang, & Zhang, 2015). Etanol merupakan pelarut terbaik untuk proses ekstraksi, mudah diuapkan untuk meningkatkan kemurnian hasil ekstraksi dan aman digunakan (Bahrin, Muhammad, Abdullah, Talip, Jusoh, & Theng, 2018). Pelarut yang digunakan adalah etanol teknis 96%. Semakin tinggi konsentrasi etanol maka waktu penguapan pelarut semakin cepat (Gurralla, Katre, Balusamy, Banerjee, & Sahu, 2019). Saat ini di pasaran, etanol teknis yang dijual memiliki konsentrasi tertinggi 96%.

Untuk memekatkan hasil ekstraksi dari pelarut, dalam hal ini etanol 96%, proses evaporasi merupakan pilihan yang tepat (Innocenzi, Malfatti, Costacurta, & Kidchob, 2008). Pada rotary evaporator, pelarut terpisah dari larutan ekstrak akibat adanya proses vakum pada alat. Untuk mengeluarkan pelarut etanol dari larutan ekstrak dapat juga dilakukan dengan proses mempercepat aliran udara pada permukaan larutan ekstrak (Afanasyev, Orlova, & Feoktistov, 2015). Hal ini dapat dilakukan menggunakan kipas angin. Semakin tinggi tekanan vakum pada evaporator dan semakin cepat aliran udara di permukaan larutan ekstrak maka proses penguapan etanol semakin cepat (Oh, & Kato, 2017).

Target kepekatan dari skala lab dan skala aplikasi yang lebih besar adalah sama. Pada skala aplikasi yang lebih besar merupakan dua puluh kali lebih besar dibandingkan dengan skala lab. Artinya, bila target skala lab diperoleh 10 ml ekstrak pekat, maka pada skala aplikasi yang lebih besar ditargetkan memperoleh 200 ml ekstrak pekat. Kebutuhan listrik dan lama waktu pembuatan ekstrak pekat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Perbandingan pembuatan inhibitor skala lab dan skala yang lebih besar

Parameter	Skala lab	Skala aplikasi yang lebih besar
Alat pemekatan	Rotary evaporator	Kipas angin
Bagian yang menggunakan listrik	2 bagian, yaitu bagian pemanas labu ekstraksi dan bagian pemutar labu ekstraksi	1 bagian, yaitu bagian motor pemutar bilah kipas angin
Kebutuhan daya listrik	2 bagian @ 1300 watt	1 bagian @ 50 watt
Waktu	4 jam	72 jam

ekstraksi		
Daya listrik selama pemekatan	4 jam x 2 bagian x 1300 watt	72 jam x 1 bagian x 50 watt
Total daya listrik	10,4 KWh	3,6 KWh

Pada skala lab, 500 gram daun kering bakau (*R. mucronata* Lamk.), dilarutkan dalam 500 ml etanol 96%, setelah 2 hari filtrat disaring dan dipekatkan hingga menjadi 10 ml menggunakan *rotary evaporator*. *Rotary evaporator* kapasitas 1 liter memiliki 2 bagian yang menggunakan daya listrik, yaitu bagian pemanas labu ekstraksi dan bagian pemutar labu ekstraksi. Bagian pemanas labu berfungsi untuk memanaskan pelarut ekstrak menjadi uap, sedangkan pemutar labu ekstraksi berfungsi memutar labu agar tidak terjadi penggumpalan filtrat pada bagian tertentu selama pemekatan. Karena memiliki 2 bagian yang menggunakan listrik, maka konsumsi daya yang lebih tinggi yaitu sekitar 2 x 1300 watt). Waktu yang dibutuhkan untuk memekatkan filtrate ekstrak menjadi 10 ml sekitar 4 jam. Maka daya listrik yang dibutuhkan *rotary evaporator* adalah 4 jam x 2 x 1300 watt, yaitu sebesar 10.400 watt atau 10,4 KWH.

Pada skala aplikasi yang lebih besar, 10 kg daun kering bakau (*R. mucronata* Lamk.), dilarutkan dalam 10 liter etanol 96%, setelah 2 hari filtrate disaring dan dipekatkan hingga 200 ml. Proses pemekatan menggunakan kipas angin untuk menguapkan etanol. Kipas angin yang digunakan memiliki konsumsi daya 50 watt dengan bilah 40 cm. Waktu yang dibutuhkan untuk memekatkan filtrate ekstrak menjadi 200 ml sekitar 3 hari atau 72 jam. Maka daya listrik yang dibutuhkan kipas angina adalah 72 x 50 watt, yaitu sebesar 3.600 watt atau 3,6 KWH.

2. Perbandingan Sifat Fisik Inhibitor Skala Lab dan Skala Aplikasi Lebih Besar

Perbandingan sifat fisik (berat jenis dan sifat warna) inhibitor yang dibuat dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Perbandingan sifat fisik inhibitor skala lab dan skala aplikasi yang lebih besar

Parameter	Skala lab	Skala aplikasi yang lebih besar
Berat jenis	0,958	0,965
Sifat warna		
L* (lightness)	2,8	6,8

a* (red-green axis)	6,6	17,4
b* (yellow-blue axis)	3,2	8,8

Hasil pengukuran berat jenis menggunakan metode *pycnometer*, menunjukkan bahwa ekstrak pekat skala lab memiliki berat jenis 0,958. Sedangkan ekstrak pekat dari aplikasi yang lebih besar memiliki berat jenis 0,965.

Pada pengukuran sifat warna, mata manusia bila digunakan untuk mengamati sifat warna cenderung subyektif dan bias, sehingga digunakan *digital image processing* untuk menghasilkan unsur warna yang lebih detil (Segura, Salvadori, & Goni, 2017). Sifat warna L* bernilai 0 menunjukkan bahwa benda tidak memiliki pantulan cahaya atau berwarna hitam, bila L*=100 menunjukkan bahwa benda memantulkan cahaya atau berwarna putih, sedangkan a* bernilai positif menunjukkan bahwa benda cenderung berwarna merah dan b* bernilai positif menunjukkan bahwa benda cenderung berwarna kuning (Horvath, 2016). Artinya berdasarkan nilai warna, ekstrak pekat hasil skala lab menunjukkan warna yang lebih gelap (nilai L* = 2,8, a* = 6,6 dan b* = 3,2 yang memiliki nilai lebih kecil) dibandingkan dengan ekstrak pekat hasil proses aplikasi yang lebih besar (nilai L* = 6,8, a* = 17,4 dan b* = 8,8).

3. Perbandingan Sifat Fitokimia dari Inhibitor Skala Lab dan Skala Aplikasi yang Lebih Besar

Perbandingan sifat fitokimia inhibitor yang dibuat dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Perbandingan sifat fitokimia inhibitor skala lab dan skala aplikasi yang lebih besar

Komponen fitokimia	Skala lab	Skala aplikasi
Alkaloid	-	-
Flavonoid	+	+
Saponin	+	+
Tannin	+	+

Keterangan : (+) : mengandung senyawa uji
(-) : tidak mengandung senyawa uji

Dari hasil uji fitokimia menunjukkan bahwa komponen fitokimia dari kedua hasil pembuatan adalah sama, baik skala lab maupun skala aplikasi. Kedua cara pembuatan inhibitor

tidak mengandung alkaloid. Kedua cara ekstraksi mengandung flavonoid, saponin dan tannin yang berpotensi sebagai inhibitor korosi pada logam. Kelompok senyawa flavonoid dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi pada baja ringan (Ikeuba, Ita, Etiuma, Bassey, Ugi, Kporokpo, & Chemistry, 2015) dan pada tembaga (Al-Qudah, 2011). Kelompok saponin dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi pada baja ringan (Singh, Ebenso, & Quraishi, 2012). Kelompok tannin dapat berfungsi sebagai inhibitor korosi pada baja ringan (Okafor, Ebiekpe, Azike, Egbung, Brisibe, & Ebenso, 2012), tembaga dan berbagai alloy logam lainnya (Kusmierek, & Chrzescijanska, 2015).

IV. Kesimpulan

Proses pembuatan ekstrak pekat skala lab menggunakan rotary evaporator. Untuk menghasilkan 10 ml ekstrak pekat dari 500 gram daun kering bakau (*R. mucronata* Lamk.), dilarutkan dalam 500 ml etanol 96% memerlukan waktu 4 jam, dengan menghabiskan daya listrik sebesar 10,4 KWH. Ekstrak pekat memiliki berat jenis 0,958 dan sifat warna $L^* = 2,8$, $a^* = 6,6$ dan $b^* = 3,2$.

Proses pembuatan ekstrak pekat skala aplikasi yang lebih besar dapat menggunakan kipas angin. Untuk menghasilkan 200 ml ekstrak pekat dari 10 kg daun kering bakau (*R. mucronata* Lamk.), dilarutkan dalam 10 liter etanol 96% memerlukan waktu 72 jam, dengan menghabiskan daya listrik sebesar 3,6 KWH. Ekstrak pekat memiliki berat jenis 0,965 dan sifat warna $L^* = 6,8$, $a^* = 17,4$ dan $b^* = 8,8$.

Berdasarkan hasil uji fitokimia, proses pembuatan inhibitor skala lab dan skala aplikasi yang lebih besar memiliki komponen fitokimia yang sama, yaitu flavonoid, saponin dan tannin.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada Prof. Dr. Ganis Lukmandaru yang telah membimbing dalam proses ekstraksi skala lab.

Daftar Pustaka

Afanasyev, I., Orlova, E., & Feoktistov, D. (2015). Evaporation of Stationary Alcohol Layer in Minichannel Under Air Flow. *EPJ Web of Conferences*. 82. Doi: 10.1051/epjconf/20158201054.

- Al-Qudah, M. A. (2011). Inhibition of copper corrosion by flavonoids in nitric acid. *E-Journal of Chemistry*, 8(1), 326–332. <https://doi.org/10.1155/2011/543498>.
- Bahrin, N., N. Muhammad, N. Abdullah, B. Hj. A. Talip, S. Jusoh, & S. W. Theng. (2018). Effect of Processing Temperature on Antioxidant Activity of Ficus carica Leaves Extract. *Journal of Science and Technology*. 10 (2), pp. 99-103.
- Chigondo, M., & F. Chigondo. (2016). Recent Natural Corrosion Inhibitors for Mild Steel: An Overview. *Journal of Chemistry*. Doi: 10.1155/2016/6208937.
- Gurralla, P., K. Katre, P., Balusamy, S., Banerjee, S., & Sahu, K. C. (2019). Evaporation of Ethanol-water Droplet at Different Substrate temperatures and Compositions. *International Journal of Heat and Mass Transfer*. 145. Doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.118770
- Horvath, Z. H. (2016). The effect of Storage on the Colour of Paprika Powders with Added Oleoresin. *Acta Univ. sapientiae Alimentaria*, 9, pp. 50-59.
- Ikeuba, A. I., Ita, B. I., Etiuma, R. A., Bassey, V. M., Ugi, B. U., Kporokpo, E. B., & Chemistry, A. (2015). Green Corrosion Inhibitors for Mild Steel in H₂SO₄ Solution: Flavonoids of Gongronema latifolium. *Chemical and Process Engineering Research*, 34, 1–10.
- Innocenzi, P., Malfatti, L., Costacurta, S., & Kidchob, T. (2008). Evaporation of Ethanol and Ethanol-Water Mixtures Studied by Time-resolved Infrared Spectroscopy. *J. Phys. Chem. A*. 112, pp. 6512-6516.
- Keo, S., Meng, C., Oeung, S., Nov, V., Lon, S. A., Vichet, T., Va, T., Sourn, M., & Chea, S. (2017). Preliminary Phytochemical Screening of Selected Medicinal Plants of Cambodia. *Asian Journal of Pharmacognosy*; 1 (4), 16-23.
- Kusmierek, E., & Chrzescijanska, E. (2015). Tannic acid as corrosion inhibitor for metals and alloys. *Materials and Corrosion*, 66(2), 169-

174. <https://doi.org/10.1002/maco.201307277>.
- Morguette, A. E. B., B. G., Bigotto, R. L., Varella, G. M., Andriani, L. F. A., Spoladori, P. M. L., Pereira, F. G., Andrare, C. A. C., Lancheros, C. V., Nakamura, N. S., Arakawa, M. L., Bruschi, J. C., Tomaz, A. A. S. G., Lonni, G., Kerbauy, E. R., Tavares, L. M., Yamauchi, & S. F. Y. Ogatta, (2019). Hydrogel Containing Oleoresin from *Copaifera officinalis* Presents Antibacterial Activity Against *Streptococcus agalactiae*. *Frontiers in Microbiology*, 10. doi: 10.3389/fmicb.2019.02806.
- Oeung, S., Nov, V., Ung, H., Roum, K., Yin, V., & Keo, S. (2017). Phytochemical analysis of different extracts of leaves of *Nicotiana tabacum* L. of Cambodia. *Asian Journal of Pharmacognosy Research*. 1(3), pp 18-26.
- Oh, W., & Kato, S. (2017). Study on the Effect of Evaporation and Condensation on the Underfloor Space of Japanese Detached House Using CFD Analysis. *Energies*. Doi: 10.3390/en10060789.
- Ogunleye, O. O., A. O. Arinkoola, O. A. Eletta, O. O. Agbeda, Y. A. Osho, A. F. Morakinyo, & J. O. Hamed. (2020). Green Corrosion Inhibition and Adsorption Characteristics of *Luffa* cylindrical Leaf Extract on Mild Steel in Hydrochloric Acid Environment. *Heliyon*. Doi: 10.1016/j.heliyon.2020.e03205.
- Okafor, P. C., Ebiekpe, V. E., Azike, C. F., Egbung, G. E., Brisibe, E. A., & Ebenso, E. E. (2012). Inhibitory action of *artemisia annua* extracts and artemisinin on the corrosion of mild steel in HO solution. *International Journal of Corrosion*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/768729>.
- Rani, B. E. A., & Basu, B. B. J. (2012). Green Inhibitors for Corrosion Protection of Metals and Alloys: an Overview. *International Journal of Corrosion*, doi: 10.1155/2012/380217.
- Riquelme, N., & S.Matiacevich. (2017). Characterization and Evaluation of Some Properties of Oleoresin from *Capsicum annum* var. cacho de cabra. *Journal of Food*, 15(3), pp. 344-351.
- Salhi, A., Bouyanzer, A., Chetouani, A., El Ouariachi, E., Zarrouk, A., Hammouti, B., Desjobert, J.M., & Costa, J. (2017). Chemical Composition, Antioxidant and Corrosion Activities of *Mentha suaveolens*, *JMES*, 8(5), pp. 1718-1728.
- Sanni, O., O. S. I. Fayomi, & A. P. I. Popoola. (2019). Eco-friendly Inhibitors for Corrosion Protection of Stainless Steel: an Overview. *International Conference on Engineering for Sustainable World*. Doi: 10.1088/1742-6596/1378/4/042047.
- Segura, L. I., V. O., Salvadori, & S. M. Goni. (2017). Characterization of Liquid food Colour from Digital Images. *International Journal of Food Properties*, 20, S1, pp. S467-S477.
- Singh, A., Ebenso, E. E., & Quraishi, M. A. (2012). Corrosion inhibition of carbon steel in HCl solution by some plant extracts. *International Journal of Corrosion*, 2012. <https://doi.org/10.1155/2012/897430>.
- Sun, C., Z. Wu, Z. Wang, & H. Zhang. (2015). Effect of Ethanol/water Solvent on Phenolic Profiles and Antioxidant Properties of Beijing Propolis Extracts. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. Doi: 10.1155/2015/595393.
- Surya, S., & Hari, N. (2017). Studies on preliminary phytochemical analysis of some true mangrove species in Kerala. *International Journal of Research in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences*, 2(3), 15-17. <http://www.pharmacyjournal.in/archives/2017/vol2/issue3/2-3-12>.