

Batu Bata Ringan dengan Filler Paduan Serat Ijuk Aren dan Sekam Padi terkarbonasi

La Ode Musa Rachmat^{1,*}, Sulaiman¹, Ibrahim², La Ode Ahmad Nur Ramadhan³, Laode A. Kadir³

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari¹, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kendari, Kendari, Jurusan Kimia, Universitas Halu Oleo, Kendari³

Koresponden*, Email: laodemusarachmat@gmail.com

Info Artikel	Abstract
Diajukan Diperbaiki Disetujui	29 Juni 2021 25 Juli 2021 02 Agustus 2021
	<p><i>During this time, the existence of carbonated palm sugar and rice husk has not been utilized to the maximum, especially in non-structural construction in the manufacture of lightweight bricks. Theoretically, the addition of fiber in the manufacture of lightweight bricks with palm fiber filler and carbonated rice husk can increase the compressive strength of lightweight brick pairs for non-structural purposes. This research aims to determine clay composition from palm fiber and carbonated rice husk on light brick (mechanical properties). The results show that the best composition between brick and palm fiber filler and carbonated rice husk was 4.500/50 palm sugar/450 rice husk composition. It also has a density of 950 kg/m³, a compressive strength of 3,012 MPa, and tight morphology. Meanwhile, light bricks without filler obtained a density of 1250 g/cm³ and porous morphology. The increase in the composition of carbonated rice husks tends to increase its mechanical strength. This makes the bricks lighter and improves their mechanical properties.</i></p>

Keywords: light brick, carbonated rice husk, palm fiber, compressive strength.

Abstrak

Selama ini keberadaan ijuk aren dan sekam padi terkarbonasi belum di manfaatkan secara maksimal terutama dalam dunia konstruksi yang bersifat non struktural dalam pembuatan batu bata ringan. Secara teoritis penambahan serat dalam pembuatan batu bata ringan dengan filler serat ijuk aren dan sekam padi terkarbonasi mampu menambah kuat tekan pada pasangan batu bata ringan untuk keperluan non struktural, dimana secara terbatas material serat dapat di gunakan dari bahan-bahan alami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi tanah liat dari serat ijuk aren dan sekam padi terkarbonasi terhadap karakteristik batu bataringan (berat jenis, sifat mekanik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi terbaik antara batu bata dan filler serta ijuk aren dan sekam padi terkarbonasi adalah komposisi 4.500/50 ijuk/450 sekam, dengan massa jenis 950 g/cm³, kuat tekan 3,012 MPa. Sedangkan batu bata ringan tanpa filler diperoleh massa jenis 1250 g/cm³ dan morfologi yang berpori. Peningkatan komposisi sekam padi terkarbonasi cenderung meningkatkan kekuatan mekaniknya, hal ini menjadikan batu bata lebih ringan dan memperbaiki sifat mekaniknya.

Kata kunci: bata ringan, sekam padi terkarbonasi, serat ijuk, kuat tekan

1. Pendahuluan

Penambahan serat alami seperti ijuk pada pembuatan batu bata ringan telah terbukti mampu memperbaiki sifat fisis mekanis yang dimiliki, seperti meningkatkan kekuatan lentur dan mengurangi sifat mekaniknya [1]. Hasil penelitian [2], [3]

mempunyai kemampuan tarik yang cukup sehingga diharapkan dapat mengurangi retak dinding maupun akibat beban [5].

Salah satu serat alami yang masih sedikit dieksplorasi oleh para peneliti adalah serat aren. Serat tersebut secara

mencoba mengaplikasikan konsep penggunaan serat ijuk dalam campuran tanah liat dan sekam padi terkarbonasi. Untuk memperbaiki kemampuan tarik bata ringan diteliti juga jumlah kuantitatif penambahan ijuk pada adukan tanah liat dan sekam padi terkarbonasi [4].

Pemilihan ijuk sebagai serat disebabkan oleh sifat bahan tersebut yang mudah didapat, awet tidak mudah busuk serta mempunyai harga yang relatif murah. Ijuk merupakan serat alami pada pangkal pelepah enau (*Arenga pinnata*) yang

di aplikasi yang menca- tangki septik, filter air jernih, keset, karpet, tali, bantal kursi/sofa, sarang ikan untuk menetaskan telurnya, dan untuk atap karena kekuatan dan daya tahannya [6]. Karakteristik serat aren ini adalah hal yang penting jika serat tersebut mampu dioptimalkan penggunaannya sebagai penguat komposit [7].

Pada penelitian ini, selain serat ijuk, juga digunakan abu sekam padi yang ditambahkan dalam campuran membentuk paduan serat alami sebagai filler. Abu sekam padi merupakan serat alami dengan kandungan silika yang cukup tinggi

berkisar diatas 80% [8]. Aplikasinya sebagai bahan aditif dalam pembuatan batu bata ringan meningkatkan kuat tekan, mengecilkan porositas dan mengurangi kemampuan adsorpsi air sampai 15% [9].

Upaya untuk meningkatkan penggunaan bahan alami yang melimpah dalam kehidupan sehari-hari terutama penggunaan serat sebagai penguat (filler) komposit terus berkembang [10]. Hal ini didasari oleh jumlah serat alam yang berlimpah, dapat diperbaharui dan didaur ulang serta ramah lingkungan [11]. Selain itu, metode memadukan serat ijuk dan sekam padi terkarbonasi sebagai filler pada bahan konstruksi batu bata ringan dapat dijadikan metodologi baru untuk menghasilkan bahan konstruksi dengan sifat mekanik yang lebih baik.

2. Metode

Tahap pembuatan batu bata ringan dilakukan melalui penghalusan tanah liat dimana digunakan sebanyak 4500 gram sebagai material dasar pembuatan batu bata di campur dengan paduan filler dengan komposisi 0 gram sekam :500 gram ijuk, sampai dengan 500 gram sekam: 0 gram ijuk, 50 gram sekam: 450 gram ijuk, 100 gram sekam: 400 gram ijuk, 150 gram sekam: 350 gram ijuk, 200 gram sekam: 300 gram ijuk, 250 gram sekam: 250 gram ijuk, 300 gram sekam: 200 gram ijuk, 350 gram sekam: 150 gram ijuk, 400 gram sekam: 100 gram ijuk,450 gram sekam:50 gram ijuk

Pemasakan dan Pembakaran Batu Bata Ringan

Dalam tahapan pemasakan, semua campuran dengan komposisi tersebut di atas dihomogenkan dengan penambahan air, pembentukan dan siap dicetak. Hasil pencetakan dikeringkan pada suhu ruang penyimpanan selama seminggu. Selanjutnya cetakan batu bata dibakar pada suhu sekitar 750 °C selama 3 × 24 jam sampai berwarna merah. Batu bata dikarakterisasi melalui pengukuran massa jenis, kuat tekan dengan alat uji tekan, morfologi dengan mikroskop optik [6].

Uji Kuat Tekan

Uji tekan terhadap contoh batu bata ringan dilakukan untuk memperoleh informasi kekuatan mekanik terhadap batu bata ringan yang dihasilkan. Dalam pengujian menggunakan alat uji tekan Panairisan, digunakan standar ASTM C109. Untuk mengetahui tegangan hancur dari material uji tersebut, maka dilakukan perhitungan menggunakan Persamaan 1.

$$\text{Kuat Tekan} = \frac{P}{A} \quad (1)$$

dengan:

P = beban tekan (N)

A = Luas bidang tekan (mm²)

Uji Densitas

Untuk pengukuran densitas digunakan standar ASTM C 642 dan dihitung dengan persamaan 2.

$$Ppc = \frac{ms}{mg-mk} \times \text{densitas} \quad (2)$$

dengan:

Ppc = densitas (g/cm³)

ms = massa sampel kering (g)

mg = massa sampel digantung dalam air (g)

mk = massa kawat penggantung (g)

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Komposisi Batu Bata Ringan

Hasil analisis komposisi batu bata ringan dengan menggunakan XRF analyzer (ED-XRF Epsilon 3) terlihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Hasil analisis komposisi batu bata ringan

No	Kode Sampel (g)	FeO (%)	Na ₂ O (%)	MgO (%)	Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	CaO (%)	Mineral Lain (%)
1	Batu bata original	4,44	0,56	0,54	19,29	72,74	0,30	<0,01
2	Sekam Batu	1,02	0,74	0,28	<0,01	83,58	2,54	<0,01
3	bata (0 ijuk:500 sekam)	2,69	0,71	0,28	16,92	79,60	0,20	<0,01
4	Batu bata (100 ijuk:400 sekam)	2,81	0,66	0,14	16,86	79,49	0,28	<0,01
5	Batu bata (50 ijuk:450 sekam)	2,8	0,68	0,31	16,86	78,41	0,22	<0,01


Uji analisa XRF ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kandungan mineral komposit batu bata original dengan batu bata ringan buatan yang dipadukan dengan filler serat ijuk dan abu sekam padi. Batu bata original mengandung mineral dominan yaitu Al₂O₃, SiO₂, FeO, CaO, dan sedikit TiO₂ yang berfungsi sebagai perekat. Mineral ini hampir sama dengan komponen batu bata ringan buatan berbagai macam variasi komposisi. Batu bata ringan buatan tidak menunjukkan perubahan angka komposisi kimia yang signifikan seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 1**. Warna batu bata ringan yang dihasilkan berasal dari unsur Fe oksida yang membuat batu bata berwarna sedikit merah bata [12].

Fotomikrografi Komposit

Pengujian fotomikrografi terhadap sampel batu bata ringan dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik. Hasil pengujian mikroskop optik untuk material komposit batu bata ringan dengan filler paduan ijuk dan sekam padi terkarbonasi terlihat pada **Gambar 1**.

Gambar 1 menunjukkan perbandingan hasil fotomikrografi dari beberapa komposit. Komposit tanpa penambahan filler sekam padi (**Gambar 1d**) dan komposit perbandingan filler ijuk : sekam; 100 : 400 (**Gambar 1a**), menunjukkan

terdapat banyak *void* atau rongga yang terbentuk di dalam komposit. Hal ini dapat disebabkan oleh *wettability* yang kurang baik sehingga menyebabkan matriks tidak dapat membasahi *filler* dengan sempurna akibatnya terbentuklah rongga/*void* antara matriks dan *filler*. Selain itu, *void* ini dapat terlihat akibat proses manufaktur komposit yang kurang sempurna ketika dilakukan proses pencetakan dan dapat menyebabkan terperangkapnya gelembung udara dan membentuk *void*/rongga di dalam komposit tersebut [13].




Gambar 1. Hasil fotomikrografi komposit batu bata ringan (a) perbandingan *filler* ijuk : sekam; 100 : 400, (b) perbandingan *filler* ijuk : sekam; 50 : 450, (c) perbandingan *filler* ijuk : sekam; 0 : 500, (d) perbandingan *filler* ijuk : sekam; 500 : 0, dengan perbesaran 50x

Sementara itu, komposit dengan penambahan *filler* 50 ijuk/450 sekam (**Gambar 1b**) dan *filler* 0 ijuk/500 sekam (**Gambar 1c**) menunjukkan hasil fotomikrografi yang sangat baik, hal ini ditandai dengan keberadaan *void*/rongga jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan **Gambar 1a** dan **Gambar 1d**. Berkurangnya rongga/*void* dapat mempengaruhi beberapa sifat fisik seperti penyerapan air dan densitas [14]. Ikatan antara matriks dan *filler* yang baik dan persebarannya yang merata sama-sama akan menaikkan sifat mekanik komposit yang baik. Semakin baik *interfacial bonding* dan persebaran *filler* yang terdapat dalam komposit maka akan menghasilkan sifat mekanik yang lebih tinggi [14].

Uji Densitas

Pengujian densitas dilakukan melalui cara menghitung massa dan volume dari tiap spesimen agar dapat diketahui massa jenisnya. Hasil pengujian densitas dari batu bata ringan dengan *filler* dari paduan serat ijuk dan abu sekam padi yang telah dibuat ditunjukkan pada **Gambar 2**.




Gambar 2. Hasil uji densitas komposit batu bata ringan berbagai variasi komposisi

Berdasarkan **Gambar 2**, terlihat bahwa variasi komposisi sangat mempengaruhi densitas komposit yang dihasilkan. Pada komposit dengan penambahan *filler* 400 ijuk/100 sekam (gram) memiliki densitas paling tinggi yakni sebesar 1.350 g/cm³ sedangkan komposit dengan penambahan *filler* 50 ijuk/450 sekam (gram) memiliki densitas paling rendah yakni sebesar 950 g/cm³. Secara umum dari **Gambar 2**, semakin tinggi komposisi serat ijuk yang ditambahkan maka densitas komposit yang dihasilkan akan semakin besar pula begitu pula sebaliknya semakin besar komposisi sekam padi akan meningkatkan densitas komposit. Hal ini sesuai dengan konsep *rule of mixture* dimana sifat dari suatu komposit, salah satunya densitas, sangat dipengaruhi oleh sifat dari material penyusunnya. Semakin besar fraksi volume material penyusun dengan densitas yang lebih besar, maka komposit yang terbentuk cenderung memiliki nilai densitas yang tinggi juga begitu pula sebaliknya [15].

Uji Kuat Tekan

Pengujian kuat tekan dilakukan untuk mengetahui kekuatan kompresi dari komposit batu bata ringan dengan penambahan *filler* serat ijuk dan sekam padi. Dengan mengetahui kekuatan kompresi dari material komposit, maka dapat dijadikan pertimbangan komposit yang dibuat untuk dijadikan bahan bangunan seperti ubin, *paving block*, dinding, papan partikel, dan lain-lain. Hasil uji kompresi yang dilakukan terlihat pada **Gambar 3**.

Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan pada komposit terlihat bahwa penambahan serat ijuk dan sekam padi berpengaruh terhadap nilai kekuatan kompresi pada komposit yang telah dibuat. Kekuatan kompresi paling rendah yaitu sebesar 0,21 MPa pada variasi komposisi penambahan *filler* 450 ijuk/50 sekam (gram) dan penambahan *filler* 500 ijuk/0 sekam (gram) sedangkan nilai kekuatan kompresi paling tinggi yaitu sebesar 3,012 MPa pada variasi komposisi dengan penambahan *filler* 50 ijuk/450 sekam (gram).



Gambar 3. Hasil uji kuat tekan komposit batu bata ringan berbagai variasi komposisi

Gambar 3 menunjukkan bahwa penambahan serat ijuk dan sekam padi akan meningkatkan kekuatan kompresi dari komposit sampai pada komposisi tertentu. Penambahan kedua *filler* tersebut secara bersamaan menghasilkan kekuatan kompresi maksimum pada variasi 50 gram ijuk/450 gram sekam padi.

Kenaikan kekuatan kompresi pada penambahan 50 gram ijuk/450 gram sekam padi karena adanya ikatan yang baik antara matriks (semen) dan *filler* (serat ijuk/abu sekam padi) sehingga menyebabkan nilai kuat tekan pada batu bata ringan bertambah. Selain ikatan yang baik, serat ijuk memiliki kekuatan patah yang tinggi (*High Fracture Strength*), sehingga membuat bahan uji menjadi padat dan membuatnya memiliki kekuatan yang cukup tinggi dan memiliki kekuatan untuk menahan tekanan.

4. Simpulan

Batu bata ringan dengan *filler* paduan serat ijuk aren dan sekam padi terkarbonasi telah berhasil dibuat. Paduan ini mengandung mineral dominan seperti Al_2O_3 , SiO_2 , FeO , dan CaO . Komposisi terbaik antara batu bata dan filler serta ijuk aren dan sekam padi terkarbonasi adalah komposisi 4.500/50 ijuk/450 sekam, dengan massa jenis 950 g/cm^3 , kuat tekan 3,012 MPa. Sedangkan batu bata ringan tanpa *filler* diperoleh massa jenis 1250 g/cm^3 dan hasil uji tekan 0,21 MPa dengan morfologi yang berpori. Peningkatan komposisi sekam padi terkarbonasi cenderung meningkatkan kekuatan paduan, hal ini menjadikan batu bata lebih ringan dan meningkat sifat mekaniknya.

Daftar Pustaka

- [1] A. O. Perdana, A. S. Wahyuni, and Elhusna, "Pengaruh Penambahan Serat Ijuk Terhadap Kuat Tarik Belah Beton Dengan Faktor Air Semen 0,5," vol. 7, no. 2, pp. 7–12, 2015.
- [2] D. Bachtiar, S. M. Sapuan, E. S. Zainudin, A. Khalina, and K. Z. M. Dahlan, "The tensile properties of single sugar palm (Arenga pinnata) fibre ," *IOP Conf. Ser.*

- Mater. Sci. Eng.*, vol. 11, p. 012012, 2010.
- [3] I. Adha and H. Ali, "Studi Kuat Tekan Batu Bata Menggunakan Bahan Additive (Abu Sekam Padi , Abu Ampas Tebu dan Fly Ash)," vol. 3, no. 3, pp. 541–552, 2015.
- [4] M. R. Ishak, S. M. Sapuan, Z. Leman, M. Z. A. Rahman, and U. M. K. Anwar, "Characterization of sugar palm (Arenga pinnata) fibres Tensile and thermal properties," in *Journal of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2012, vol. 109, no. 2, pp. 981–989.
- [5] W. Sarjono, "Pengaruh Penambahan Serat Ijuk Pada Kuat Tarik Campuran Semen-Pasir Dan Kemungkinan Aplikasinya," *J. Tek. Sipil Univ. Atma Jaya Yogyakarta*, vol. 8, no. 2, pp. 159–169, 2008.
- [6] A. K. Samlawi, Y. F. Arifin, and P. Y. Permana, "Pembuatan Dan Karakterisasi Material Komposit Serat Ijuk (Arenga Pinnata) Sebagai Bahan Baku Cover Body Sepeda Motor," *Info-Teknik*, vol. 18, no. 2, pp. 289–300, Jan. 2018.
- [7] S. Kappenthuler and S. Seeger, "From resources to research—a framework for identification and prioritization of materials research for sustainable construction," *Mater. Today Sustain.*, vol. 7–8, p. 100009, 2020.
- [8] S. Hesami, S. Ahmadi, and M. Nematzadeh, "Effects of rice husk ash and fiber on mechanical properties of pervious concrete pavement," *Constr. Build. Mater.*, vol. 53, pp. 680–691, 2014.
- [9] F. Estuyulianto, M. H. Mukti, and T. Sipil, "Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi pada Kuat Tekan Beton Campuran 1 pc : 2 ps : 3 kr," no. December 2015, pp. 74–79, 2012.
- [10] N. M. T. K, H. G. Sunil, D. Rani, and A. Kumar, "Manufacturing of building blocks using Hempcrete," vol. 02, no. 07, pp. 62–73, 2016.
- [11] T. D. Garrett, H. E. Cardenas, and J. G. Lynam, "Sugarcane bagasse and rice husk ash pozzolans: Cement strength and corrosion effects when using saltwater," *Curr. Res. Green Sustain. Chem.*, vol. 1–2, no. April, pp. 7–13, 2020.
- [12] W. Zamrudy and A. R. Hakim, "Karakteristik Batu Bata Tanah Liat Dengan Filler Sekam Padi," vol. 3, pp. 21–25.
- [13] R. Sidik, "Studi Pengaruh Penambahan Polypropylene dan Low Density Polyethylene Terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Wood Plastic Composite Untuk Aplikasi Genteng Ramah Lingkungan," 2018.
- [14] H. Prakusya, S. T. Wicaksono, and I. Purbawanto, "Pengaruh Komposisi Filler Limbah Papan Semen

- Partikel,” *J. Tek. Its*, vol. 8, no. 2, 2019.
- [15] W. Fitri and M. Mora, “Pengaruh Persentase Serbuk Ampas Tebu terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Papan Semen Partikel,” *J. Fis. Unand*, vol. 7, no. 4, pp. 367–373, 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan