



TITLE:

Studies on Electrochemical Properties of Positive Electrodes for Use in Aqueous Li-ion and Ca-ion Batteries(Abstract_要旨)

AUTHOR(S):

LEE, CHANGHEE

CITATION:

LEE, CHANGHEE. Studies on Electrochemical Properties of Positive Electrodes for Use in Aqueous Li-ion and Ca-ion Batteries. 京都大学, 2021, 博士(工学)

ISSUE DATE:

2021-09-24

URL:

<https://doi.org/10.14989/doctor.k23515>

RIGHT:

許諾条件により本文は2024-09-01に公開; 学位規則第9条第2項により要約公開; 許諾条件により要約は2022-09-01に公開; 許諾条件により要旨は2021-10-01に公開

京都大学	博士 (工 学)	氏名	LEE CHANGHEE
論文題目	Studies on Electrochemical Properties of Positive Electrodes for Use in Aqueous Li-ion and Ca-ion Batteries (水系リチウムイオンおよびカルシウムイオン電池用正極の電気化学特性に関する研究)		
<p>(論文内容の要旨)</p> <p>本論文は安全性が高く、環境に優しい水系リチウムイオンおよびカルシウムイオン電池を実用化する上で大きな課題の一つである正極材料を種々の水系電解液中で調べたものであり、序論および2部6章により構成されている。第1部は水系リチウムイオン電池、第2部は水系カルシウムイオン電池の研究をまとめている。</p> <p>序論では、過去の水系リチウムイオン電池の研究についてまとめており、現状の水系リチウムイオン電池の利点と課題を述べている。水系電池では、低コスト、低環境負荷、高安全性の利点があるものの、水溶液を使用するため電位窓が狭い、正負極の容量が低い、電気化学特性が悪いなどの課題がある。特に、正極材料では充放電容量が低く、低サイクル特性を示すが、その要因はよく分かっていない。これらのことから、本研究の目的と意義について述べている。</p> <p>第1章では水系リチウムイオン電池の有力な正極材料の一つである LiNiO_2 正極について着目し、その電気化学特性およびリチウムイオンの脱離挿入反応機構を <i>in situ</i> X線回折とラマン分光により調べている。有機電解液を用いた場合よりも LiNiO_2 正極の容量が大きく低減する要因として、大きなイオンが挿入する可能性を <i>in situ</i> X線回折により示した。また、リチウムイオンの挿入脱離に伴う活性化エネルギーを調べた結果、16 kJmol^{-1} 程度の低い値を示し、このことから水分子がリチウムイオンに溶媒和した状態で、正極材料に挿入することを見出している。</p> <p>第2章では LiNiO_2 正極の劣化メカニズムを <i>in situ</i> ラマン分光測定およびX線光電子分光法により調べている。有機電解液を用いた場合と水溶液を用いた場合の容量維持率を比較すると、水溶液を用いた場合、容量維持率が非常に低い。<i>in situ</i> ラマン分光測定により、プロトンが LiNiO_2 正極に挿入し、表面に生成した電気化学的に不活性な酸化物である NiOOH が生成することを明らかにしている。この酸化物生成に伴い LiNiO_2 正極から Ni が溶出し、これにより表面からバルク内部にかけて構造が変化することを見出し、これが劣化の主要因であることを明確にしている。</p> <p>第3章では水への溶解度が高いリチウムビストリフルオロメタンスルフォニルイミドを用いた高濃度の電解液を作製し、電解液の塩濃度と LiNiO_2 正極の充放電特性についての相関性を調べている。その結果、塩濃度が高いほど、容量が増加し、さらにサイクル特性も大きく向上することを示した。この要因として、高濃度電解液中では表面が安定化することにより説明している。</p> <p>第4章では硝酸リチウムと水酸化リチウムの混合水系電解液を用いることにより、LiNiO_2 正極の電気化学特性の向上をはかっている。飽和した硝酸リチウムと水酸化リチウム水溶液を用いることにより、容量および容量維持率が大きく改善することが明確となった。この要因について、透過型電子顕微鏡およびX線光電子分光により LiNiO_2 表面にカソード電解質界面が構築されることを見出している。カソード電解質界面により、Ni の溶出などが抑制され、LiNiO_2 正極の充放電容量、可逆性、サイクル特性などの電気化学特性が向上することを説明している。</p>			

京都大学	博士 (工 学)	氏名	LEE CHANGHEE
<p data-bbox="159 271 1428 517">第 5 章では水系カルシウムイオン電池の $\text{CuFe}(\text{CN})_6$ (CuHCF) 正極材料について調べている。この正極材料は初期サイクル中に大きく容量劣化が生じることが報告されているが、その要因がわかっていない。硝酸カルシウムを水に溶解させた電解液を用い、塩濃度と電解化学特性を調べた結果、高濃度電解液中では容量維持率が飛躍的に向上することを見出している。この要因として、カルシウムイオンの水和数が低減すること、および、正極へのカルシウムイオンの挿入反応の活性化エネルギー低減することにより説明している。</p> <p data-bbox="159 568 1428 689">第 6 章では水と炭酸プロピレン (PC) の混合溶媒から電解液を作製し、CuHCF 正極特性に対する PC 依存性を調べている。水と PC の混合比が 1:6 のときに、サイクル特性が大きく向上し、ほぼ 100% のクーロン効率を示した。この要因についてカルシウムイオンの水和数により説明している。</p>			

氏 名

LEE CHANGHEE

(論文審査の結果の要旨)

本論文は安全性が高く、環境に優しい水系リチウムイオンおよびカルシウムイオン電池を実用化する上で大きな課題の一つである正極材料を種々の水系電解液中で調べたものであり、えら得た結果は以下の通りである。

1. LiNiO_2 正極について、その電気化学特性およびリチウムイオンの脱離挿入反応機構を *in situ* X線回折とラマン分光により調べている。その結果、リチウムイオンが部分的に水和された状態で挿入することにより正極容量が低減することを見出した。

2. LiNiO_2 正極の劣化メカニズムを *in situ* ラマン分光測定により調べた結果、プロトンが LiNiO_2 正極に挿入し、表面に生成した電気化学的に不活性な酸化物である NiOOH が生成すること、および、それに伴い LiNiO_2 正極から Ni が溶出することを見出し、これが劣化の主要因であることを明確にした。

3. リチウムビストリフルオロメタンスルホニルイミドを用いることにより塩濃度が高い濃厚電解液を作製し、塩濃度が向上することにより LiNiO_2 正極の特性が向上することを示した。また、この要因として LiNiO_2 正極表面が安定化し、電気化学特性が改善することを明らかにした。

4. 硝酸リチウムと水酸化リチウムの混合水系電解液を用いることにより、 LiNiO_2 表面にカソード電解質界面が構築され、これにより LiNiO_2 正極の充放電容量、可逆性、サイクル特性などの電気化学特性が向上することを見出した。

5. 水系カルシウムイオン電池の $\text{CuFe}(\text{CN})_6$ (CuHCF) 正極材料について調べている。濃厚電解液を用いることによりカルシウムイオンの水和数が低減し、正極へのカルシウムイオンの挿入反応の活性化エネルギー低減と電気化学特性の向上を見出した。

6. 水と炭酸プロピレン (PC) の混合溶媒から電解液を作製し、 CuHCF 正極特性に対する PC 依存性を調べている。水と PC の混合比が 1:6 のときに、サイクル特性が大きく向上し、ほぼ 100% のクーロン効率を示すことを明らかにした。

以上、本論文では水系リチウムイオンおよびカルシウムイオン電池の正極材料の電気化学特性について劣化要因を明確にし、さらに、その電気化学特性を向上させるための電解液設計を示したもので、新規な学術的知見をともなっており、学術上、實際上寄与するところが少なくない。

よって、本論文は博士 (工学) の学位論文として価値あるものと認める。また、令和 3 年 8 月 4 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。

なお、本論文は、京都大学学位規程第 14 条第 2 項に該当するものと判断し、公表に際しては、(令和 6 年 8 月 31 日までの間) 当該論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることを認める。

[要旨公開可能日：2021 年 10 月 1 日以降](#)