

Koetoiminta ja käytäntö

Liite 18.3.2002 59. vuosikerta Numero 1 Sivu 10

Nokkosesta saadaan kuitua tekstiileihin

Nokkosen kuitu on eräs ihmiskunnan varhaisimpia luonnontekstiilimateriaaleja, josta on valmistettu kauan erikoistekstiilejä käsityönä. MTT:ssä kehitettiin vuosina 1997-2001 teollista tuotantoprosessia, jonka avulla nokkosesta saadaan lankaa.

MTT:n Ekologisen tuotannon tutkimusasemalla Karilassa on selvitetty nokkosen peltoviljelytekniikkaa ja lehti- ja varsisatoa. Tuloksien perusteella on laadittu nokkosen viljelytekniikan opas.

Viljelytutkimuksen tuloksia hyödynnettiin myös vuosina 1997-2000 Nokkosesta tekstiiliksi -kehittämishankkeessa, jonka rahoitti Pohjois- Pohjanmaan TE-keskus. Projektin päätavoitteena oli luoda edellytykset nokkosen kuitutuotannon aloittamiselle. Tämän vuoksi on tutkittu ja testattu sopivaa viljelytekniikkaa koemittakaavaisessa viljelyssä, tutkittu nokkoskuidun erotusmenetelmiä, kuidun määrä ja laatua sekä valmistettu nokkospohjaisia tekstiilituotteita.

Varsisodon viljelyopas

Karilaan perustetulta nokkospellolta saatiiin viljelykokemuksia, joiden mukaan on laadittu varsisodon nokkospelto viljelyopas. Viljelyssä on muistettava, että nokkospelto perustetaan taimista. Suorakylvökokeet ovat epäonnistuneet, koska siemenet itävät hitaasti ja epätasaisesti. Lisäksi rikkaruohot aiheuttavat ongelmia. Hehtaanille tarvitaan noin 45 000-50 000 tainta, ja ne istutetaan kaalin istutuskoneella.

Nokkospellon viljelyikä on vähintään 5 vuotta. Mikkelissä ei havaittu 5 viljelyvuoden jälkeen kasvun vähentymistä. Kasvusto tarvitsee vuosittain 120-150 kiloa typpeä hehtaanille. Lannoituskokeessa suurin varsisato (440 g/m²) saatiiin NPK (125-50-312 kiloa hehtaanille) -lannoituksella. Pitkääikaisessa viljelyssä rikkaruohon torjunta on tärkeää. Nokkoselle ei ole hyväksyttyä rikkaruohontorjunta-ainetta. Viljelylohkon on oltava puhdas erityisesti heinäkasveista. Mikkelissä harjuviljely on osoittautunut hyväksi keinoksi, koska käsityötä kitkemiseen on tarvittu vain istutusvuonna. Istutusvuoden jälkeen rönsyt täyttävät harjun nauhamaisesti kokonaan ja mekaaninen auraus tuhoaa harjuvälissä elevat rikat. Harjumetriä kohti kasvaa noin 120-150 vartta joka vuosi.

Varsisato korjataan kerran vuodessa elokuussa. Tässä kehitysvaiheessa lehdet ovat vihreitä ja kasvimassan

kosteuspitoisuus on suuri, joten sato on kuivatettava. 120-150 cm:n varsienvaaran korjuu on onnistunut vanhalla itsesitovalla koneella. Työ edisti painavien lyhteiden takia rivi kerrallaan. Nokkosvarsilyhteet ovat viljalyhteitä pittempiä, ja niiden ulostulo vaatii hieman käsityötä. Lyhteet kuivatettiin lavakuivurissa ilmapuhalluksella noin viikon ajan. Kosteana jakson aikana lisälämmitys oli öisin tarpeellista. Kuivaa varsisatoa saatiin 0,32 - 0,44 kiloa neliöltä. Tuotantomittakaavaisesta lohkosta tuore ja kuiva varsisato oli 13,0 ja 3,4 tonnia hehtaarilta.

Varsisadosta kuitua ja lankaa

Projektissa on tutkittu nokkoskuidun erottamista korresta käytäen bioteknistä liotusta yhdessä mekaanisen käsittelyn kanssa. Biotekniseen liotukseen käytettiin nokkosen omista mikrobikannoista erotettujen bakteerien tuottamia entsyymejä ja teollisia entsyymejä. Olemme saaneet kuivasta varsisadosta puhdasta karstattua kuitua noin 9 %. Bioteknisen liotuksen etuja ovat ympäristöystävällisyys ja kuidun tasalaatuisuus.

Projektissa onnistuttiin kehräämään lankaa teollisesti. Teollinen kehruu ei ole kuitenkaan onnistunut Suomessa käytettävällä tekniikalla ilman sidoskuituja. Nokkosesta on kehrätty lankaa, jossa on enimmillään 80 % nokkosta ja loput silkkiä. Myös muita kuituja on käytetty sidoskuituina kuten puuvillaa, viskoosia ja pellavaa. Näistä viskoosi soveltuu kehruteknikan kannalta erinomaisesti sidoskuiduksi. Myös kuidun väärjätyvyyttä on testattu. Ensimmäiset lopputuotteet, kuten neuleet, kankaat ja asusteet on valmistettu käsityönä. Langat ovat hyviä käsityölankoja, jotka soveltuват hyvin kankaankudontaan ja kone- sekä käsineulontaan. Nokkostuotteet ovat hiukan karkeita, mutta eivät ärsytä ihoa. Lämpöominaisuksiltaan tuotteet ovat villan ja pesuominaisuksiltaan pellavan kaltaisia.

Jatkotoimenpiteet

Nokkospellosta saadaan kuitua, lankaa ja tekstiiliäkin, mutta on selvää, että se on kallista. Projektimme tuloksia on arvostettu ulkomailakin ja tutkimusta sekä kehitystyötä on jatkettava. Tuotantokustannuksien alentamiseksi tutkimus- ja kehittämistoiminta on suunnattava seuraaviin kysymyksiin: kuitupitoisempien nokkoslajikkeiden valinta, nokkospellon halvempi perustaminen suorakylvöstä, kemiallinen rikkaruohontorjunta, varsinokkosen korjuu- ja käsittelytekniikan kehittäminen (kuivatus ja lehtien riipiminen ennen liotusta), pellavan jatkonalostustekniikan soveltuminen. Kuidun avausta ja kehruteknikkaa on kehitettävä niin, että saadaan ohuempia, 100 %:n nokkoslankoja. Näin tuotevalikoima laajenee.

*Bertalan Galambosi, MTT
Liisa Hakkarainen, Kalajokilaakson ammattioppilaitos,
Pekka Vilpunen, Finnflax Oy*