

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО РАСТВОРЕНИЯ В ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЯХ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ

В. М. ВИТЮГИН, Э. Н. ЧУЛКОВА

(Представлена научным семинаром кафедры общей химической технологии)

В процессе подготовки к окомкованию тонкоизмельченный железорудный концентрат и другие материалы, входящие в состав шихты, определенное время находятся в соприкосновении с водой. При этом происходит поверхностное выщелачивание минеральных компонентов. Ионы растворяющихся в воде солей определяют рН среды, строение двойного электрического слоя, величины которых в существенной мере влияют на устойчивость коллоидной фракции материалов и на их структурно-механические свойства. Неустойчивость золь, выражающаяся в появлении крупных частиц или кристаллов, проявляется тем быстрее, чем больше растворимость дисперсной фазы. При большой величине двойного электрического слоя толще прослойка среды между частицами и менее прочна структура, т. е. поверхностное растворение предопределяет ряд свойств дисперсных материалов, играющих существенную роль в процессе мокрого гранулирования.

Степень выщелачивания определяли по изменению рН растворов-центрифугатов и электропроводности (χ). рН измеряли на рН-метре ЛПУ-01, электропроводность — по схеме, представляющей собой мост Кольрауша [1]. Время контакта материала с водой составляло от 6 до 1500 минут.

В качестве объектов исследования использовали ряд дисперсных материалов, характеристики которых приведены в табл. 1, 2, 3. Усредненные результаты исследований изображены в виде кинетических кривых на рис. 1, 2. Как видно из рис. 1, наименьшее количество растворимых

Таблица 1

Распределение частиц по гранулометрическим фракциям

| Фракция, мм | Песок Ташлинский | Железорудный концентрат | Бентонит ССГОКа | Известняк |
|-------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1,0—0,5 | 1,90 | — | — | — |
| 0,5—0,25 | 76,85 | 0,02 | 0,02 | — |
| 0,25—0,20 | 15,82 | 0,04 | 0,13 | 0,02 |
| 0,20—0,16 | 4,81 | 0,12 | 0,29 | 0,01 |
| 0,16—0,125 | 0,50 | 0,71 | 1,01 | 0,17 |
| 0,125—0,10 | 0,04 | 0,45 | 0,54 | 0,30 |
| 0,10—0,04 | 0,08 | 38,45 | 6,14 | 17,25 |
| 0,04—0,02 | — | 47,19 | 6,12 | 40,10 |
| 0,02—0,015 | — | 9,23 | 12,47 | 27,18 |
| 0,015—0,010 | — | 3,79 | 30,12 | 10,60 |
| 0,010—0 | — | 3,79 | 43,11 | 4,37 |

Таблица 2

| Материал | Fe _{общ} | S | FeO | SiO ₂ | CaO | Al ₂ O ₃ | MgO | Fe ₂ O ₃ | п. п. п. | Прочие компонен- ты |
|------------------------------------|-------------------|------|-------|------------------|-------|--------------------------------|------|--------------------------------|----------|---------------------------|
| Железорудный конц. | 67,4 | 0,40 | 28,67 | 2,68 | 0,82 | 1,28 | 0,85 | — | 0,78 | — |
| Железорудный конц. обезилненный | 67,4 | 0,37 | 28,80 | 2,69 | 0,68 | 1,22 | 0,80 | — | 0,88 | — |
| Бентонит розовый Таганский | — | — | 0,04 | 58,75 | 3,58 | 25,03 | 0,00 | — | 8,41 | 4,19 |
| Бентонит ССГОКа | 2,87 | — | 4,10 | 57,44 | 1,34 | 17,86 | 3,87 | — | 8,24 | 4,28 |
| Песок Ташлинский | — | — | — | 99,04 | 0,11 | 0,44 | — | 0,14 | — | — |
| Бурый железняк | 35,84 | — | 10,50 | 26,87 | 0,84 | 5,48 | 1,02 | 40,19 | 13,20 | 6,25 |
| Известняк | 1,13 | — | — | 0,72 | 53,54 | 0,57 | 0,50 | — | 42,58 | 0,96 |

Характеристика поверхностных свойств материалов

| Материал | Крупность, мм | Удельная поверхн., см ² /г | Удельный вес, г/см ³ | ММВ, % | МГ, % |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|
| Песок Ташлинский | 1,0—0 | 234 | 3,08 | 0,95 | 0,350 |
| Железорудн. кон- центрат | 0,2—0 | 2100 | 4,27 | 4,07 | 0,7 |
| Бентонит ССГОКа | 0,2—0 | 562000 | 2,50 | 86,20 | 32,90 |
| Бентонит розовый | 0,1—0 | — | 2,33 | — | 38,00 |
| Таганский | 0,25—0 | 4820 | 3,34 | 15,27 | 2,50 |
| Известняк | 0,1—0 | — | 3,80 | 35,3 | 22,01 |
| Бурый железняк | 0,1—0 | — | 2,86 | — | 0,87 |
| Доломит | 0,125—0 | 9900 | 2,94 | 21 | 16,80 |
| Илы | 0,1—0 | 1100 | 4,90 | 3,5 | 0,30 |
| Железорудн. кон- центрат отмученный | 0,1—0 | 1100 | 4,90 | 3,5 | 0,30 |

компонентов содержит Ташлинский песок, наибольшее — бентонит. У материалов, таких как магнетитовый концентрат, илы, песок, равновесие практически устанавливается в течение 1,5—2 часов. При относительно малом количестве воды (т:ж — 1:4) поверхностное растворение бенто-




Рис. 1. Кинетика поверхностного растворения материалов (т:ж=1:4); 1 — песок, 2 — бентонит, 3 — илы, 4 — железорудный концентрат.

нита в первый час значительно меньше, чем у остальных исследованных материалов ($x=4-6$), а затем резко возрастает до $x=40$. Вероятно, в первый момент диспергирование еще не прошло и поверхность обмена мала. В дальнейшем наблюдается интенсивное растворение с обновленными участками поверхности. При большем содержании воды диспергирование бентонита происходит быстрее и уже после часового контакта материала с водой наблюдается значительный рост электропроводности ($x=22$). Величина электропроводности илов больше электропроводности магнетитового концентрата, т. е. на строение двойного электрического слоя большое влияние будет оказывать иловая фракция концентрата.

Выводы

1. Для минералов с прочной кристаллической решеткой равновесие в процессе поверхностного растворения устанавливается в течение 1,5—2




Рис. 2. Кинетика поверхностного растворения материалов ($\tau : ж = 1 : 10$): 1 — песок, 2 — бентонит, 3 — илы, 4 — железорудный концентрат.

часов. Характер кинетических кривых поверхностного растворения для этих материалов одинаков и практически не изменяется при увеличении количества воды.

2. Характер кинетической кривой для бентонита, время установления равновесия и количественное сравнение измеренной электропроводности бентонитовых суспензий отличаются от таковых для других исследованных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. О. Н. Григоров и др. Руководство к практическим работам по коллоидной химии. М.—Л., «Химия», 1964, стр. 217.